






Cr - S

VII 1039

1895



Recoura M.A.,




Ann. Chim. phys., 1895, 4, 494

W

Heu. 6.8-12

VII 973

1907



(Haq)

Colson

2. Ann. chim. phys. 12, 433 (1907)


Circ. 500

W.

Kau. 65-ke

VII 3096

1913



Senechal M.A.,

L. Compt. rend., 1913, 156, 552-

555

size. 500





M.

etc. q.k

VII 4356

1957



(a, δ, e)

Quadrat O., Bahensky V., Fafl J.

fb. Vysoke skoly chem.-technol. Praze

Odd. Fak. anorgan. a organ. technol.,

1957, Praha, Statni. ped. nake, 1957, 17-92

Ms

EOTB * H

/Cr(H₂O)_xSO₄/⁺(Δ Hf, S, Kp)

VII 2114 1969


/Cr(H₂O)₆³⁺SO₄²⁻/⁺ (KP)

Fogel N., Tai Juba Ming Jen,
Yarborough J.

J. Amer. Chem. Soc., 1962, 84, N7, 1145-51.

Chromium(III) sulfate in acid sulfate
solutions.

RX., 1963, 9B38 Ja,



BP-365-VII 1964.


Kleinkopf J. C.
et al.

nasycenne

cb-6a

"Inorg. Chem."
1964, 3, n⁴, 607-609.

1972



7 E787. Теплоемкость $[\text{Cr}_4(\text{OH})_6(\text{en})_6](\text{SO}_4)_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ в области температур от 1,4 до 200° К и взаимодействие спинов. Sora i Michio, Seki Suzuki. Heat capacity of $[\text{Cr}_4(\text{OH})_6(\text{en})_6](\text{SO}_4)_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ from 1.4 to 200 K and spin interaction. «J. Phys. Soc. Jap.», 1972, 32, № 2, 382—393 (англ.)

G

Теплоемкость $[\text{Cr}_4(\text{OH})_6(\text{en})_6](\text{SO}_4)_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ измерялась в области т-р 1,4÷200° К. Путем исключения из общей теплоемкости решеточного вклада получена магн. часть теплоемкости. На кривой температурной зависимости магн. составляющей теплоемкости обнаружены два максимума при 2,3 и 20° К. Полученные результа-

РЖСФ,

1972, 78

ты хорошо описываются гамильтонианом вида $\hat{H} = -J(\hat{S}_1\hat{S}_3) - j[(\hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2) + (\hat{S}_2\hat{S}_3) + (\hat{S}_3\hat{S}_4) + (\hat{S}_4\hat{S}_1)] - J_{24}(\hat{S}_2\hat{S}_4)$ для четырехспиновой группы. Наилучшее согласие между теорией и опытом наблюдается при след. значениях параметров $J = -42,6k$, $j = -22,8k$, $J_{24} = -7,6k$. Знаки параметров свидетельствуют о том, что все взаимодействия антиферромагнитны. Сделано заключение о том, что для объяснения свойств исследованного в-ва нет необходимости учитывать спиновые взаимодействия более высокого порядка.

Резюме


50I09.I650

X

00787

01

1974



XVII 1979

Состояние ионов хрома в сарнокислых растворах. Кладницкая К.Б., Заяц А.И.,
Кублановский В.С.

"Х.Физ.химии", 1974, 48, № 12; 3034-3036

0072 ПИК

ВСР

255 257

роф

ВИНИТИ

B9-XVII-1781

1975

$[\text{CrOH}]_2\text{SO}_4$; $[\text{Cr}_2(\text{OH})_2\text{SO}_4]_2\text{SO}_4$;

$[\text{Cr}_2(\text{OH})_2\text{SO}_4]_2^+$; $[\text{Cr}_2(\text{OH})_2(\text{SO}_4)_2]_2$ (Kc)

Масаловъ В.Н., Алишевъ А.Е.,
Серега Б.Н.

Ж. неорг. химии, 1975, 20, №11, 2987-999



B

60723.7204
Ch, TC

881.6 РМК
 CrSH^{2+} 40534(k)

1976

* 15-14114

Ramasami T., Sykes A. Geoffrey.
Further characterization and aquation
of the thiolopentaaqua⁺chromium(III)
complex, CrSH²⁺, and its equilibration
with thiocyanate:

"Inorg.Chem.", 1976, 15, N 5, 1010-1014
(англ.)

645 652

664

0672 ВИНИТИ

Handicraftsmen

1976

86: 24691c Chemical bonding characteristics and crystal-
chemical and thermochemical properties of chalcochromites.
Tret'yakov, Yu. D.; Kessler, Ya. A.; Gordeev, I. V. (USSR). V
sb., Khim. Snyaz' v Kristallakh i ikh Fiz. Svoistva. 1976, (2),
168-73 (Russ). From Ref. Zh., Fiz., E 1976, Abstr. No. 9E242.

~~Mechanisms~~
Title only translated.

Сб-ка

C.A. 1977 86 NY

$\alpha(\text{SO}_3\text{F})_3$

1948

Brown S. D., et al

(T₃)

Inorg. Chem. 1948, 17,
N5, 1363-1369

ca. 30 (SO_3F)₃-⁻

Cr-taukokorvigor

1980

Wiegert G. A.

0030P,
phy. 0260

Physica, 1980, BC-99;
N 1-4, 157-168

Cee Ti ; L

CrCl_2S_4

1981

(Cp)

Кобаев B.U.u gp.

Узб. АН СССР. Неорганическая химия, 1981,
17, № 5, 798-801.

(см. ZnAl_2S_4 ; I).

$\text{Pr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot (\text{H}_2\text{O})$

DeKock C.W.

1982

$\text{Pr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$

U.S. Dept. Interior,
Bur. Mines Information
Circular, IC. 8910,

1982, 45 pp.

$A_f H, A_f G, C_p, S, H-H, \phi^+$ Thermodynamic Properties of Selected Transition Metal Sulfates and Their Hydrates.

(8 Koroške Buc. Mires
g Beprlascor)

Cr₈S₁₁Cl₂

1982

) 6 B4. Cr₈S₁₁Cl₂ — первый тиохлорид хрома. Cr₈S₁₁Cl₂ — das erste Chromthiochlorid. S a b g o w s k y H., M e n k e B. «Z. anorg. und allg. Chem.», 1982, 491, № 8, 271—274 (нем.; рез. англ.)

Реакцией CrCl₃ с током сухого H₂S при 650 К в течение 7 дней синтезирован Cr₈S₁₁Cl₂ (I) в виде чёрных с металлич. блеском пластинок, не р-римых в царской водке. Методом Гинье получена рентгенограмма I, даны *hkl*, *I*, $\sin^2 \theta$, параметр кубич. решетки *a* 2926 пм, ρ (изм.) 3,09, ρ (выч.) 3,11. I устойчив до 760 К, разлагается в 3 стадии при 760, 985 и 1005—1250 К. Магнитные измерения при 90—350 К показывают наличие 2,03 неспаренных электронов на атом Сг в I, что соответствует четырехвалентному хрому, но противоречит ф-ле I и объясняется возможным обменным взаимодействием Сг—Сг.

И. В. Никитин

X. 1983, 19, N 6.

1986

 $\text{Cr}(\text{SO}_4)_{2,62}$

1 В18. О взаимодействии триоксидов серы и хрома.
 Кондратьев С. Н., Мельникова С. И. «Ж. неорган. химии», 1986, 31, № 9, 2415—2416

Нагреванием оксида хрома (6+) в среде жидк. оксида серы (6+) при т-ре 80—90° С получено тв. рентгеноаморфное соединение, содержащее хром в степенях окисления +3 и +6. Состав соединения выражается брутто-ф-лой $\text{Cr}(\text{SO}_4)_{2,62}$. Методом кривых нагревания ДТА в интервале т-р 25—400° С изучен процесс термализа этого соединения, характеризующийся поэтапным отщеплением триоксида серы и кислорода и завершающимся образованием сульфата хрома(3+). Резюме

Х. 1987, 19, N1.

CrSBr

1990

2 Б2035. Халькогенидгалогениды хрома. Синтез, кристаллическая структура и магнетизм сульфидбромида хрома, CrSBr. Über Chalkogenidhalogenide des Chroms. Synthese, Kristallstruktur und Magnetismus von Chromsulfidbromid, CrSBr / Beck J. // Z. anorg. und allg. Chem.— 1990.— 585, № 6.— С. 157—167.— Нем.; рез. англ.

Взаимодействием порошка металлич. Cr с S_2Br_2 в кварцевой ампуле при 950—880° С получен CrSBr (I), для к-рого методом РСТА изучена кристаллич. структура при 118, 183, 205 и 293 К (при 293 К $\lambda Mo, 779$ ненулевых отражений, $R = 0,026$, $R_w = 0,018$). Для ромбич. I при 293 К $a = 476,7$, $b = 350,6$, $c = 796,5$ пм, $Z = 2$, ρ (выч.) 4,09, ф. гр. Pmm , СТ FeOCl. Структура построена из перпендикулярных [001] слоев, образованных связанными общими ребрами искаженными октаэдрами CrS_4Br_2 ($Cr-S = 239,7-241,5$, $Cr-Br = 249,4$ пм). Снаружи слои

структура

X. 1991, N 2

ограничены атомами Вг, расстояния Вг—Вг между слоями 380,7 пм. Выполненные при 118—205 К уточнения структуры I (λ Mo 559 и 529 ненулевых отражений, R 0,02, 0,027, R_w 0,015, 0,02 соотв.) показали, что высокие значения т-рных факторов атомов Вг обусловлены термич. колебаниями, а не дефектами упаковки. I является антиферромагнетиками с т-рой Нееля 132 К и критич. силой поля 0,35 Т при 4,2 К. Попытка получения интеркалационных соединений I с Ru и тетрацианоэтиленом имела отрицат. результат. М. Б. Варфоломеев