

cc Pg 205

VII 2243 1907

(Nb₂O₅, Ta₂O₅)

kp, (Δ Hf)

Muthmann, Weiss, Risdebauch

1. Ann., 355, 58 (1907)

Circ. 500

M

New 65-ve

Ta₂O₅
3610

Huthmann W., Weiss L.
RidelBauich R.

1907

Kupferoxyd

Justus Liebigs Ann. Chem.

1907, 355, S. 67 u. 82 F)

(Hauerit der Kapern, gl. 29-H.C. 22)

18

T.X. Ta₂O₅ (K, m)

Ta_2O_5 //
 (T_m) VII - 2647

Ruff O., Seiferheld H., 1913
Suda J.,
Z. Anorg. Allgemeine Chem.
82, 373-400.

[31] $T_m = 1875^\circ C$ (ucap. $1895^\circ C$)
($Nb_2O_5 - 7,1\%$, on TWS. nuporos
ammoniaca N_2)

V 2807

1914

Tiede E. and Birnbauer E.

l. Z. anorg. Chem. 87, 129-68 (1914)

Au; Ta; Ta₂O₅ Ts; Tm; Tb; Hv

Circ. 500

Be.

Est. f. k.
Ectb φ. K.

Ta₂O₅

BP-651-VII

1924.

BP-6583-I

Moose J.E.

Parz S.W.

(ΔHf)

"J. Am. Chem. Soc"
1924, 46, 2656-68.

(See: Al₂O₃)

VII 1949

1930

ZrO₂, ZrH₂, Ta₂O₅ (at%)

Sieverts A., Gotta G.,

Z. anorgan. und allgem. Chem.,

1930, 187, 155-164

M

ЕСТЬ Ф. Н.

CA, 1930, 2930

F_a₂O₅
4287

Siererts A., Gotta A., 1930
Halberstadt S.

Kiparska

Z. anorg. und allg. Chem.,
1930, 187, S. ~~455~~, 159

35

T.X. Ta₂O₅ (k, m)

TazD5

[BPP VII - 589]

1933

tempor.

Becker F., Roth WA

Z. phys. Chem.,
1933, A167, 1-18.

ΔH_f (Nb_2O_5 , Ta_2O_5)

VII 471

1933


Becker G., Roth W.A.

Z.physik. Chem. 1933, A162, 16-13.

The heats of formation of columbium and tantalum pentoxides".

M

CA., 1934, 12582



Ta₂O₅ | Neumann R., Kröger C.,¹⁹³⁴
3646 Kunz H.

Kupaneva
Z. anorg. und allg. Chem.,
1934, 218, S. 381

48

T.X. Ta₂O₅ (K, nc)

Ta₂O₅, TaN, MoO₃, MoN,

ZrO₂, ZrN, TiO₂, TiN,

ThO₂, ThN, BeO, Be₃N₂ (Δ Hf)

VII 1005

1934

Neuman B., Kroger C., Kunz H.,

Z. anorg. Chem., 1934, 218, 379-401.

M

Circ. 500

EOTB φ. M.

БР-1458-VII

1940

Kelley K.K.

Ta₂O₅

JACS, 1940, 62, №, 818

Тенденция к низким
T-рас Ta₂O₅ и TaC

Cp

53-294,2



Cv. на образце →

Ta₂O₅ олеин гидрат (ст. вес 441,76)

размер блоков = 2 mm , ст. вес 441,76

29 грамм 53,4 - 294,2°K

0 - 53,1 (энд.) $\delta_{53,1} = 2,83$
53,1 - 294,1 31,36

$\Delta F_{294,1} = -453.400 \quad 34,19 \approx 34,2 \pm 0,4$

$$C_p = \frac{2\left(\frac{170}{T}\right) + 2E\left(\frac{265}{T}\right) + 2E\left(\frac{528}{T}\right) + 2E\left(\frac{880}{T}\right)}{}$$

Tag 06

BP-278-VI

1947

BP-07-V

Августинов А. В.

SHf

"М. прикл. химии"

1947, 20, N 4, 327-30

BP-1802-VII

1959

Lagergren Stig
Magneli Arne

Ta₂O₅

Acta Chem. Scand.

1593 ± 20°K 1952, 6, 444 - 446

O CuTeMe Täkman - Malmquist
(1320 ± 20°C)

Температура измерялась оптическим
термометром. Образец ^{T_{21,05}} нагревался
при 1310°C в тигели 1-го сорта,
были блюдо чистое и чистая пыль
использована для термостабилизации;
а при нагр. до 1330°C - были сорваны
и были найдены обе фрагменты
изготавлиши Тантала.

Ta₂O₅, Nb₂O₅

VII 220g 1953

(Tm, ΔH_m , ΔS_m , ΔH_{t1-t2} ,
 ΔS_{t1-tr})


Orr R.L.

J.Amer.Chem.Soc., 1953, 75, N12, 2808-9.

High temperature heat contents of tantalum
and niobium oxides.

RX., 1954, N20, 44405

Be



VII 2714 1954

△ H(Na₂O, TiCl₂, TiO₂,
Ti₂O₃, TiO, Ta₂O₅, UO₂, Al₂O₃)

Drossbach P.

Z. Electrochem., 1954, 58, N9, 686-97.

Zur Kenntnis der Electrolyse geschmolzener
Fluoride und Doppelfluoride.

RX., 1955, N18, 39825

M, W,

ccus q. K

VII 2096 1954


Δ H, ΔHf, G(Ta_2O_5 , Nb_2O_5 ,
 ZrO_2 , TaC)

Humphrey G. L.

J. Amer. Chem. Soc., 1954, 76, N4, 978-80

Heats of formation of tantalum, niobium
and zirconium oxides, and tantalum carbide.

RX., 1955, N7, 11275 M



Хаморре
Humphrey G.L., 89-VII-2096¹⁵⁵⁴

N8,05

Ta₂O₅

ZrO₂

TaC

7ACF, 1554, 26, SIP

Темновісний однорівневий
тандем, що відходить від

тандема, що відходить від
південного тандема

Alf

Ta₂O₅ ~~Nb₂O₅~~

Al₂O₃, 16

Al₂O₃, 13

-499,8 ± 0,5

-456,5 ± 0,6

Nb₂O₅

-455,2 ± 0,6

-422,8 ± 0,7

ZrO₂

-261,5 ± 0,2

-247,7 ± 0,2

CaO, TiO₂

TaC

-38,5 ± 0,6


-38,1 ± 0,6

X-55-7-11245

C.A. 1554-74178

Reine Ta 99,89% , Nb 99,62%, Zr 99,67%

TaC 99,48%



$$\Delta H_{239,15}^{\circ} = -300,0 \pm 0,5, \text{ nach}$$

$$\Delta H_{239,15}^{\circ} \text{ TaC} = -38,5 \pm 0,5$$

Ergebnisse werden dieser Tabelle beigefügt
wurde ich bestimmt 4 Collectionen untersucht
die Ergebnisse sind jedoch von Interesse
in 1982-83. Total -> jetzt kann ich das

1954

Tantalos

22074 (NP-tr-879(Pt.I)) SOME PROPERTIES OF
TANTALUM PENTOXIDE. PART I. A. V. Lapitskii,
Yu. P. Simanov, K. N. Semenenko, and E. I. Yarembash.
Translated by J. M. Crabtree (U.K.A.E.A. Atomic Energy
Research Establishment, Harwell, Berks, Eng.) from
Vestnik Moskov. Univ., 9: No. 3, Ser. Fiz.-Mat. i Estestven.
Nauk, No. 2, 85-9(1954). 8p.

Chinchilla
The dehydration of hydrated tantalum pentoxide was studied in the temperature range 25 to 450°C. A possible region of existence of the tantalic acid with composition $H_7[Ta(TaO_4)_4]$ was determined using a continuous weighing balance. The polymorphic changes of tantalum pentoxide were studied by thermographic and x-ray analysis. The parameters of two modifications of tantalum pentoxide were determined and indexed in a rhombic lattice. The existence of a tantalic acid with the composition $H_{13}[Ta(TaO_4)_6]$ is suggested. (auth)

NSA · 1962 · 16 · 17

1954

T205

22075 (NP-tr-879(Pt.II)) SOME PROPERTIES OF TANTALUM PENTOXIDE. PART II. Yu. P. Simanov, A. V. Lapitskii, and E. P. Artamonova. Translated by J. M. Crabtree (U.K.A.E.A. Atomic Energy Research Establishment, Harwell, Berks, Eng.) from Vestnik Moskov. Univ., 9: No. 9, Ser. Fiz.-Mat. i Estestven. Nauk, No. 6, 109-13(1954). 9p.

Chemical

Three new modifications of tantalum pentoxide were obtained and the parameters of the basic lattices determined. The modification obtained and characterized as hexagonal was formed by heating at 800°C. The rhombic modification was obtained by heating metallic tantalum to 1100°C. A rhombic modification obtained as needles by heating tantalum pentoxide to 920°C in air is apparently unstable. The conditions for the interconversion of the modifications were also studied. (P.C.H.)

1594

117

NSA-1962-16-17

Ta₂O₅
1952

1955

Смирнова В.И., Ординар 5.Ф.

Куранова

Докл. АН СССР, 1955,
100, с. 127

85

T.X. Ta₂O₅ (к, mc)

VII 2292

1954

Nb_2O_5 , Ta_2O_5 (Ttr)

Schafer H., Durkop A.,
Jori M.,

Z. anorgan. und allgem. Chem., 1954, 275,
N6, 289-96.

Beitrage zur Chemie der Elemente
Niobund Tantal. XII. Uber die Affinitats
verhalthisse bcider Phasen-Umwandlung im
system Nb_2O_5 - Ta_2O_5 .

RX., 1956, N5, 12380

Be

E C T S D. K.

Заславский А.И., Звягинчик | 1955
Ta₂O₅ ДНУ, 1955, 104, 409-11
)

Туров А.Г., (представлено
акад. Н.В. Георгиев)

Рентгенографическое
изображение — изображение

Ta₂O₅. (карт. № 111)

$\beta = \text{Ta}_2\text{O}_5$ Ромбический сингония
(из котловина горы Гумиев)

Дифр. с. мин $P_{2,2,2}$

$$\mathcal{D}_2^3 = P_{2,2,2}$$

$$a = 6,180 \pm 0,001 \text{ мкм} \quad " \text{т.д.}$$

$\alpha = \text{Ta}_2\text{O}_3$ - Тетрагональная сингония

$$\text{4}/\text{мин} I - 1/a \cdot d$$

$$\mathcal{D}_{2R}^{19} = I \text{ 4}/\text{амол}$$

Ламушкин А.В.

1956

Симаков Ю.П., Трояновская Е.П.

Та₂О₅
(Nb₂O₅)

ЖИХ, 1956, 1, №, 641

К вопросу о восстановлении
металлических монет и
титаната вадиевого

$3K_2O \cdot Ta_2O_5$, (Tm)

VII 812 1956

Ta_2O_5 (Ttr, Tm)

Reisman A., Holzberg F.,
Berkenbilt M., Berry M.

J. Amer. Chem. Soc., 1956, 78, N18, 4514-20

Reactions of the group VB pentoxides with
alkali oxides and carbonates III. Thermal
and X-ray phase diagrams of the system K_2O
or K_2CO_3 with TaO_5 .

RX., 1957, 63054 Be

EOSTB φ. H.

VII 1344

1956

Ta₂O₅ (ΔHf), TaCx (ΔHf)

Смирнова В.И., Ориент 5.Ф.

х.д.з. химии, 1956, 30, ч 6,
1327-1342.

РХКХ, 1957, 33907.

M

Библиотека	
E	ГТК Ф. И.

BD-6220-V

1960

Diamond J. J., Schneider S. J.Ta₂O₅ TW33, Washington D. C.Измерение Т. кт. оценка
и метаскала в керамике

T_{m1} Для Ta₂O₅ низкоглиноземистые
непропускные перегородки
1690°, 1740° и 1810°, некоторые
стекловидные оценки на изображении

J. Amer. Ceram. Soc., 1960, 43, N^o 1

(1872) Das Vorcovskijmergasse
сформировано А. Рейзманом
и др. (1956)

Ta₂O₅

Schäfer H.,
Sibbing E.

1960

Kp

Z. anorg. allg. Chem.,
305, N5-6, 341

Мамересанов и др. исследование
зт-моб методом и метода -
са. XXV. Равновесие
Ta₂O₅ + 3 TaCl₅(г) = 5 TaOCl₃(г)

(гл. TaCl₅) I

Ta₂O₅
2695
Holtzberg F., 1961
Reisman A.,

Kubanecka
J. Phys. Chem.,
1961, 65, p. 1192.

25 Ta₂O₅ (K. xc.)

VII 1129

1961

Ta₂O₅, KF, K₂TaF₇, KF·K₂TaF₇, KCl·K₂TaF₇ (Tm)

Iuchi T., Ono K.

Sci. Repts Res. Insts Tohoku
Univ., 1961, pt 13; 26, 456.



Same sp. &

5.

VII 1945

1964

Ta₂O₅ (ΔH_f), Ta (ΔH_c)

Кортиков А.Н., Леонидов В.Я., Скуратов С.И.,

Ж. приз. химии, 1964, 38, № 8, 2008-2012

M

РНХ, 1965, 7Б 176

лево око

Ta₂O₅

Т-ра
изоморф.
превращ.

1723±25°K

26.1962.1

- 1Б369. Реакции в системе PbO — Ta₂O₅. Subba-
rao E. S. Reactions in the system PbO — Ta₂O₅. «J.
Амер. Сегам. Soc.», 1961, 44, № 2, 92—95 (англ.).—Ме-
тодом закалки изучены фазовые равновесия в системе
PbO — Ta₂O₅ при т-рах ниже солидуса. Идентификация
фаз производилась рентгеноструктурным методом. Ус-
тановлено существование соединений: PbO · 2Ta₂O₅;
PbO · Ta₂O₅; 3PbO · 2Ta₂O₅; 2PbO · Ta₂O₅; 5PbO · 2Ta₂O₅ и
3PbO · Ta₂O₅. Определены параметры решетки этих со-
единений, коэф. линейного расширения и диэлектрич.
постоянные. Уточненная т-ра полиморфного превраще-
ния $\alpha \rightarrow \beta$ для Ta₂O₅ $1450 \pm 25^\circ$. Соединение PbO · Ta₂O₅,
полученное при т-рах $< 1150^\circ$, обладает ромбоэдр. структурой;
выше 1150° — ромбической. Соединение
ромбич. структуры обладает сегнетоэлектрич. свойства-
ми. Полная взаимная растворимость имеет место меж-
ду 2PbO · Ta₂O₅ и 5PbO · 2Ta₂O₅. Предел растворимости
остальных соединений друг в друге ≤ 2 мол. %. Пока-
зано, что соединения, образующиеся в системе PbO —
Ta₂O₅, стехиометрически идентичны соединениям, об-
разующимся в системе PbO — Nb₂O₅ (РЖХим, 1959,
№ 23, 81330), и имеют с ними большое структурное
сходство. II. Магидсон

1961

Б90-1434-VII

+1



Lagergren, Magneli, Acta Chem. Scand.,
1952, 6 [1], 444-46 ongiderum

T.tz $1390^{\circ} \pm 20^{\circ}\text{C}$

B. Danner padore una Granada
lowe $1450^{\circ} \pm 25^{\circ}\text{C}$

272
1777

Magneli

1320
273
1593

VII 75b 1963

Ta₂O₅, TaC, Ta₂C (ΔHf)

Huber E.J., Heod E.L., Holley C.E.,
Bowmar A.L.

J. Phys. Chem., 1963, 67, N4, 793-96

The heats of formation of tantalum
carbides.

RX., 1964, 10B379 M, F

Ta₂O₅ Kofstad P. | 1962

(T_m)

J. Electrochem. Soc.,
1962; 109, 776

Однородная структура.

Ta₂O₅

T_m(Ta₂O₅) = 1470°C (1743°)

VII 1378

Санкт-Петербург

1962

$\text{Nb}_2\text{O}_5, \text{Ta}_2\text{O}_5$ ($\Delta \text{H}_{\text{c}}$, $\Delta \text{H}^{\circ}\text{f}$)

Корнилов А.Н., Леонидов В.Я.,
Скуратов С.И.

Докл.АН СССР, 1962, I44, №2, 355-358

Стандартные теплоты образования
пятиокиси ниобия и пятиокиси тантала.

RM, 1962, 12A22

м,

всё ф.к.

1963

Ta₂O₅

Studies on amorphous forms of Ta₂O₅. Zdzislaw Czarny (Zaklady Chemiczne, Oswiecim, Poland). *Roczniki Chem.* 37, 125-31(1963). Acidity of hydrated Ta₂O₅, heated at 100-900°, was examd. It is the highest for samples heated at 100°, then decreases, reaching again a max. for samples heated at 300-50°. The thermographic curves show a distinct endothermic effect due to decomprn. of H₁₃[Ta(TaO₄)₆].7H₂O and 2 further effects due to decomprn. of H₇[Ta(TaO₄)₄]. X-ray analysis confirms the known existence of two cryst. modifications, existing simultaneously above 800°. A. Kreglewski

C.A. 1963. 59.3

2362e

Ta₂O₅ 220C

1964

J. Iron and Steel Inst. Japan,
1964, 50(8), 1167
(Proc. Viscose and.)

PRUX, 1965, 106-656

Ta₂O₅

196

5 Б548. Система Ta—Ta₂O₅. Дубровская Л. Б.,
Швейкин Г. П., Гельд Н. В. «Ж. неорганич. хи-
мии», 1964, 9, № 5, 1182—1186

При микроскопич. и рентгеновском исследовании сплавов Ta—Ta₂O₅ установлена диаграмма состояния простого эвтектич. типа с эвтектич. точкой, близкой по составу к «TaO» (93,77% Ta). Анализ продуктов металлотермич. и карботермич. восстановления Ta₂O₅ показал, что при т-ре $>1050^{\circ}$ в системе Ta — Ta₂O₅ промежуточные (нижние) окислы отсутствуют. З. Рогачевская

x.1965.5

1964

VI-1155

FeO, Fe₃O₄, PbO, SnO, Cu₂O, Ta₂O₅,
MnO (δ Hf, EDC)

Goto K., Matsushcia Y.U.

J.Iron and Steel Inst.Japan., 1964, 50, N8,
1167-1175.


Изучение кислородных...

Est/orig.

M,

F

1964



Standard heat of formation of tantalum pentoxide. A. N. Kornilov, V. Ya. Leonidov, and S. M. Skuratov (V. F. Luginin Thermochem. Lab., Moscow). *Zh. Fiz. Khim.* 38(8), 2008-12 (1964); cf. *CA* 61, 2540b. The heat of combustion of Ta, ΔU_b , free of impurities, was detd.: $\Delta U_b = -487.8 \pm 0.4$ kcal./mole Ta_2O_5 . The standard heat of formation by the reaction $2\text{Ta}_{\text{cryst.}} + 5/2\text{O}_2 = \text{Ta}_2\text{O}_5$ α -modification was $\Delta H_{298}^\circ = -489.3 \pm 0.4$ kcal./mole.

GBJR

DHF

C.A. 1964. 61. 11

12407e

Ta₂O₅

1964

(43516)

STANDARD HEAT OF FORMATION OF TANTALUM PENTOXIDE. A. N. Kornilov, V. Ya. Leonidov, and S. M. Skuratov (Moscow State Univ. and Luginin Thermo-chemical Lab., Moscow). Zh. Fiz. Khim., 38: 2008-12(Aug. 1964). (In Russian)

ΔH_f

The heat of combustion of metallic tantalum to Ta₂O₅ (α -modification) was determined to be: $\Delta H_{298}^0 = -489.3 \pm 0.4$ kcal/mole Ta₂O₅. Two specimens of the metal were used for the determination, both with low and accurately determined amounts of impurities. The heats of combustion of the specimens corrected for the impurities coincided, which is evidence of their correct chemical analysis. The percentage of combustion (99.5–99.9%) was determined by two independent methods that gave coinciding results. (auth)

NJA · 1964 · 18 · 24

Ta₂O₅

1964

7 Б476. Стандартная теплота образования пятиокиси тантала. Корнилов А. Н., Леонидов В. Я., Скуратов С. М. «Ж. физ. химии», 1964, 38, № 8, 2008—2012 (рез. англ.)

Разработана методика определения теплоты горения металлич. тантала. Теплота горения тантала при использовании препаратов различного происхождения, содержание примесей в которых было мало и точно установлено, ΔH° (обр., Ta₂O₅, α -модификация) = $-489,3 \pm 0,4$ ккал/моль.

Резюме авторов

ДНФ

Х. 1965. 7

Ta₂O₅

1964

11 Б347. Кристаллическая структура β -Ta₂O₅. L. C. h o u e s K. Lattice structure of β -Ta₂O₅. «J. Less-Common Metals», 1964, 7, № 6, 397—410 (англ.)

Проведены синтез и рентгенографич. исследование (дифрактометрич. метод порошка, λ Си- K_{α}) β -модификации Ta₂O₅. Параметры ромбич. решетки: a 6,20, b 3,66, c 3,89 Å; ρ (эксп.) 8,27—8,02, $Z=1$. Положение атомов в идеальной модели структуры найдено методом проб. Атомы Та расположены по гексагон. закону в плоскости $z=0$ в позициях (0, 0, 0 и $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0$) вместе с тремя атомами О: (координаты точно не установлены). Два других атома О расположены в плоскости $z=\frac{1}{2}$ в позициях (0, 0, $\frac{1}{2}$) и ($\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$). Вдоль оси c существуют бесконечные цепи Та—О—Та—О с расстоянием Та—О 1,95 (2,05) Å. Реальная структура отличается от приведенной схемы наличием отклонений атомов Та от их идеальных позиций (величина отклонений $\alpha=0,04$, $\beta=0,03$, $\gamma=0,03$). Предполагается, что в действительности реализуется некоторая сверхструктура, на что указывает наличие слабых дополнительных рефлексов, не индицируемых на основе указанной ячейки. Приведены значения I и d дифрактограммы порошка.

А. Воронков

x. 1965. 11

Ta₂O₅

Б97-1225-VII

1964

У 8 Б616. Система пятиокись ниобия — пятиокись тантала. Mohanty G. P., Fiege L. J., Healy J. H. On the system niobium pentoxide — tantalum pentoxide. «J. Phys. Chem.», 1964, 68, № 1, 208—210 (англ.)

Методами ДТА и высокотемпературной рентгенографии исследована система Nb₂O₅—Ta₂O₅. Все формы Nb₂O₅, кроме устойчивой монокл. α -формы, метастабильны. Соединение 2Nb₂O₅ · Ta₂O₅ (I) растворяет огранич. кол-во Ta₂O₅. Нижний предел устойчивости I 1350—1400°. Переход $\alpha \rightleftharpoons \beta$ для Ta₂O₅ наблюдался при $1320 \pm 10^\circ$. На основании полученных данных внесены изменения в диаграмму состояния, предложенную ранее (РЖХим, 1962, 9Б423). И. Семенов

T_{tz}

+1



X·1965·8

Nb₂O₅
Ta₂O₅

System niobium pentoxide-tantalum pentoxide. G. P. Mohanty, L. J. Fiegel, and J. H. Healy (A. O. Smith Corp., Milwaukee, Wis.). *J. Phys. Chem.* 68(1), 208-10(1964). The work generally supports the equil. diagram for the system proposed by Holtzberg and Reisman (*CA* 55, 24186d) except for the following variances. First, the compd. $2\text{Nb}_2\text{O}_5 \cdot \text{Ta}_2\text{O}_5$ (I) appears to have limited solv., esp. for Ta_2O_5 . In samples annealed at 1435° , the presence of $\alpha\text{-Ta}_2\text{O}_5$, marking the compn. limit of I, was found only beyond the 36% Ta_2O_5 compn. A lower temp. was found for the point where I undergoes eutectoid transformation to $\alpha\text{-Nb}_2\text{O}_5$ and $\beta\text{-Ta}_2\text{O}_5$. Samples fired at 1400° showed the presence of I at 27-50% Ta_2O_5 along with either $\alpha\text{-Nb}_2\text{O}_5$ or $\beta\text{-Ta}_2\text{O}_5$. At 1350° only a mixt. of the latter 2 phases was found. Finally, a more accurate detn. of the 2-phase region ($\alpha\text{-Ta}_2\text{O}_5$ (solid soln.) + $\beta\text{-Ta}_2\text{O}_5$ (solid soln.)) extending between 50 and 100% Ta_2O_5 was possible. The transformation of pure Ta_2O_5 from α to β was readily reversible, indicating that this tendency might extend into the Ta_2O_5 (solid soln.) region. High-temp. diffractometer runs on samples contg. 60-100% Ta_2O_5 showed transition temps. between the β -phase and the 2-phase region which were consistently lower than those from the heat and quench method in this study and also those of H. and R. The transformation for pure Ta_2O_5 was at $1320 \pm 10^\circ$.

Sidney Braverman

C.A. 1964.
60.8
8692 ef

VI 2073

~~124~~

1964

FeO, Fe_3O_4 , SnO, PbO,
Cu₂O, CuO, Ta₂O₅ (gf)

Matsushita Y., Goto K.

Tetsu-to-Hagane Overseas, 1964, 4,
N 2, 128-138

The application of oxygen....

H

F

PM., 1965, 7A22

EOTL G. H.

1984

Taz. 05 Pavlenic A. S.

J. Chem. Phys., 1964, 40, 251 (N: 4)

Задачи. Исследование гидрокарбонатных солей
нагрева. изба нитратов титаната.

77 - 373°K

Tan

05 (kp)

BP-I-4490

(1964)

Skinner H.B.

Pure Acid Apple Cider

1964, 8, No. 113-130

(ccr. Bed; I)

TazD5

BPP-F-2883

1964

SHf,

F.G.C.

Tomo Kazuyuki
Matsuyama Tokuo,

g. Iron and Steel

Inst. Tapas, 1964,
50, N8, 1167-75.

VII 2485 1965

$\text{Nb}_2\text{O}_{4,8}$, NbO , Ta_2O_5

(termodin. dannie)

U.S. At. Energy. Comm. UCRL-11957, 1965, 18pp.

Measurements of the thermodynamic stabilities of the niobium and tantalum oxides using a high-temperature galvanic cell.

Be

~~thermodynamics~~
Hem 6 5 ve

CA, 1965, 63, N11, 14498e

Ta₂O₅

1965

2 В12. Восстановление пятиокиси тантала металлическим кальцием в бомбе. Gupta C. K., Jena P. K.
Bomb reduction of tantalum pentoxide by calcium metal.
«J. Less — Common Metals», 1965, 8, № 2, 90—98. (англ.)

Металлический Та получают восстановлением Ta₂O₅ с помощью металлич. Ca в присутствии S. Показано, что наибольший выход Та достигается при 35—40%-ном избытке Ca от стехиометрич. кол-ва и при кол-ве S, равном 40% от веса Ta₂O₅. Т-ра начала р-ции 500°. Та получается в виде порошка или слитка. Для улучшения физ. и мех. св-в полученный Та подвергали дуговой и электроннолучевой плавке, причем, во втором случае Та обладает лучшими физико-мех. свойствами. В. Бердиников

X. 1967. 2

γ -Ta₂O₅

VII 371

1965

W.M.D.B.H.

ReO₂, MoO₄ 11 (ΔF°)

Foster J.S.

Dissertation Abstr., 1965, 25(12), 7180

The thermodynamics of the rhenium-oxygen
and molybdenum-oxygen
and the defect structure of
pentoxide.

eqb q.k.

B, M

CA, 1965, 63, N9, 10756f

1965

Felten E. Y.

 Nb_2O_5 - Ta_2O_5

Y.Less-Common Metals,

9, N3, 206

Двойное системное окислов
из Nb_2O_5 с окислами 31-706,
допущено сплавление с
модицел.

(all. Nb_2O_5) I

1965

Ta₂O₅

20 Б297. Температурная зависимость фотоэффекта в пленках Ta₂O₅. Hartl Manfred. Temperaturverhalten des Photoeffekts in Ta₂O₅-Schichten. «Z. Naturforsch.», 1965, 20b, № 4, 392—393 (нем.)

В интервале от —196° до 60° исследована температурная зависимость темнового тока и фототока в пленках Ta₂O₅ толщиной ~500 Å при различных знаках внешнего напряжения. Величина фото-э. д. с. слабо изменяется (от 0,7 до 0,3 в), уменьшаясь с повышением температуры.

Л. Саксонова

x. 1965.20

BP-VII 1780

1965

Taz 05 (Tz2)

Kilpatrick M., Lotte S.K.

J. Less-Common Metals, 1965,
8(5), 299-305.

CR, 1965, 63, u5,

53306

5 OCT 1965

Tag 05

Moser René

1965

Racineux op
quartz

„Schweiz. mineral.

und petrogr. Mitt.“

1965, 45, v1, 35-101

(Cu. Nb₂O₅)₁

Bsp-III 1705

1965


Taz 05 (Tee)

Saeki Y., Matsuzaki R.

Kagyo Kagaku Zasshi,

1965, 68(1), 172-174.

Col; 1965, 63, v1, 89g



Ta₂O₅ Wayne L. Worrell.

1965

Off U.S. At. Energy Comm., 21 CRH-
11957, 18 pp.

Measurements of the thermodynamic stability stabilities of the niobium and tantalum oxides using a high temperature galvanic cell.
(for Nb_xO_y) I

Ta₂O₅

Worrell W.L.

1965

UCRL - 11957

Contract W-7405-eng-48.
22pp. (CONF - 650704-5).

Measurements of the thermodynamic stabilities of the niobium and tantalum oxides using a high-tem perature galvanic cell. (Cell: NbO_x). I

1966

Ta₂O₅

Combustion reactions of the refractory metals Ta and Mo. Arthur M. Mellor and Irvin Glassman (Princeton Univ., Princeton, N.J.). *Western States Sect. Combust. Inst., Paper WSS-CI No. 66-33*, 25 pp. (1966) (Eng). Ta and Mo wires, 99.9% purity, were heated by passing a.c. through the wire using various atm. of pure and mixed O, CO₂, Ar, and H₂O at pressures of 50 torr-5 atm. Visual, photographic, and spectrographic observations were made through quartz windows in the sides of the reaction chamber. Min. ignition temps. are 500° for Ta-O and 600-700° for Mo-O. It appears that the b.p. of Ta₂O₅ is less than that of Ta in the pressure range used. The Ta-O₂ reaction is inhibited by CO₂ and accelerated by H₂O. Mo, m. 2620° and b. 5550°, cannot burn in the vapor phase because MoO₃ melts at 795° and boils at 1100°. CO₂ and H₂O have no effect on Mo oxidn. in the solid phase. A flame, characteristic of vapor oxidn., is not observed with these metals. 25 references.

Ralph H. Steinberg

+1 w.s.

C.A. 1966, 65:5

6843 ab

88

VII 2743 1966

Ta₂O₅, TaO₂, TaC

(ΔHt)

Смирнова В.И., Ормонт Б.Ф.

Докл.АН СССР, 1966, I00, № I, I27-I30.

Зависимость теплот и свободных энергий
образования карбидов тантала от фазового
и химического состава.

Библиотека

RХ., 1956, N8, 21919

M,

Б.О.Т.Б. М.

Ta₂O₅

3135

Kudrak D.R.,
Sienko M.J.

1967

Кибисова

Inorg. Chem., 1967, 6,
p. 880

37

Ta₂O₅(K, m)

Ta₂O₅

1967

2 Б481. О сверхструктурах Ta₂O₅ и Nb₂O₅. Sруги-
делис J., Delavignette P., Ашетапских S. On the
superstructures of Ta₂O₅ and Nb₂O₅. «Phys. status solidi»,
1967, 19, № 2, 683—704 (англ., рез. нем.)

Проведено электронно-микроскопич. исследование тон-
ких слоев Ta₂O₅ и Nb₂O₅, полученных путем анодирова-
ния фольг чистых Та иNb (99,999%) в растворе HNO₃.
Полученные пленки — аморфные, однако в результате на-
грева пучком в электронном микроскопе происходила
рекристаллизация и возникали довольно крупные зерна.
На картине микродифракции наблюдались основные реф-
лексы, образующие гексагональную сетку, и большое ко-
личество сверхструктурных рефлексов, отвечающих пе-

x · 1968 · 2

18

риодам от 20 до 40 Å (в зависимости от т-ры нагревания аморфного окисла). На изображении, полученном в неотклоненном пучке в соединении с двумя ближайшими сверхструктурными рефлексами, наблюдалась характерная полосчатая картина, возникающая в результате прямого разрешения соответствующих плоскостей сверхструктуры. Предложена модель возникновения такой упорядоченной структуры с большим периодом идентичности, состоящая в том, что происходят периодические микросдвиги или микродвойникование по определенным плоскостям основной решетки окислов.

Р. Ф.

Ta_2O_5 Terao N.
4995

1964

Japanese

~~Japan~~ J. Appl. Phys.,
1964, 6, p.21

175

T. v. Ta_2O_5 (K)

УДК 532.525.011.5

11.34.99. Численный расчет сверхзвуковых профилированных пирамидальных сопл (осесимметричное течение). Верховский В. П. «Уч. зап. Центр. аэро-гидродинам. ин-та», 1979, 10, № 3, 105—109

отмечеe 8652

1968

Ta₂O_{5-x}

З Б677. Термодинамические свойства высших окислов тантала. Днепрова В. Г., Резухина Т. Н., Герасимов Я. И. «Ж. физ. химии», 1968, 42, № 6, 1532—1535

Парциальные энергии Гиббса для р-ции $1/\delta$ $Ta_2O_{5-x} \rightarrow 1/\delta Ta_2O_{5-x-\delta} + 1/2 O_2$ (1) и давления кислорода над окислами тантала составов $Ta_2O_5-TaO_2$ при повышенных т-рах находились из э.д.с. гальванич. элемента $Pt|Ta_2O_{5-x}|0,85ThO_2\cdot0,15LaO_{1,5}|Fe, Fe_{0,95}O|Pt$, с потенциал-образующим процессом $1/\delta Ta_2O_{5-x} + Fe_{0,95}O \rightarrow 1/\delta Ta_2O_{5-x+\delta} + 0,95Fe$ (при $\delta \rightarrow 0$). Для изменения состава исследуемого электрода (Ta_2O_{5-x}) был использован метод так называемого кулонометрич. титрования. В случае очень близкого к стехиометрич. Ta_2O_{5-x} ($x < 0,002$) для р-ции (1) в интервале $330-1438^\circ K$ получено ΔG (кал) = 61 700—14 T. Автореферат

ΔG

т. 1969. 3

Commencia 8652

1988

Ta₂O₅

70816u Thermodynamic properties of higher oxides of tantalum. Dneprova, V. G.; Rezukhina, T. N.; Gerasimov, Ya. I. (Mosk. Gos. Univ. im. Lomonosova, Moscow, USSR). *Zh. Fiz. Khim.* 1968, 42(6), 1532-5 (Russ). The partial Gibbs energy of the reaction $(1/\delta) \text{Ta}_2\text{O}_{5-x} \rightarrow (1/\delta) \text{Ta}_2\text{O}_{5-x-\delta} + \frac{1}{2}\text{O}_2$ and the pressure of O above the Ta oxides in the compn. range Ta₂O₅-TaO₂ at 1432°K. were calcd. from the emf. of the galvanic cell Pt|Ta₂O_{5-x}|0.85ThO₂.0.15LaO_{1.5}|Fe, Fe_{0.95}O|Pt. For Ta₂O_{5-x} ($x < 0.002$), for the temp. range 1330-1438°K., $\Delta G_T^\circ(\text{cal.}) = 61,700 - 14T$. The compn. of the examd. Ta₂O_{5-x} electrode was varied by coulometric titrn. In the cell with solid electrolyte contg. O²⁻ ions (ThO₂ - LaO_{1.5}) there is a potential (at $\delta \rightarrow 0$), due to the reaction $(1/\delta) \text{Ta}_2\text{O}_{5-x} + \text{Fe}_{0.95}\text{O} \rightarrow (1/\delta) \text{Ta}_2\text{O}_{5-x+\delta} + 0.95 \text{Fe}$ (1), and its $\Delta G_1^\circ = -2FE_x$, where E_x is emf. of the cell and F is Faraday no. For the reaction $0.95\text{Fe} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_{0.95}\text{O}$ (2), the emf., calcd. with literature data $\Delta G_2^\circ(\text{cal.}) =$

ΔGf

69.18

C.A. 1988

$-63,137 + 15.61T$ (1311–1630°K.), can be used to det. the variation of the Gibbs energy (for $\delta \rightarrow 0$), for the reaction $(1/\delta)\text{Ta}_2\text{O}_{5-x} + 1/2\text{O}_2 \rightarrow (1/\delta)\text{Ta}_2\text{O}_{5-x+\delta}$ (3), $\Delta G_3^\circ = \Delta G_1^\circ + \Delta G_2^\circ$, and also the pressure of O above the Ta oxide of the corresponding compn.: $\log p_0 = 2\Delta G_3/2.303RT$. The first equil. emf. was reached usually within 4–5 days, but the expts. were continued for 6–14 days. The emf. was considered to correspond to equil. when it remained const. within ± 0.005 v. during 10–30 hrs. In the exptl. conditions applied, and taking into account literature data in most expts., the oxide was $\text{Ta}_2\text{O}_{5-x}$ ($x < 0.002$), and when the measured emf. corresponded to $p_{\text{O}_2} = 10^{-15}$ atm., $x < 0.005$. The temp. dependence of ΔG_T° results from an expt.

in which, in the temp. range 1330–1438°K., the data fitted the equation $E = -0.0308 + 3.716 \times 10^{-5}T$. Comparison with similar data for $\text{Nb}_2\text{O}_{4.995}$ and $\text{Nb}_2\text{O}_{4.998}$ indicates that the O is linked considerably more strongly in $\text{Ta}_2\text{O}_{5-x}$ than in $\text{Nb}_2\text{O}_{5-x}$. The x-ray anal. of Ta oxides in the compn. range Ta_2O_5 – $\text{Ta}_2\text{O}_{4.54}$ indicates the structure of Ta_2O_5 . At $\text{Ta}_2\text{O}_{4.54}$ the emf. of the cell increases steeply and the structure changes, probably to that of TaO_2 . The emf. vs. compn. data were used to calc. the partial values of the Gibbs energy and the partial O pressure for reaction (3) at 1432°K. The integral Gibbs energy corresponding to the combination of O with nonstoichiometric oxides to form Ta_2O_5 at 1432°K. was calcd. by graphical integration. The $\Delta G_{1432^\circ\text{K.}}^\circ$ of formation from elements of the nonstoichiometric oxides in the compn. range Ta_2O_5 – TaO_2 was calcd. by means of literature data. The values indicate that Ta_2O_5 can be easily reduced at 1432°K. to TaO_2 with a mixt. of H_2 and H_2O at atm. pressure, if the partial pressure of H_2O is < 15 mm. Hg. In order to obtain the intermediate oxides, either the $p_{\text{H}_2\text{O}}$ should be $< 10^{-6}$ mm. Hg, or the electrochem. method should be applied. The difficulty of the prepn. of the latter is due exclusively to kinetic factors.

S. Schaefer

датыса 8654


1968

Ta₂O₅

1 В38. Взаимодействие пятиокиси тантала с водородом и с окисью углерода. Днепрова В. Г., Резухина Т. Н., Герасимов Я. И. «Ж. физ. химии», 1968, 42, № 6, 1530—1532

Ta₂O₄, 68

Изучена возможность восстановления Ta₂O₅ водородом и CO при 1100° и длительном контакте реагентов в условиях непрерывного вымораживания образующихся H₂O или CO₂ жидким азотом. Продукт восстановления Ta₂O₅ водородом имеет состав Ta₂O_{4.68}. Никаких других фаз, кроме низкот-риой модификации Ta₂O₅, рентгенографически не обнаружено. При взаимодействии с CO в небольшом количестве образуется карбид состава TaC_{0.8} и свободный углерод. Образование карбида идет по р-ции:



Резюме

9
x. 1968. 1

VII - 290

1968

Ta₂O₅

T_{c2},
T_m

) 18 В44. Условия образования и свойства ортотанталатов лантана, церия, празеодима и неодима. Година Н. А., Савченко Е. П., Келер Э. К. «Изв. АН СССР. Неорган. материалы», 1968, 4, № 3, 389—394

Методами рентгеновского, фазового хим. и термич. анализов изучены твердофазные р-ции между Ta₂O₅ (**I**) и окислами РЗЭ (La, Ce, Pr и Nd) при т-ре 900—1800°. Уточнено поведение **I** при нагревании. Исходный Ta₂O₅·3,5H₂O полностью обезвоживается при 400°, давая аморфный **I**. **I** кристаллизуется при 650—700°, образуя ромбич. модификацию (**Ia**), к-рая при 1350—1380° необратимо превращается в тетрагон. модификацию (**Ib**), устойчивую до т. пл. **I** (1860±30°). Для получения MTaO₄ (**II**) и (M=РЗЭ) эквимолекулярные смеси **I** и La₂O₃ (**III**), Pr₆O₁₁ (**IV**), CeO₂ или Nd₂O₃ (**V**) нагревали 2 часа при 1650° (в случае CeO₂ использовали атмосферу H₂). Выход **II** 99,20—99,85%. По данным рентгено-

7,12.
днейс

+4



Х · 1968 · 18

графич. изучения, II ($M=La$, Ce или Pr) обладают однотипной решеткой, расшифровать к-рую не удалось, а $NdTaO_4$ обладает монокл. решеткой, изоструктурной с $M'NbO_4$ ($M'=РЗЭ$). Исследовано влияние т-ры и времени нагревания на образование II ($M=La$, Pr, Nd). Обнаружено, что при $900-1100^\circ$ р-ция между I и III или IV протекает медленно, а при $1200-1350^\circ$ — быстро. Р-ция I с V энергично протекает уже при 1100° . В смесях I и III или IV, прокаленных при $900-1100^\circ$, рентгенофазовым анализом обнаружено присутствие Ia, а Iв в продуктах р-ции ни в одном случае не обнаружен. Рентгенографич. изучение смесей I и V, прокаленных при 1200° , свидетельствует об образовании на промежуточных ступенях Nd_3TaO_7 , к-рый при более высоких т-рах реагирует с I, давая $NdTaO_4$. Комплексный термич. анализ процессов образования II ($M=La$, Pr и Nd) показал, что при т-рах, отвечающих образованию II, наступает торможение усадки, обусловленное разрыхлением образцов в процессе синтеза. Ниже приведены т. пл. и о для II в последовательности $M=La$, Ce, Pr и Nd: $1880 \pm 30^\circ$, 7,48; $1890 \pm 30^\circ$, 7,72; $1900 \pm 30^\circ$, 7,90; $1920 \pm 30^\circ$, 8,12. Все II являются конгруэнтно. С. С. Бердоносов

~~N₂O~~

T_{0.05} & (O₂F₂)

VII 2564 1968

Ignatowicz S., Davies M.W.

J. Less-Common Metals, 1968, 15, N₁, 100-102 (part)

The free energy of formation of N₂O and T_{0.05}.

19th June, 1968

307674

○

M (S)

3

(C₂H₄, N₂O)T

etc q.k.

1968

Ta₂O₅

P

17 В31. Отделение тантала от ниобия и тантала от титана путем перегонки их окисей с помощью солнечного излучения. Segui Marcellle, Trombe Félix. Séparation tantale — niobium et tantale — titane par distillation de leurs oxydes à l'aide du rayonnement solaire. «С. г. Acad. sci.», 1968, C 266, № 2, 107—110 (франц.)

Изучена возможность разделения Ti, Nb и Ta путем селективного испарения их окислов в солнечной печи. Практич. скорости испарения при 2500° на воздухе при атмосферном давл. составляют для Ta₂O₅, Nb₂O₅ и TiO₂ соотв. I; >2,5 и 4 мг/мин·см². Предварительные опыты показали, что разделения Nb и Ti в таких условиях не происходит. Анализ дистиллатов, полученных за время от 1 до нескольких часов и составлявших ~10% от веса

x. 1968. 17



+2

☒

исходного в-ва, производили на основании эмиссионных спектров в электрич. дуге и флуоресценции в рентгеновских лучах. Изучена зависимость состава газ. фазы от состава расплава. Относительно малая летучесть Ta_2O_5 способствует получению дистиллятов, обогащенных Nb_2O_5 . Для смеси, содержащей 0,2% Ta_2O_5 , коэф. разделения составляет ~ 20 . Показана возможность очистки предложенным способом продажных препаратов Nb_2O_5 . Аналогичные результаты получены при разделении смесей Ta_2O_5 и TiO_2 . Авторы считают предложенный метод разделения данных окислов в целом более трудоемким, чем с помощью экстракции орг. растворителем.

И. Н. Семенов

VII-28.19 1968

Ta₂O₅

5 Б817. Влияние добавок окислов на полиморфизм пятиокси тантала (система Ta₂O₅-TiO₂). Waring J. L., Roth R. S. Effect of oxide additions on the polymorphism of tantalum pentoxide (system Ta₂O₅-TiO₂). «J. Res. Nat. Bur. Standards», 1968, A72, № 2, 175-186 (англ.)

Проведено рентгенографич. исследование (метод порошка, рентгendifрактометр, высокот-ная приставка, $\lambda_{\text{Cu}} - K_{\alpha}$) системы Ta₂O₅-TiO₂. Образцы для исследования готовились нагреванием смесей Ta₂O₅ и TiO₂ на воздухе при т-ре 1000° в течение 16 час. Для чистого Ta₂O₅ установлено наличие нескольких полиморфных модификаций: низкот-ная a-Ta₂O₅ (I) с параметрами ромбич. решетки: *a* 6,19; *b* 3,67; *c* 3,89 Å; при т-ре 1360°



X · 1969

5

I претерпевает фазовое превращение с образованием высокот-риой трикл. формы $H_{tr}\text{-Ta}_2\text{O}_5$ (II), устойчивой после закалки при комнатной т-ре. Отмечается, что при добавлении 9 мол.% TiO_2 т-ра фазового перехода I \rightarrow II понижается до 1150° ; для этого состава наблюдается несколько метастабильных полиморфных модификаций. Параметры трикл. решетки II: a 3,801; b 3,785; c 35,74; α $90^\circ 54,4'$; β $90^\circ 11,5'$; γ $89^\circ 59,9'$. При т-ре 320° модификация II переходит в метастабильную монокл. модификацию $H_{mon}\text{-Ta}_2\text{O}_5$ (III) с параметрами решетки: $a_{mon} = \sqrt{2a_{tr}}$; $b_{mon} = \sqrt{2b_{tr}}$; $c_{mon} = c_{tr}$. При дальнейшем нагревании III до т-ры 920° образуется тетрагон. модификация Ta_2O_5 с параметрами: a 3,81; c 36,09А. В системе $\text{Ta}_2\text{O}_5\text{-TiO}_2$ обнаружено также соединение TiTa_2O_7 (т-ра конгр. плавления 1662°). Кроме того выявлено наличие двух фаз состава $\text{TiO}_2\cdot49\text{ Ta}_2\text{O}_5$ и $\text{TiO}_2\cdot7\text{ Ta}_2\text{O}_5$ с т-рами распада, соответственно, 1230 и 1190° . Построена диаграмма фазовых равновесий системы $\text{Ta}_2\text{O}_5\text{-TiO}_2$. Максим. р-римость Ta_2O_5 в TiO_2 9 мол.% при 1630° . Установлены 2 эвтектики при 54 мол.% Ta_2O_5 (1650°) и 31 мол.% Ta_2O_5 (1630°). С. В. Рыкова

Ta₂O₅(c)

196G

dictate week 1862

See Brewster, Good Oscillations.
"Adv'd in High Temp. Chem.
1960, 2, 1-55.

SHFO
293

Двойные окислы, карбиды и нитриды Ti, Zr, V, Hf, Ta (переоди-
одиодика) 1969

Оригинал F. P., A 16.3.2

Соедин. переходн. состава, 1969, 64-174
(русск.)

Переходно-дикая соединений
переходного состава.

5

⊕

-

2V


(ав. оригинал) CA, 1970, 73, N26, 134439r

MnO_2 , ZrO_2 , Al_2O_3 , Nb_2O_5 , Ta₅O₅ (A.H. Agarwal) 1969

High A.K. 5 7 ~~1969, 116(3)~~ viii 3860

J. Electrochem. Soc., 1969, 116(3), 353-6.

Solid-state properties of some Valse metal oxides.



M 8

Ca, 1969, 70, 116, 353-6

Ta₂O₅ 1970
1389 Barbi G.B.

Hypothetical
f. Less-Common
Metals, 1970, 22, p. 487

138. T.X. Ta₂O₅ (K, nc)

Ta₂O₅

B 90 - 5001-VII

1970

7 Б887. Электрохимическое определение свободной энергии образования окиси тантала. Varbi Ciovanini. Electrochemical determination of the free energy of formation of tantalum oxide. «Z. Naturforsch.», 1970, 25a, № 10, 1515—1516 (англ.)

Из измерений э. д. с. цепи Pt|Ta+Ta₂O₅|ThO₂+La₂O₃|Fe+FeO|Pt при 1000—1300° К определена стандартная свободная энергия образования Ta₂O₅, равная 483,1 ккал/моль.

Р. Лазоренко-Маневич

ΔG_f

X. 1971. 7

Ta₂O₅

BP-5001-VII

1970

16348h Electrochemical determination of the free energy of formation of tantalum oxide. Barbi, Giovanni B. (High Temp. Chem. Group, EURATOM CGR Ispra, Ispra, Italy). Z. Naturforsch. A 1970, 25(10), 1515-16 (Eng). The free energy of Ta₂O₅ formation ΔG° was detd. by measuring emfs. (E) as functions of temp. with an all-solid galvanic cell Pt/Ta + Ta₂O₅/ThO₂ (+15 mole % La₂O₃) Fe + M/Pt where M = Fe-defective FeO wuestite phase in equil. with Fe. E (mV) = 723.6 - 0.1087 T , ($^{\circ}$ K) \pm 1.27 mV and $\Delta G^\circ/5$ (kcal/O atom) = -96.62 + 20.57 \times $10^{-3} T$ was obtained.

KWJN

ΔG_f

CA 1971

84

Ta₂O₅

1970

35489w Effect of oxide additions on the polymorphism of tantalum pentoxide. IV. System tantalum pentoxide-tantalum tungstate(VI). Roth, Robert S.; Waring, John L.; Parker, Harry S. (Natl. Bur. Stand., Washington, D.C.). *J. Solid State Chem.* 1970, 2(3), 445-61 (Eng). The low-temp. form of pure Ta₂O₅ exists in 2 slightly different modifications. The lowest temp. form has a *b* axis multiplicity of 14 whereas the highest temp. form ($\sim 1350^\circ$) has a multiplicity of 11. At intermediate temps. an "infinite" no. of at least partially ordered sequences of these 2 modifications exist in equil. The addn. of WO₃ to Ta₂O₅ causes the "stabilization" of an "infinite" no. of phases similar in structure to the low temp. form of Ta₂O₅. From just < 10 mole % WO₃ to the last compd. in the series at $26\frac{2}{3}$ mole % WO₃, these phases are in equil. with liq., and the high temp. structure type of pure Ta₂O₅ is eliminated from the phase diagram. One compd., 15Ta₂O₅.2WO₃, with a multiplicity of 8, melts congruently at $\sim 1815^\circ$, and the last phase, 11Ta₂O₅.4WO₃, with a multiplicity of 13, melts incongruently at about 1605° . RCTL

T_m

C.A. 1971. 74. 8

+1

☒

1a₂ O₅

VII-5681

1870

12 Б429. Влияние окисных добавок на полиморфизм пятиокси тантала. II. «Стабилизация» высокотемпературного структурного типа. Roth R. S., Waring J.L., Brower W. S. Effect of oxide additions on the polymorphism of tantalum pentoxide. II. «Stabilization» of the high temperature structure type. «J. Res. Nat. Bur. Stand.», 1970, A74, № 4, 477—484 (англ.)

Установлено, что окисные добавки стабилизируют высокот-риную модификацию Ta₂O₅ (I), образующуюся при т-ре 1360° из низкот-рий и быстро переходящую в нее при понижении т-ры. Образцы готовились нагреванием Ta₂O₅ с содержанием 5 или 10 мол. % окисных добавок при т-ре 500—1200°. Стабилизирующее действие оказывают окислы SnO₂, Ga₂O₃, Cr₂O₃, Fe₂O₃, Sc₂O₃ и MgO, в то время как окислы P₂O₅, V₂O₅, Nb₂O₅, ZrO₂, Lu₂O₃,

комплекс-
образование

X. 1971. 12

NiO и ZnO не дают подобного эффекта. Приведены результаты фазового рентгенографич. анализа (метод порошка, рентгendifрактометр, λ Cu) полученных образцов и фазовые диаграммы состояния систем I—M₂O₅, I—MO₂ и I—M₂O₃ в области составов, близких к I. По методу Чохральского выращены кристаллы I, стабилизированные Sc₂O₃. Для I найдена тетрагон. объемно-центр. решетка с параметрами $a \approx 3,830$ и $c \approx 35,68$ А.

С. В. Рыкова

Ta₂O₅

gle. разн.
свойств.

11 Б770. Влияние окисных добавок на полиморфизм пятиокиси тантала. III. «Стабилизация» низкотемпературного структурного типа. Roth R. S., Waring J. L. Effect of oxide additions on the polymorphism of tantalum pentoxide. III. «Stabilization» of the low temperature structure type. «J. Res. Nat. Bur. Stand.», 1970, A 74, № 4, 485—493 (англ.)

Рентгеноструктурным анализом различных образцов Ta₂O₅, выдержанных и закаленных от т-р 900—1700°, показано, что низкот-рный структурный тип Ta₂O₅ имеет две различные формы — более низкот-ную (1000° и ниже) с 14-мерной ячейкой (Ta₂₈O₇₀) и более высокот-ную (1350°) форму с 11-мерной ячейкой (Ta₂₂O₅₅). При промежут. т-рах упорядоченные (или частично упо-

X. 1979. 11

рядоченные), смеси двух фаз находятся в равновесии. Добавки MoO_3 , ZrO_2 , TiO_2 , WO_3 , SiO_2 , GeO_2 , B_2O_3 , Al_2O_3 , изменяют кратность ячейки различным образом. Последние 5 окислов образуют фазы, структурно аналогичные низкотройной Ta_2O_5 , к-рые стабильны до солидусных т-р соотв-щих систем. Сообщ. II см. J. Res. Nat. Bur. Stand., 1970, A74, № 4, 477—484.

А. Гузей

Ta₂O₅

111-5185

1970

11 Б771. Влияние окисных добавок на полиморфизм
пятиоксида тантала. IV. Система Ta₂O₅—Ta₂WO₈.
Roth R. S., Waring J. L., Parker H. S. Effect of
oxide additions on the polymorphism of tantalum pento-
xide. IV. The system Ta₂O₅—Ta₂WO₈. «J. Solid State
Chem.», 1970, 2, № 3, 445—461 (англ.)

gfe
сертифицировано
МН

Исследованы фазовые соотношения с помощью рентгено-
вского метода и определения температур плавления в системе
Ta₂O₅—Ta₂WO₈ при температурах до 1900°. Установлено, что
низкотемпературная модификация Ta₂O₅ обладает двумя различ-
ными структурами. Более низкотемпературная структура харак-
теризуется 14-кратным умножением элементарной ячей-
ки вдоль оси *b*; параметры ее ромбич. решетки *a* 6,198;
b 40,29; *c* 3,888 Å. При температурах выше ~1350° кратность

X. 1971. 11

(+1)



умножения m уменьшается до 11. Добавление WO_3 к Ta_2O_5 приводит к появлению ряда фаз, подобных низкот-рной модификации Ta_2O_5 и представляющих собой смеси структур с величиной m , изменяющейся от 8 до 11. Соединение $15\text{Ta}_2\text{O}_5 \cdot 2\text{WO}_3$ с $m=8$ и параметрами ромбич. решетки a 6,175; b 29,29; c 3,874 Å плавится конгруэнтно при 1815° . Обнаружено также соединение $\text{II}\text{Ta}_2\text{O}_5 \cdot 4\text{WO}_3$ с $m=13$ и параметрами ромбич. решетки a 6,138; b 47,56; c 3,857 Å, плавящееся инконгруэнтно при 1605° . Соединение $\text{Ta}_2\text{O}_5 \cdot \text{WO}_3$ также плавится инконгруэнтно при 1580° с образованием $\text{Ta}_{22}\text{W}_4\text{O}_{67}$ и жидк. фазы. Сообщ. III см. пред. реферат.

Б. Г. Алапин

Ta₂O₅
3971

Reisman A.,
Holtzberg

1970

G.W.

In: High Temperat. Oxides,
part II, Ed. A. M. Alper
Acad. Press, N.Y. a. L., 1970
p. 217



Ta₂O₅(n,m)

1:1

VII

-Ta₂O₅.

abc


VII 4913

1970.

Walter G. M., Chase A.B.

J. Solid State Chem., 1970, 2, no. 1, 24-26.

Studies in tantalum oxide crystal
growth.

dots op.K.
Mr. 

PX, 1970, 24B 534.

Ta₂O₅

оиницес 8653

1971

Резюме Т.Н. 11971.

ΔHf; ΔSf;

ΔGf

Уф. Академ. Реп. Марий,
1971, (1), 164-9.



(см. ТаFez; I)

Ta₂O₅

(T мин)

492a

1971

крист.
стр-ра

1 Б425. Система структур в бинарной системе
Ta₂O₅—WO₃. V. Структура низкотемпературной формы
окиси тантала L-Ta₂O₅. Stephenson N. C., Roth R. S.
Structural systematics in the binary system Ta₂O₅—WO₃.
V. The structure of the low-temperature form of tantalum
oxide L-Ta₂O₅. «Acta crystallogr.», 1971, B27, № 5, 1037—
1044 (англ.)

Структура низкот-рной модификации Ta₂O₅, образую-
щейся ниже 1360°, расшифрована с помощью проекций
Паттерсона (излучение λ Mo) и уточнена МНК до $R =$
 $=0,088$. Фаза L-Ta₂O₅, полученная закалкой от 1350°
после продолжительной термич. обработки, кристалли-

X 1972 l

М. Г. А. В.

зуется в ромоич. решетке с параметрами $a = 6,198$; $b = 40,29$;
 $c = 3,888\text{ \AA}$, $Z = 11$, $\rho(\text{выч.}) = 8,31$. Ячейка содержит 22 атома
металла и 55 атомов О. Атомы Та окружены кислород-
ными полиэдрами — слегка искаженными октаэдрами или
пентагон. бипирамидами. Отклонение структуры от иде-
альной обусловлено понижением КЧ некоторых катионов
от 7 до 6, что приводит к появлению 3 искаженных плос-
костей на одну ячейку. Обсуждены структурные аспек-
ты полиморфизма $L\text{-Ta}_2\text{O}_5$. Сообщ. IV см. пред. реф.

Б. Г. Алапин

Ta₂O₅

крист.
суп-ра

9 Б429. Кристаллическая структура высокотемпера-
турной формы Ta₂O₅. Stephenson N. C., Roth R. S.
The crystal structure of the high temperature form of
Ta₂O₅. «J. Solid State Chem.», 1971, 3, № 2, 145—153
(англ.)

Рентгенографически изучены (методы порошка, Вей-
сенберга, λ Си, и монокристальной съемки на рентгено-
фрактометре, λ Mo, МНК, анизотропное приближение,
 $R=0,089$) кристаллы высокотермической модификации Ta₂O₅
(I), выращенные по методу Чохральского с добавлением
в кач-ве стабилизирующей добавки 2 мол.% Sc₂O₃ (II).
Первоначально для I была выбрана тетрагональная ячейка с
параметрами: a 3,810, c 35,764 Å, ф. гр. $I4_1/amd$, однако
в процессе уточнения выявлены отклонения положений
атомов от тетрагональной симметрии и истинная ячейка опре-
делена монокл. с параметрами: a 35,966, b 3,810, c 3,810 Å,
 β 96°7', ф. гр. $C2$. Один из трех кристаллографически не-
зависимых атомов Та в структуре I находится в окру-
жении из семи атомов О (Ta—O 1,853—2,377 Å), обра-

9мкс.

1972, № 9

зующих искаженную пентагон. бипирамиду. Бипирамиды соединяются вершинами с образованием бесконечных в направлении a и b слоев (толщиной в две бипирамиды). По строению эти слои почти такие же как в структуре $\alpha\text{-UO}_3$. Соседние слои разделены и сдвинуты относительно друг друга, и в плоскостях сдвига располагаются др. атомы Та, находящиеся в октаэдрич. окружении из атомов О (Ta—O 1,709—2,380). Октаэдры имеют общие ребра и вершины с бипирамидами слоев и друг с другом. В целом структура I может быть описана как гетерополитип с сочетанием блоков типа $\alpha\text{-UO}_3$ с блоками типа $\eta(\text{P})\text{-Nb}_2\text{O}_6$. Стабилизирующий эффект добавки II обусловлен возрастанием конц-ии в структуре I сдвиговых плоскостей из-за переменной валентности в связи с замещением нек-рых ионов Ta^{5+} на Sc^{3+} и сопровождается локальным понижением отношения металлы кислород. Отношение 1 : 11 98 : 2 приводит к возникновению дополнительных беспорядочных плоскостей сдвига, в среднем отстоящих друг от друга на 286А.

С. В. Рыкова

$T_{\text{a}_2\text{O}_5$
3981

Rezukhina T.N.,
Kvarchenko L.J.

1972

Kupatoba
Kupatoba

J. Chem. Thermodyn.,
1972, 4, p. 655.

165

T,x, $T_{\text{a}_2\text{O}_5}$ (K, mol)

Ta_xO₅

1973

Barrin S, et al.

v. 1, p. 429

298 - 3500

298 - 2150 (ml)

2150 - 3500 (g)



Call. AGF-T

1973

Ta₂O₅

12 Б866. Воздействие ударных волн на пятиокись тантала. Брусов О. Н., Дремин А. Н., Дробышев В. Н., Першин С. В. «Ж. неорганической химии», 1973, 18, № 2, 295—299

Исследовано воздействие ударных волн на пятиокись тантала. Показано, что при ударном сжатии Ta₂O₅ по схеме сохранения имеют место взаимопревращения низкотермической β - и высокотермической α -модификаций. Указанные превращения удовлетворительно объясняются влиянием высокой дефектности в-ва и повышенных остаточных т-р. В более жестких (по параметрам P и T) условиях сжатия получена нестехиометрич. фаза типа вычитания Ta_{0.83}O₂, кристаллизующаяся в тетрагональной решетке типа рутила с параметрами: a 4,768 Å, c 3,069, $c/a = 0,644$. Рентгеновская плотность — 8,67 г/см³. Резюме

*научн.
решение*

X. 1973 N 12

1973

Ta₂O₅

Тихонов И.А.,
и другие.

"Фонд. А.Н. Магн. ССР."

(зГ)

"1973, 16, №1, 28-30.

● (см. Nb₂O₅; I)

1974

Ta₂O₅

№ 22 Бб92. Дефектная структура Ta₂O₅. Stroud J. E.,
 Тгірр W. C., Wimmer J. M. Defect structure of Ta₂O₅.
 «J. Amer. Chem. Soc.», 1974, 57, № 4, 172—175 (англ.)

Электропроводность поликрист. образцов Ta₂O₅ изменяется при 10 кГц и т-рах 900—1400°. При этих же т-рах определены коэф. термо-э. д. с. и изменения веса. Ионные числа переноса определены из измерений э. д. с., развивающейся поперек дискообразного образца при разных давл. O₂ у Э. Показано, что предпочтительными ионными и электронными дефектами в исследованном т-риом интервале являются кислородные ваканции и электроны, к-рые имеют подвижности $8,1 \cdot 10^3$ см²/в·сек ($-1,8$ эв/ kT) и 0,05 см²/в·сек, соотв. При парц. давлениях O₂ около 1 атм конц-ия ионных дефектов в основном определяется присутствием низковалентных катионных примесей, и общая электропроводность предпочтительно ионная, а при низких давл. O₂ проводимость электронная и пропорциональна $P_{O_2}^{-1/6}$.

B. Мандрусов

x. 1974. N 22

Ta₂O₅
(K)

JANAF
Suppl

1975

0 - 2800°

Ta₂O₅
(m)

JANAF
Suppl.

1975

0-5000°

Та₂О₅

Коршев А.Н.

1975

(ΔHf)

"Применение окислических и карбидных фаз в чугунах, сплавах; методы и тяжелые авториферат на соискание учёной степени д.х.н.

1978

 Ta_2O_5 $LnTaO_4$ $(\Delta H_f - P.32)$ $(\Delta H_f) \quad \textcircled{4} \quad \square$

88: 198780n Enthalpies of formation of rare earth element orthotantalates. Panova, T. I.; Isupova, E. N.; Keler, E. K. (Inst. Khim. Silik. im. Grebenshchikova, Leningrad, USSR), Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mater. 1978, 14(4), 781 (Russ.). The heats of formation, ΔH , of Ta_2O_5 and $LnTaO_4$ (Ln = rare earth element) were detd. calorimetrically. The ΔH value of Ta_2O_5 is -488.5 ± 1.5 kcal/mol, whereas the ΔH values of $LnTaO_4$ are -954.4 , -919.4 , -954.8 , -978.8 , -984.2 , -989.1 , and -972.8 kcal/mol for Ln = Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, and Yb, resp.

C.A. 1978, 82, 126

1974

Ta₂O₅

17 Б901. Новая модификация оксида пятивалентного тантала. Izumi Fujio, Kodama Hiroshi. A new modification of tantalum (V)oxide. «J. Less—Common Metals», 1979, 63, № 2, 305—307 (англ.)

Исследован процесс кристаллизации Ta₂O₅ в гидротермальных условиях с использованием HCl в кач-ве р-ра-минерализатора. Исходный материал-аморф. к-та Ta₂O₅·xH₂O — обработана HCl (к-та) при 570—620 К и давл. 120 МПа; образцы исследованы рентгеновским и электронномикроскопич. методами. Установлено образование новой модификации Ta₂O₅-ε, изоморфной β-Nb₂O₅. Монокл. решетка ε-Ta₂O₅ имеет параметры *a* 12,79, *b* 48,56, *c* 5,527 Å; β 104,3°. Фаза ε-Ta₂O₅ при нагреве на воздухе до ≥160° необратимо переходит в β-Ta₂O₅.

Л. В. Шведов

Ттг, кристал, структ.

2:19.19.11

1979

Ta₂O₅

ε-modified

Ta₂

92: 13832x A new modification of tantalum(V) oxide.
Izumi, Fujio; Kodama, Hiroshi (Natl. Inst. Res. Inorg. Mater., Ibaraki, Japan 300-31). *J. Less-Common Met.* 1979, 63(2), 305-7 (Eng). X-ray diffraction patterns of the hydrothermal products of tantalic acid treated with HCl at 570-620 K under a pressure of 20 MPa indicate a previously unknown modification of Ta₂O₅, designated ε-Ta₂O₅. It is monoclinic, isomorphous with β-Nb₂O₅, with *a* 1279, *b* 485.6, *c* 552.7 pm, and β 104.3°. Attempts to synthesize pure ε-Ta₂O₅ failed. The ε-form transformed into β-Ta₂O₅ sluggishly and irreversibly by heating in air at ≥1160 K.

C.1.1980.92.112

1980

Ta₂O₅

11 Б865. О химическом транспорте оксида пятивалентного tantalа серой. Schäfer Harald. Zum chemischen Transport von Tantal(V)-oxid mit Schwefel. «Z. anorg. und allg. Chem.», 1980, 471, № 12, 35—37 (нем.; рез. англ.)

Наблюдаемый хим. транспорт Ta₂O₅ серой (1273→1173 K) соответствует расчету для равновесия Ta₂O₅+
 $+ 12,5/2 S_2(\text{газ}) \rightleftharpoons 2 TaS_5(\text{газ}) + 2,5 SO_2(\text{газ.})$. Резюме

Износ серы

2.1981.111

Ta_2O_5

1981

T_{t2}

обзор

10 Б365 Деп. О кристаллических модификациях диоксипентаоксида тантала. Коршунов Б. Г., Кировкина Н. Б., Крохин В. А. Моск. ин-т стали и сплавов. М., 1981. 13 с., ил. Библиогр. 28 назв. (Рукопись деп. в ин-те ЦНИИцветмет экон. и информ. № 857, 16.12.81)

Обзор отечественной и иностранной лит-ры, касающейся условий получения, областей стабильности и кристаллографич. параметров многочисленных полиморфных модификаций диоксипентаоксида тантала.

Автореферат

X. 1982, 19, N10.

Тад5

1981

методик
СВ-Ра

Онгин, Концепция оц.
исследование методиками.
Свободы и воспоминаний
постсоветской эпохи", МГУ, Хи-
рак, 1981.

β -Ta₂O₅

1982

24 Б440. Изучение кристаллической структуры β -Ta₂O₅ методами колебательной спектроскопии и рентгенографии. Balachandran U., Егор N. G. A study of the crystal structure of β -Ta₂O₅ by vibrational spectroscopy and X-ray diffraction. «J. Mater. Sci. Lett.», 1982, 1, № 5, 219—222 (англ.)

Кристал
структур

Проведено рентгенографич. (метод порошка), ИК- и КР-спектроскопич. изучение β -Ta₂O₅, полученного про-каливанием оксалата при 1100° с последующей закалкой. Установлена принадлежность к ромбич. сингонии с па-раметрами решетки a 0,6325, b 3,16178, c 0,4031 нм, Z 11, ρ (изм.) 8,082, структура описывается нецентро-симм. ф. гр. C2. В структуре существуют пента- и гексакоординированные атомы Та. М. Б. Варфоломеев

X, 1982, 19, N 24

β -Ta₂O₅

1982

24 Б756. Термогравиметрическое исследование дефектной структуры β -Ta₂O₅. Balachandran U., Егор N. G. Thermogravimetric study of the defect structure of β -Ta₂O₅. «J. Less—Common Metals», 1982, 84, № 2, 291—299 (англ.)

Проведено термогравиметрич. исследование β = Ta₂O₅ при т-рах 1000—1200° для разных парц. давл. кислорода P_{O_2} (10^{-18} — 10^{-8} атм). Показано, что отклонение от стехиометрии x в Ta₂O_{5-x} изменяется при $P_{O_2} < 10^{-12}$ атм пропорционально $P_{O_2}^{-1/6}$, а для $P_{O_2} > 10^{-10}$ атм x не зависит от P_{O_2} . Эксперим. данные объясняются преобладающим влиянием дважды ионизованных кислородных вакансий и случайных акцепторных примесей в нелегированных образцах. Значения x в Ta₂O₅ на порядок меньше, чем Nb₂O₅ при тех же внешних условиях, что указывает на чрезвычайно высокую чистоту Ta₂O₅.

геохим.
структур.

С. Ш. Шильштейн

X. 1982, 19, № 24

Tag 05

1982

Онрем „Коенилекское исследование
периодич. явления в алювиальных
СВ-ФА гидромелиорации", ИГУ, Алматы,
1983 (заголовок отред. ЗД
1982г.)

TazD₅(β) 1982
Pan-Kratz L.B.

Thermodynamic Properties
of Elements and Oxides

298-
2000

USA Bur. Mines Bull. 672.

● (yulregbegeba)

β-Tax05

1984

Ончен, Коницкое лесничество
дование меродаждовки.
Сообщение членов курганской
группы.
Сб-82 "насторожеах", МГУ, Кур-
ганская обл. 1984 (родной ончен
Мен-Рах)
30. 1983 год.)

Ta₂O₅

1983

У 7 Б3095. Окисление металлического тантала хроматом свинца. Oxidation of tantalum metal by lead chromate. Sagawa deka g R. G., Мепон А. Р., Вапка г N. S. «Thermochim. acta», 1983, 70, № 1—3, 133—141 (англ.)

С помощью ДТА, ТГА и ИК-спектроскопии изучен процесс взаимодействия Та с $PbCrO_4$ (I) на воздухе и в атмосфере N_2 ; изучен также термолиз I. Образцы смесей Та+I (от 13 до 100% Та) получены методом соосаждения из суспензии K_2CrO_4 +Та (размер частиц ~10,5 мкм) при добавлении $Pb(NO_3)_2$, с последующим фильтрованием осадка, промывкой и сушкой его при 100° С. При нагреве I в N_2 при 728—830° С протекает его распад с образованием PbO , Cr_2O_3 и O_2 , при 906° С плавится PbO . При нагреве смеси Та+I в атмосфере N_2 окисление Та протекает в области т-р 568—583° С до разл. I, при этом образуется Ta_2O_5 , PbO и Cr_2O_3 ; при 646—671° С протекает и образование TaN ; при даль-

X. 1984, 19, № 7

нейшем повышении т-ры образуются танталаты Pb и Сг. При взаимодействии Та и $PbCrO_4$ на воздухе в области т-р 523—711°С протекает окисление Та с образованием танталатов различного вида. Взаимодействие Та с I в атмосфере N_2 протекает медленно; при взаимодействии на воздухе скорость р-ции растет с увеличением конц-ии Та в смеси до 70—80% (взаимодействие проходит за несколько мс), после чего резко падает (несколько секунд для чистого Та). Л. В. Шведов



Ta₂O₅

1984

22 Б2252. Электропроводность стабилизированных низко- и высокотемпературных модификаций пятиокиси тантала (НТ-Ta₂O₅ и ВТ-Ta₂O₅). II. Электропроводность ВТ-Ta₂O₅ с добавками TiO₂, HfO₂ и Cr₂O₃. Electrical conductivity of stabilized low and high temperature modifications of tantalum pentoxide (L-Ta₂O₅ and H-Ta₂O₅). II. Electrical conductivity of H-Ta₂O₅ with additions of TiO₂, HfO₂ and Cr₂O₃. Johannessen O., Kofstad P. «J. Less-Common Metals», 1984, 99, № 2, 187—204 (англ.)

T₂

Исследованы т-рные зависимости ионной и электронной проводимости кристаллов пятиокиси тантала вблизи т-ры фазового перехода НТ-Ta₂O₅→ВТ-Ta₂O₅ (1360° С). Найдено, что добавки TiO₂, HfO₂ и Cr₂O₃ к Ta₂O₅ снижают т-ру фазового перехода НТ→ВТ, вероятно, за счет р-рения в решетке ВТ-Ta₂O₅ катионов с меньшей, чем у Та валентностью (Ti⁴⁺, Hf⁴⁺, Cr³⁺), что приводит к росту ионизации вакансий кислорода и к увеличению ионной проводимости (на ионах кисло-

X. 1984, 19, № 2

рода) $\text{BT-Ta}_2\text{O}_5$ по сравнению с $\text{HT-Ta}_2\text{O}_5$, находящейся при той же т-ре. Отмечено, что стабилизированные с помощью легирующих добавок кристаллы $\text{BT-Ta}_2\text{O}_5$ могут оказаться перспективными ионными (кислородными) проводниками.

А. Н. Морозов

ГОГ

Ta₂O₅

1984

16 Б3104. Влияние добавок оксидов на электрическую проводимость низкотемпературной модификации Ta₂O₅. The effect of oxide additions on the electrical conductivity of the low-temperature form of Ta₂O₅. Johannessen Øivind, Kofstad Рег. «J. Phys. and Chem. Solids», 1984, 45, № 3, 239—250 (англ.)

Методами порошковой металлургии получены образцы низкотройной Ta₂O₅, легированные примесями; содержание примесей составляло до 10 мол. %. В кач-ве примесей использовали CaO, MgO, Y₂O₃, TiO₂, HfO₂ и Cr₂O₃, кол-во к-рых определяли спектрографически. Измерение электросопротивления проводили двухзондовым методом на переменном токе (1592 Гц) при различных парц. давл. кислорода (1,0—10⁻²⁰ атм). Ионные числа переноса определяли путем измерения э. д. с. на образце, с двух сторон к-рого создавали различное давл. кислорода. Измерение электросопротивления проводили при 800—1200° С. Обсуждается механизм про-

X. 1984, 19, N 16

водимости. Показано, что оксиды в низшей степени окисления не оказывают влияния на величину ионной проводимости. Рассмотрены модели механизма проводимости смеси, состоящей из низкот-рного оксида тантала и частиц танталатов. Анализируется взаимосвязь между результатами измерения электрич. проводимости и результатами структурных исследований. Обсуждаются возможные типы образующихся тв. р-ров — внедрения и замещения, с точки зрения их влияния на электрич. св-ва низкот-рного оксида тантала. Б. Кахан

Лай

Ta₂O₅

1984

18 Б3102. Электропроводность стабилизированных низко- и высокотемпературных модификаций пентаоксида тантала (L-Ta₂O₅ и H-Ta₂O₅). I. Электропроводность L-Ta₂O₅ с добавками TiO₂, HfO₂ и Cr₂O₃. Electrical conductivity of stabilized low and high temperature modifications of tantalum pentoxide (L-Ta₂O₅ and H-Ta₂O₅). I. Electrical conductivity of L-Ta₂O₅ with additions of TiO₂, HfO₂ and Cr₂O₃. Johannesen Øivind, Kofstad Reg. «J. Less-Common Metals», 1984, 98, № 2, 253—266 (англ.)

С целью дальнейшего изучения возможности образования сверхструктур в L-Ta₂O₅ (I), стабилизированном добавками TiO₂; HfO₂ и Cr₂O₃, исследовано электросопротивление (R) указанных систем в зависимости от парц. давл. кислорода (P_O) в пределах 10^{-20} —1 атм при т-рах 990—1300° С. Образцы получены путем смешивания порошков соотв. оксидов с послед. их хол. и затем гор. прессованием при $P_O = 10^{-24}$ атм. R определялось

металлография.

X.1984, 19, N 18

двуухзондовым методом на частоте 1592 Гц. Ионные числа переноса определялись путем измерения э. д. с. образцов при общем газовом давл. в измерит. ячейке 1 атм. и контролировалось с помощью расходомера. Установлено, что добавки перечисленных оксидов не влияют или несколько увеличивают R и не оказывают существенного влияния на зависимость R от т-ры и P_0 . Результаты определения R сопоставлены с данными ранее проведенных исследований, доказывающими существование в I, легированном оксидами, сверхструктуры с решеткой типа I, на основании чего сделан вывод о возможной связи между величинами ионной проводимости и наличием в структуре стабилизированного I плоскихискажений крист. решетки.

В. Е. Смирнов

Таэл5

1984

7 Е303. Дефектная структура нестехиометрических окислов ниобия и тантала. Косевич В. М., Сокол А. А., Дзина Т. Ю. «Поверхность: Физ., химия, мех.», 1984, № 3, 107—113 (рез. англ.)

В окислах Nb и Ta изучены двумерные дефекты кристаллич. строения, существование которых обусловлено склонением химич. состава окислов от стехиометрического. В высокотемпературной N -модификации Nb_2O_5 отклонение от стехиометрии в сторону дефицита по кислороду имеет место за счет различного размера блоков из ниобий-кислородных октаэдров. В низкотемпературных модификациях Ta_2O_5 и Nb_2O_5 с длиннопериодной доменной сверхструктурой дефицит кислорода приводит к увеличению периода доменных границ. Предложена модель гексагональной структуры Ta_2O_5 и Nb_2O_5 с доменными границами, обогащенными кислородом.

Автореферат

(+) ~~(X)~~

сф. 1984, 18, № 7

Ta₂O₅

1984

15 Б2308. Дефектная структура нестехиометрических окислов ниобия и tantalа. Косевич В. М., Сокол А. А., Дзина Т. Ю. «Поверхность: Физ., химия, мех.», 1984, № 3, 107—113 (рез. англ.)

В оксидах ниобия и tantalа изучены двумерные дефекты крист. строения, существование которых обусловлено отклонением хим. состава оксидов от стехиометрического. В высокот-рной N-модификации Nb₂O₅ отклонение от стехиометрии в сторону дефицита по кислороду имеет место за счет различного размера блоков из ниобий-кислородных октаэдров. В низкот-рных модификациях Ta₂O₅ и Nb₂O₅ с длиннопериодной доменной сверхструктурой дефицит кислорода приводит к увеличению периода доменных границ. Предложена модель гексагональной структуры Ta₂O₅ и Nb₂O₅ с доменными границами, обогащенными кислородом.

Резюме

(+) R

X. 1984, 19, N 15

Tag 05 (k, q)

1985

JANAF

T-99
Заг. 1985, оп 1417



пересек 19%

Ta₂D₅(K, mem) Kosarukina E.A., Ko-
lesov V.P.,
¹⁹⁸⁵

G, T > 300 K Bulletin of Chem.
Thermodyn. 1985, 28,
p. 229.

Ta₂O₅

Or. 22376

1985

, 104: 40754w Thermodynamic properties of nonstoichiometric β -tantalum pentoxide at high temperatures. Sukhushina, I. S.; Vasil'eva, I. A. (Mosk. Gos. Univ., Moscow, USSR). *Zh. Fiz. Khim.* 1985, 59(10), 2429-32 (Russ). Emf. measurements were used to det. the partial thermodn. properties of O in and the phase stability of Ta₂O₅. The limits of homogeneity of the β -Ta₂O₅ phase were detd. at 1300 K. The present data do not agree with the literature values and possible reasons are discussed.

Myrogor.
CB - SA

c. A. 1986, 104, N 6

β -Ta₂O₅

(Om. 22376)

1985

6 Б3061. Термодинамические свойства нестехиометрической β -Ta₂O₅ при высоких температурах. Сухина И. С., Васильева И. А. «Ж. физ. химии», 1985, 59, № 10, 2429—2432

Методом э. д. с. с тв. электролитом в интервале т-р 1150—1400 К определены $\Delta\bar{G}_{O_2}^0$, $\Delta\bar{H}_{O_2}^0$, $\Delta\bar{S}_{O_2}^0$ оксидов, принадлежащих обл. гомогенности оксида β -Ta₂O₅. Граница обл. гомогенности β -Ta₂O₅ при 1300 К соответствует $x = 2,497 \pm 0,002$ в TaO_x.

Автореферат

$\Delta\bar{G}_{O_2}^0$, $\Delta\bar{H}_{O_2}^0$,

$\Delta\bar{S}_{O_2}^0$.

X. 1986, 19, N 6

β -Ta₂O₅ (К) (от. 22378) 1985

6 Б3034. Теплоемкость и термодинамические функции ромбической пятиокиси тантала в интервале 7,46—303,26 К. Жогин Ю. Д., Толмач П. П., Косарукина Е. А., Колесов В. П. «Ж. физ. химии», 1985, 59, № 10, 2410—2413.

В вакуумном адиабатич. калориметре в интервале т-р 7,46—303,26 К измерена теплоемкость низкот-рной пятиокиси тантала (β -Ta₂O₅, ромбич. сингония). Вычисленные значения S^0 (298,15 К)— S^0 (0) и H^0 (298,15 К)— H^0 (0) составляют $146,1 \pm 0,3$ Дж/Кмоль и $23,20 \pm 0,05$ кДж/моль.

Автореферат

X. 1986, 19, N 6

fp

Ta₂O₅

(Оп. № 378)

1985

2 Е285. Теплоемкость и термодинамические функции ромбической пятиокиси тантала в интервале 7,46—303,26 К. Жогин Д. Ю., Толмач П. Н., Косарукина Е. А., Колесов В. П. «Ж. физ. химии», 1985, 59, № 10, 2410—2413

В вакуумном адиабатич. калориметре с периодич. вводом теплоты измерена теплоемкость низкотемпературной пятиокиси тантала (ромбич. сингония). По полученным данным рассчитаны термодинамич. ф-ции $F^0(T)$, $H^0(T) - H^0(0)$, $S^0(T)$. Обсуждено обнаруженное расхождение с литературными данными. Резюме

fp

cb. 1986, 18, № 2

Ta₂O₅

(Om. 22378)

1985

104: 40753v Heat capacity and thermodynamic functions of orthorhombic tantalum pentoxide at 7.46-303.26 K. Zhogin, D. Yu.; Tolmach, P. N.; Kasarukina, E. A.; Kolesov, V. P. (Mosk. Gos. Univ., Moscow, USSR). *Zh. Fiz. Khim.* 1985, 59(10), 2410-13 (Russ). A vacuum adiabatic calorimeter was used to measure the heat capacity of Ta₂O₅ [1314-61-0] (rhombic form) and the std. thermodn. functions were calcd. The calcd. entropy, S⁰_{298.15}-S⁰₀ = 146.1 ± 0.3 J/mol. K is somewhat higher than the value obtained by K. K. Kelly (1940) of 143.1 ± 2 J/mol. K.

(C, s°)

c.A. 1986, 104, N6

Ta₂O₅

Он. № 23632

1986

| 19 Б3185. Фазовое превращение в Ta₂O₅ при горячем прессовании. Соловьева А. Е., Артемова К. К., Васильева О. Н. «Изв. АН СССР. Неорган. матер.», 1986, 22, № 5, 795—797

Рентгеновским и металлографич. методами изучено влияние горячего прессования на фазовые превращения в Ta₂O₅ в интервале т-р 1100—1600° С. При горячем прессовании происходит снижение т-ры фазового превращения β—α-модификаций. Это превращение сопровождается изменением объема элементарной ячейки и плотности образцов на 4,2%. Повышение т-ры горячего прессования до 1600° С приводит к уменьшению объема элементарной ячейки тетрагон. фазы и возрастанию плотности образцов на 1,5%. При этой т-ре наблюдается уменьшение интенсивности и размытие рентгеновских линий.

Автореферат

Х. 1986, 19, N 19

Рад5

(от 23632)

1986

9 Е752. Фазовое превращение в Ta_2O_5 при горячем прессовании. Соловьева А. Е., Артемова К. К., Васильева О. Н. «Изв. АН СССР. Неорган. матер.», 1986, № 5, 795—797

Установлено, что при горячем прессовании образцов Ta_2O_5 т-ра фазового превращения $\beta \rightarrow \alpha$ снижается до $1200^{\circ}C$, при этом объем элементарной ячейки и плотность изменяются на 4,2%. Повышение т-ры прессования образцов до $1600^{\circ}C$ приводит к уменьшению объема элементарной ячейки α -фазы и возрастанию плотности на 1,5%.

Резюме

9.1986, 18, № 9

Ta₂O₅ [DM. 25910]

1987

Яблмар Р.И., Гаврилов К.С.,
Горбунов В.Е.,

г.
пермс:
об-ва

ал. физ. химии, 1987, 61,
№ 2, 361-365.

Tax05

Лот. 25796

1987

Погнан П.И., Гаврилов К.С.,
Горбунов В.Е.,

Гр,
термоядк.
св-ва

Дл. физ. химии, 1987,
61, №2, 361-365.

Ta_2O_5

1987

5 E278. Теплоемкость и термодинамические свойства высокотемпературной модификации пятиокиси тантала $\alpha''\text{-Ta}_2\text{O}_5$ в интервале 10—320 К. Толмач П. И., Гавричев К. С., Горбунов В. Е. «Ж. физ. химии», 1987, 61, № 2, 361—365

(C_p)

Методом адиабатич. калориметрии определена теплоемкость высокотемпературной модификации пятиокиси тантала. На кривой теплоемкости $\alpha''\text{-Ta}_2\text{O}_5$ установлена аномалия с максимумом при 215,30 К. Энталпия аномалии составляет 38 ± 3 Дж·моль $^{-1}$. Определены значения термодинамич. ф-ций $\alpha''\text{-Ta}_2\text{O}_5$ при стандартных условиях: $C_p^0(298,15 \text{ K}) = 133,2 \pm 0,2$ Дж·К $^{-1}$ ·моль $^{-1}$; $S^0(298,15 \text{ K}) = 142,9 \pm 0,8$ Дж·К $^{-1}$ ·моль $^{-1}$; $H^0(298,15 \text{ K}) - H^0(0) = 22,76 \pm 0,02$ кДж·моль $^{-1}$; $[G^0(298,15 \text{ K}) - H^0(0)]/298,15 = 66,56 \pm 0,4$ Дж·К $^{-1}$ ·моль $^{-1}$.

Резюме

φ. 1987, 18, NS.

α -Ta₂O₅

1987

106: 183571m Heat capacity and thermodynamic properties of the high-temperature modification of α -tantalum pentoxide at 10-320 K. Tolmachev, P. I.; Gavrilchev, K. S.; Gorbunov, V. E. (Inst. Vys. Temp., Moscow, USSR). *Zh. Fiz. Khim.* 1987, 61(2), 361-5 (Russ). Adiabatic calorimetry was used to measure the heat capacity of the high-temp. modification of α'' -Ta₂O₅. An anomaly is obstd. at 215.30 K (38 ± 3 kJ/mol, enthalpy). The std. thermodn. functions are tabulated at 10-320 K. Corrections are given for the presence of the low-temp. modification β -Ta₂O₅ (~ 5 and 8%) in the sample.

(Cp)

C.A.1987, 106, N 22

1989

Ta₂O₅ elliprosomikova N. D.,
Akkeshioborskii C. II. 21 gr.

Ж. Неорг. химии. 1989.

34, № 1. С. 184-187.

(Cer. TaO₂; I)

P205 DM 32530 1989

Pichelin G., Rouanet A.,

J. Less - Common Ill -

tais 1989, 153, N2,

311 - 326

P, K, SH

Ta₂O₅

1991

9 Б2030. Электронографическое и рентгенографическое исследование фаз типа $L\text{-Ta}_2\text{O}_5$ в $L\text{-Ta}_2\text{O}_5$ и некоторых системах $L\text{-Ta}_2\text{O}_5\text{-M}_a\text{O}_b$ ($M\text{=Al, Ti, Zr, Hf, W}$). An electron and X-ray diffraction study of $L\text{-Ta}_2\text{O}_5$ -type phases in $L\text{-Ta}_2\text{O}_5$ and some $L\text{-Ta}_2\text{O}_5\text{-M}_a\text{O}_b$ systems: ($M\text{=Al, Ti, Zr, Hf, W}$) / Williams J. M., Tilley R. J. D., Harburn G., Williams R. P. // J. Solid State Chem.—1991.—92, № 2.— С. 460—472.— Англ.

Проведено электронографич. и рентгенографич. исследование фаз типа $L\text{-Ta}_2\text{O}_5$ (I) в I и системах I-WO₃, I-ZrO₂, I-HfO₂, I-Al₂O₃, I-TiO₂. Кристаллы I ромбич., $a' \sim 0,62$, $b' \sim 0,366$, $c' \sim 0,389$ нм — параметры подъячейки, фактически элементарная ячейка I имеет гораздо больший параметр b . Найдена широкая область устойчивости СТ I от 111 : 4WO₃ до 7I : 3HfO₂. Обсуждены особенности дифракц. картины изученных объектов.

С. С. Мешалкин

X. 1992, № 9

~~B. A.~~ ОГ 36695 1992

2 В19. Особо чистые оксиды ниобия и тантала /Гусев А. И., Ремпель А. А., Детков П. Г., Каравайный А. И., Липатников В. Н., Чуб А. В., Мельников Д. Л. //Докл. АН (Россия). —1992 .—323 ,№ 6 .—С. 1104—1108 .—Рус.

Представлены результаты структурной, хим., магнетохим. и калориметрич. аттестации оксидов Nb_2O_5 и Ta_2O_5 , выпускаемых Соликамским магниевым заводом. Крист. структура и фазовый состав пентаоксидов изучены методами рентгеновской и нейтронной дифракции. Анализ дифрактограмм показал, что изученный Nb_2O_5 содержит не менее 98% высокотр. монокл. α - Nb_2O_5 . Элементарная ячейка α - Nb_2O_5 имеет параметры a 21,20, b 3,82, c 19,39 Å, β 120,16°. Пентаоксид тантала по дифракц. данным также практически однофазен и представляет собой монокл. β - Ta_2O_5 с параметрами a 7,32, b 15,54, c 21,55 Å, β 120,59°. Для определения сорта и кол-ва ферромагнитных примесей в оксидах ниобия и тантала, являющихся слабыми диамагнетиками, использован метод магнитной восприимчивости. Измерения проводили в магнитных полях напряженностью 6,4; 7,2; 8,05 и 8,8 кЭ. Т-ную за-

Ta_2O_5

β

27

Х. 1993, №

висимость магнитной восприимчивости измеряли в интервале т-р 70—1400 К. Измерения т-рной зависимости $\chi(T)$ оксидов ниобия и tantalа обнаружили скачкообразное понижение восприимчивости χ при 1030—1060 и 1035—1050 К соотв. В этом интервале т-р происходит переход железа из ферро- в парамагнитное состояние (т-ра Юри $I_c = 1043$ К). Фазовых переходов типа ферромагнетик — парамагнетик, соотв-щих др. ферромагнитных примесям, не обнаружено. Предположено, что единственной ферромагнитной примесью в изученных оксидах является железо. Содержание примеси железа и истинная величина магнитной восприимчивости пентаоксидов ниобия и tantalа определены с помощью измерения зависимости χ от величины обратной напряженности $1/H$ магнитного поля. Содержание железа в Nb_2O_5 и Ta_2O_5 с вероятностью 0,997 лежит в интервале $(6,1 \pm 0,4) \cdot 10^{-5}$ и $(2,2 \pm 0,3) \cdot 10^{-5}$ масс. % в любом случае не превышает $6,6 \cdot 10^{-5}$ и $3,1 \cdot 10^{-5}$ масс. % соотв. Для определения содержания др. металлич. примесей в оксидах использовали обычные методы хим.-и физ.-хим. анализа. С целью дополнит. контроля фазового состава оксидов ниобия и tantalа методом адиабатич. калориметрии изучена уд. теплоемкость соединений. Полученные результаты весьма близки к теор. значениям теплоемкости указанных оксидов и к имеющимся в лит-ре эксперим. данным, что свидетельствует об отсутствии в изученных оксидах примесей низших оксидов ниобия и tantalа в кол-ве, превышающем 0,2 масс. %. Сделан вывод, что по своему фазовому и хим. составу и крист. структуре оксиды отвечают требованиям, предъявляемым к материалам электронного и оптич. назначения.

Г. П. Чичерина

Ta₂O₅

1994

18 Б3044. Химизм взаимодействия пентаоксида тантала с углеродом /Чумарев В. М., Марьевич В. П. //Металлы .— 1994 .— № 1 .— С. 21—23 .— Рус.

Методами высокот-рной рентгенографии и термомас-сометрии изучен химизм восстановления пентаоксида тантала углеродом. Исследовано изменение фазового соста-ва шихт с соотношением Ta₂O₅:C, равным 1:1 и 1:7, в процессе непрерывного нагрева в токе гелия до 1730 К. Выявлено, что восстановление протекает ступенчато, че-рез стадию образования диоксида тантала. Определены параметры тетрагон. ячейки диоксида тантала, полученно-го путем восстановления β-Ta₂O₅ углеродом.

(kp)



Х. 1994, N 18.

Ta₂O₅

1994

7 Б3087. Испарение Ta₂O₅ /Казенас Е. К., Петров А. А., Самойлова И. О. //Металлы .—1994 .—№ 5 .—С. 20—23 .—Рус.

Изучена термодинамика диссоциации и испарения в системе Ta₂O₅+Ta в интервале 2043—2262 К методом высокот-рной масс-спектрометрии. В парогазовой фазе над системой найдены молекулы TaO₂, TaO. Определены парц. давления парогазовых компонентов. Найдены $D_0^{\circ}(\text{TaO})=188,86$ и $D_0^{\circ}(\text{TaO}_2)=341,7$ ккал/моль. Испарение идет с преобладанием в паре молекул TaO₂ (состав парогазовой фазы над системой при 2100 К; 74% TaO₂ и 26% TaO).

(k_p , ΔH , ΔS)

ти \otimes
X. 1995, N 7

TaO (D_c°)

TaO₂ (D_o°)


Ta₂O₅

1994

July 22, 1994

122: 18004b Evaporation of Ta₂O₅. Kazenas, E. K.; Petrov, A. A.; Samoilova, I. O. (Moscow, Russia). Metally 1994, (5), 20-3 (Russ). High-temp. spectrometry was used to study the evapn. and dissociation phenomena above solid and liq. Ta₂O₅ and the thermodynamic parameters were detd. Also detd. were the thermodynamic parameters of formation and of atomization of gaseous TaO₂ and TaO thus formed, as well as bond energies of these compds.

Methanol
gaseous
anhydrous
dissociation



TaO₂, TaO



c. A. 1995, 122, N2

O-Ta cubicnick

1997

127: 153511h The O-Ta (oxygen-tantalum) system. [Erratum to document cited in CA124:243582]. Garg, S. P.; Krishnamurthy, N.; Awasthi, A.; Venkatraman, M. (Bhabha Atomic Res. Centre, India). *J. Phase Equilib.* 1997, 18(4), 407 (Eng), ASM International. Eq. (36) is cor.

C.A. 1997, 127, N 11

1999

F: Ta205

P: 1

131:108548 A mass spectrometric study on the formation of ionic Ta- containing oxides from laser ablation of Ta and Ta205 in O₂ ambient. Wang, Xuefeng; Gu, Zhenning; Qin, Qizong (Laser Chemistry Institute, Fudan University, Shanghai 200433, Peop. Rep. China). Int. J. Mass Spectrom., 188(3), 205-212 (English) 1999 Formation of the ionic Ta-contg. oxides in 532 nm laser ablation of Ta and Ta205 in an ambient O₂ is studied using a time-of-

C.A. 1999, 131

flight mass spectrometry. Mass spectra are taken both in vacuum and in an O ambient. Results of the detected pos. charged species show that besides the TaO⁺ and TaO₂⁺ ions, the new species such as (O₂)TaO⁺ and (O₂)Ta(O₂)⁺ are obsd. T mol. geometries of the Ta-contg. ionic oxides are predicted. Along with the theor. calcd. energy changes of possible oxidn. reactions involved, t reaction channels for the formation of the ionic Ta-contg. oxides are discussed.

Ta2O5

2001

T_{cr}

F: ta205 (T_{cr})

P: 1

02.13-19Б3.125. Фазовые переходы в оксидах $M[2]O[5]$ (M - V, Nb, Ta) при в давлениях и термическая стабильность новых модификаций / Филоненко В. П., Зибров И. П. (117864, ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90) // Неорг. матер. - 2001. - 37, N 9. - С. 1120-1126. - Рус.

Методом закалки при давлениях 5,0-8,0 ГПа и температурах 600-1300 $^{\circ}$ С опред обласи стабильности различных модификаций оксидов $M[2]O[5]$ (M - V, Nb, Ta). Для оксидов Nb и Ta при $p > 7,0$ ГПа установлено формирование новой модификации $Z-M[2]O[5]$. Все атомы металла в этой структуре имеют семерную координацию. Кроме $Z-M[2]O[5]$, образцы содержали модификацию высокого давления $B-Me[2]$ со структурой, производной от рутила. Дифференциальный термический

анализ атмосферном давлении показал, что превращение $Z\text{-M}_2\text{O}_5$ в другие модифик начинается при 100-150 рС, сопровождается слабым экзотермическим эффектом заканчивается при 400 рС в Nb_2O_5 и 550 рС в Ta_2O_5 . Образование ново модификации высокого давления $\text{B-V}_2\text{O}_5$ (изоструктурной $\text{B-Nb}_2\text{O}_5$) установлено при $p'_{\text{ЭКВИВ}}=8,0$ ГПа и $t>750\text{рС}$ (а 11,9640(6), в 4,6986(3), с 5,3249(3) А, 'бета' 104,338(4)р, $V=290,01$ А³, $Z=4$, пр. гр. С2/c). При атмосферном давлении $\text{B-V}_2\text{O}_5$ переходит в 'альфа'- V_2O_5 с сильным экзотермическим эффектом и двумя максимумами выделения тепла при 230 и 27 Эксперименты в интервале давлений 5,0-8,0 ГПа подтвердили наличие широкой области стабильности другой фазы высокого давления - 'бета'- V_2O_5 .

Ta_x O₅

2002

F: Ta205 (полиморфизм, аморфные состояния)
P: 1

02.15-19Б3.78. Особенности кристаллизации аморфного пентаоксида тантала при атмосферном и высоком давлениях / Никишина Е. Е., Дробот Д. В., Филоненко П., Зибров И. П., Лебедева Е. Н. (117864, ГСП-7, г. Москва В-485, ул. Профсоюзная, 90) // Ж. неорган. химии. - 2002. - 47, N 1. - С. 14-17. - Р Исследована кристаллизация аморфного пентаоксида тантала, полученного гетерофазным методом, при атмосферном давлении и давлении от 4,0 до 8,0 ГПа. При атмосферном давлении и нагревании до 1000-1100°C кристаллизация происходит по схеме: Ta₂O₅ам'→'TT-Ta₂O₅'→'T(L)-Ta₂O₅. При давлении 4,0 в интервале температур 1000-1100°C аморфный пентаоксид кристаллизуется в фазы L. Формирование не описанной ранее новой фазы высокого давления обнаружено при 6,5-8,0 ГПа. Библ. 16.