

BiTe

$\text{Bi}_2\text{Te}_3(\text{k})(\Delta f\text{H})$

~~10168~~

789-III-ЖТКВ

Леонидов В. И.

Экспериментальные образование и свойства
этих же кристаллов $\text{Bi}_2\text{Te}_3(\text{k})$. - 4 с.

$\text{Bi}_2\text{Te}_2\text{S}(\text{r})(\text{Tm})$

1968

7929 - III - ПКВ

Дашиткин А.С.

Смешанное халькогенидов бис-
имана $(\text{Bi}_2\text{Te}_2\text{S})(\text{Tm})$. - Зс.

Bi_2Te_3 (Tm, AmH)

468

789-111-TKB

Галениткuit A.C.

Телескопное включение: Bi_2Te_3 , $\text{BiTe}_{0,84-1,21}$,
 $\text{Bi}_2\text{Te}_{0,95-1,15}$; $\text{Bi}_{14}\text{Te}_6$ (Tm, AmH)

Низкая температура изменения индикатора
телескопного включения - 7°C.

$\text{Bi}_2\text{Te}_3(\kappa)(\text{Tm}, \text{ASH})$

1568

789-III-TKB

Торбоб с.и.

Термоизотермалық кислотама: $\text{Bi}_2\text{Te}_3(\text{Tm}, \text{ASH})$,
 $\text{BiTe}_{2.3}(\text{AH}_2; \text{AH}_2\text{f}298)$.

Жиындаралық макрекес үзілтімалығы
субмеласивел Bi_2Te_3 үзілтімалығы обра-
зование BiTe . - 12°.

Bi_2Te_3



789-III 1968
TKB

Баскаков В. Р.

Приготовлен, отожжено и измельчено -
коротко магнитногорской вулканической, ЗС.

H.003.

1168

$\mathrm{Bi}_2\mathrm{Te}_3(\mathrm{x})$ (ω , C_p , $H - H$)

789-III-JIKB

Васильев В. П.

Эксперимент, экспоненциальная
расходимость излучения
 $(\mathrm{Bi}_2\mathrm{Te}_3)$. — 30° .

BiTe (2) (ср, S)

1968

620 - III - ТКВ

Ингман В.С.

Термодинамические функции газообразных двухатомных халькогенидов мышьяка, сурьмы и висмута (As_2 , $AsSe$, $AsTe$, Sb_2S , Sb_2Se , Sb_2Te , Bi_2S , Bi_2Se , Bi_2Te) - 13 с.

III-1343

1905

Mönkemeyer

Z. anorg. Chem. 46, 415 (1905)

$\text{Bi}; T_m$

Bi_2Te_3 ; T_m

circ. 500

b^2




+ O

III-1344

1913

Amadori

8. Atti accad. nazl. Lincei. Classe sci.
fis. mat. e nat. 22 II, 332 (1913)



Circ. 500

b



-0

III-1342 ; BP-IT-5361a/

1925

Endo H.

4. Science Dept., Sojokku Imp. Univ., I, 14
(1925) 479-512

Bi; T_m

Bi₂Te₃; T_m

Circ. 500



6

EOTB Φ. K.

201-17

1950

BiTe (*Kor. nocturna*, T₂)

Sharma C.B.

Current Sci. (India), 1950,
19, 114

Absorption spectra of tellurides
of antimony and bismuth

CA., 1950, 44, 8235 μ

10

Bi_2Te_3

Gattow G.,
Scheider A.
Angew. Chemie,
67, 306

1955

Мемориал образование
хлоридных соединений



BiZTeg BP-II-5860 1956

Васенич Д.И.,
Колобасов Н.Р.;

Х. Техн. физики

1956, 21, № 7, 1406-14

Bsp-921-VI 1954

Bsp-2534-III

Bi Tex

Абдиколосов Н.Х.

(газ.
днагр.)

Изд. АН СССР, 1954, 21
N1, 141-45.

Bi₃Te
Bi₂Te₃ (T_m)

2534-III

1957

Абрикосов Н.Х.

Изв. АН СССР, сер. физич., 1957, 21, № 1,
141-45

Физико-химический анализ некоторых
полупроводниковых систем

РХ., 1958, 3798



б

еск
зрк

2203-111

Bi₂Te₃ (ΔH_f)

1957

Gottow G., Schneider A.

Angew. Chem., 1955, 67, II 1,
306-307 (neu)

Die Bildungswärmen der Wismut-
chalcogenide

PL., 1957, 26073

M



RCIB
gpc

BizTez

БР-11-5345

1958

BizTez
(Ttr)

Добриков Н.Н.,

Банкина В.Р.

Р. неопр. new.

1958, 3, лист 3, бзм 659-64

Bi₂Te₃

BGP - 9371-III

1959

BP - 2049-III.

Түсемелб Т. Б.

Генрих А. В.

(Cp)

"Физика м. метал"

1959, 1, N. 3, 368-72

Всп - 2078 - III

1960

Bi₂Te₃

10Б347. Некоторые термические данные для Bi₂Te₃.
Bolling G. F. Some thermal data for Bi₂Te₃. «J. Chem.
Phys.», 1960, 33, № 1, 305—306 (англ.).—Скрытая те-
плота плавления Bi₂Te₃, равная $29,0 \pm 1,0$ ккал/моль, оп-
ределена методами охлаждения и смешения в калори-
метре, описание которого приводится. Найдено хоро-
шее совпадение между $\Delta S(\text{ил.})$ ($33,1 \pm 0,9$ энтр. ед.),
полученными из опыта и на основании расчета. Для
теплоемкости Bi₂Te₃ дано уравнение: c_p (кал/град моль) =
 $= 36,60 \pm 1,305 \cdot 10^{-2} T - 3,115 \cdot 10^{-5} T^2$ ($\pm 2\%$, 100—
500°).
Э. Серетчи

Cp
или

Всп - III - 1960

xx.1961-10

Сп

Э. С. Чукчев

28.25-III 1960

Bi₂T₃

№ 2192, 38, 1950, лин. 2, 351-58

Монокристалл тетрагонального киселевого
типа с низким температурным коэффициентом

В кристалле темпер. 1,87 - 65°К измерен
также Bi₂T₃ и TiO₂. Проводится изу-
чение по физ.-химическим при-
знакам. Видимо кристалл имеет
температ. 2 + 300°К. и
X-60-20- поле неизв. темпер. 2 + 300°К. и
80192 изучается зеркало Ходла.

III - 1060

1960

BiSe (K_p, Δ F, Δ S, Δ H, D₀)

BiTe (K_p, Δ F, Δ S, Δ H, D₀) SbTe (K_p, Δ F, Δ S,
Δ H, D₀) TeSe (K_p, Δ F, Δ S, Δ H, D₀)

Porter R.F., Spencer C.W.

J.Chem.Phys., 1960, 32, N 3, 943-944 (AHzn.)

Stabilities of the gaseous molecules, BiSe,
BiTe and SbTe.

PK, 1960, 83901

Scans
9.1.

БЗР - 5376-III

1961

Bi₂Te₃

12Б349. Термодинамические свойства теллуридов висмута (Bi_2Te_3) и сурьмы (Sb_2Te_3). Герасимов Я. Н., Никольская А. В. В сб. «Вопр. металлургии и физ. полупроводников». М., АН СССР, 1961, 30—33.— Измерялись э. д. с. гальванич. ячейки $\text{M}(\text{Sb}, \text{Bi})/(\text{KCl} + + \text{LiCl})$ расплав + BiCl_3 , $\text{SbCl}_3/(\text{M}_2\text{Te}_3 + \text{Te})$ + в интервале $t-p$ 370—420°. Рассчитаны изобарные потенциалы при 400°, энталпии и энтропии образования: Bi_2Te_3 (Bi (жидк.), Te (тв.)) $\Delta Z = -3,76 \pm 0,1$ ккал/г-атом, $\Delta H = -4,88 \pm 0,2$ ккал/г-атом, $\Delta S = -1,67$ кал/г-атом град, Sb_2Te_3 (Sb (тв.), Te (тв.)) $\Delta Z = -2,95 \pm 0,1$ ккал/г-атом, $\Delta H = -2,86 \pm 0,5$ ккал/г-атом, $\Delta S = +0,14$ кал/г-атом. Величина энтропии образования Sb_2Te_3 дана с большой погрешностью по причине малого температурного коэф. э. д. с.

В. Дробышев

2.1962.12

+1



1961

2909-III

Bi₂Te₃

15Б248. Термодинамические исследования при низких температурах. XII. Теплоемкость теллурида висмута между 1,4 и 65° К энталпия и энтропия Bi₂T₃ при 298,15° К. Ицкевич Е. С. «Ж. физ. химии», 1961, 35, № 8, 1813—1815 (рез. англ.).—Теплоемкость Bi₂Te₃ измерена в интервале т-р 1,4—65° К. Результаты измерений представлены графически и табулированы. Рассчитаны $S_{65}^0 = 84,67 \text{ дж/град моль}$ и $H_{65}^0 - H_0 = 3263 \pm 12 \text{ дж/моль}$ и с учетом литературных данных (РЖХим, 1959, № 19, 67234), $S_{298,15}^0 = 260,9 \text{ дж/град моль}$ и $H_{298,15}^0 - H_0 = 30908 \text{ дж/моль}$. Описание методики измерений и обсуждение результатов дано в сообщении XI (РЖХим, 1962, 10Б265). Э. Серегин

*Cp
8298/15*

x. 1962. 15

19 Б329. Влияние сверхвысокого давления на точку плавления теллурида висмута. Ball Donald L. The effect of ultrahigh pressure on the melting point of bismuth telluride. «Inorgan. Chem.», 1962, 1, № 4, 805—811 (англ.)

1962

Big Te₃

Т_m
при высоком
давл.

Изучено изменение точки плавления Bi_2Te_3 при увеличении давления от атмосферного до 50 кб. Фазовый переход регистрировался по резкому изменению проводимости образца в точке плавления. Кривая зависимости т-ры плавления от давления имеет максимум ($\sim 610^\circ$) при давл. 15 кб. При давл. > 15 кб т-ра плавления уменьшается с увеличением давления и при давл. 50 кб равна $\sim 535^\circ$. Изменение объема при плавлении обусловлено двумя факторами: 1) увеличением координационного числа, приводящим к уменьшению объема; 2) исчезновением дальнего порядка и значительным увеличением числа вакансий, что приводит к увеличению объема. Предполагается, что при малых давлениях преобладающим является второй фактор, а при давл. > 15 кб — первый. Этим объяснена необычная зависимость т-ры плавления Bi_2Te_3 от давления.

Н. Попов

х: 1963-19

Bi₂Te₃

BGP-III - 2522

1962

The effect of ultrahigh pressure on the melting point of bis-muth telluride. Donald L. Ball (Gen. Motors Corp., Warren, Mich.). *Inorg. Chem.* 1, 805-11(1962). The effect of pressure up to 50 kbar on the m.p. of Bi₂Te₃ was detd. A max. in m.p. is indicated at approx. 610° and 15 kbar. The Clapeyron-Clausius equation predicts that at 1 atm. the rate of increase of the m.p. (585°) with increasing pressure is 3.3°/kbar. However, above ~15 kbar the m.p. decreases with pressure, reaching a value of ~535° at 50 kbar. An effort is made to interpret this unusual dependence of m.p. on pressure in terms of the structural changes in Bi₂Te₃ on fusion.

CA

Tm

1962-525

BGP-III

BGP-III

C.A. 1963. 58.1

36g

2824 - III.

1962

Bi_2Te_3

Bolling G.F.

C_p

J. Chem. Phys., 1962, 36, 1085

Nonpolaric & Wayne "Addendum
to some Thermal Data for
 Bi_2Te_3 " [J. Chem. Phys., 1962, 33, 305]

Due Bi_2Te_3 from 500°C to 2%

$$C_p = 3,0 \times 10^{-2} + 2,0 \times 10^{-5} T \text{ cal/gas deg}$$

1962

2824-IIIBi₂Te₃

Addendum to some thermal data for Bi₂Te₃. G. F. Bolling (Westinghouse Res. Labs., Pittsburgh, Pa.). *J. Chem. Phys.* 36, 1085-6(1962); cf. CA 55, 2262h. Each measurement of temp. in the previous study was low by 26 to 31°. The correct value of C_p is $3.0 \times 10^{-2} + 2.0 \times 10^{-5}T$ cal./degree-g.

Henry Leidheiser, Jr.

Cp.

C.A.1962.57.1.
141 w!

1962

 Bi_2Te_3

8 Б359. Дополнение к некоторым термическим данным для Bi_2Te_3 . Bolling G. F. Erratum: addendum to some thermal data for Bi_2Te_3 . «J. Chem. Phys.», 1962, 36, № 4, 1085—1086 (англ.)

Вследствие ошибки (до 31°) в измерении т-ры, рапорт сообщенное (РЖХим, 1961, 10Б347) ур-ние для C_p Bi_2Te_3 ниже 500° следует заменять выражением $C_p = 3,0 \cdot 10^{-2} + 2,0 \cdot 10^{-5} T$ кал/град г ($\pm 2\%$). Для исправления указанной ошибки энталпия Bi_2Te_3 была измерена еще раз; исследование монокристалла показало, что явление предплавления отсутствует вплоть до 574° (точка плавления).

B. C.

 C_p 1847

X · 1963 · 8

B:Te

Brown S., Lewis B.

1962

J. Phys. Chem. Solids,

1962, 23, 1597

Bi_2Te_3

1962

B. W. Howlett u gp.

ΔH_f
 243°K

BTT, 1962, w5, cup. 10.

Bi_2Te_3


1962

B. W. Howell u gpo.

ETT, 1962, v5, ciup54.

(See also abstract in section A)

1962



Thermodynamic properties of Sb_2Te_3 and Bi_2Te_3 . B. W. Howlett and M. B. Bever (Massachusetts Inst. of Technol., Cambridge). *Ultrapurif. Semicond. Mater., Proc. Conf., Boston, Mass.* 1961, 652-5 (Pub. 1962). The heats of formation of the above Groups V-VI compds. were measured in a metal soln. calorimeter. The m.p.s. of both compds. and the heat of fusion of Bi_2Te_3 were measured in a const.-temp.-gradient calorimeter. These data shed light on the stability of these compds. The following values were obtained: Sb_2Te_3 , $\Delta H_{273}^\circ = -2700 \pm 15$ cal./g.-atom, m.p. = $618.5 \pm 0.5^\circ$; Bi_2Te_3 , $\Delta H^\circ = -3700 \pm 15$ cal./g.-atom, $\Delta H_f = 4140$ cal./g.-atom, and m.p. = $584.5 \pm 0.5^\circ$.

Norman E. Pickering

+1

C.A. 1962. 57. 5.
5365 cd

III-2700; BG-1497-II

1963

Bi₂Te₃ (T_m), Te(T_m)

Ball D.E.

J.Chem. and Engng Data, 1963, 8,
N. 1, 61-64 ()

Percentage volume changes on fusion
of bismuth telluride and telluzium

PX., 1963, 246536



B

NOTE # R.

Bi Tex

Джербасба Р.Г.,
Чефут А.Л.

1963

"Пр. ин-та металургии и
обогащения. АН Каз. ССР",

8' 50'

термохимической анали-
р-рическим методом ник-роях сме-
шений и титановидов в ре-
акторном плавиль.

(см. Bi Tex) I

1963

III - 3423

Bi₂Te₃Sb₂Te₃

Thermodynamic properties of bismuth telluride (Bi_2Te_3) and antimony telluride (Sb_2Te_3). Ya. I. Gerasimov and A. V. Nikol'skaya. *Vopr. Met. i Fiz. Polyprov., Akad. Nauk SSSR, Tr. 4-go* [i.e. Chetvertogo] Soveshchaniya 1961, 22-5 (Pub. 1963). The thermodynamic properties were detd. of Bi and Sb tellurides by measuring the e.m.f. of galvanic cells of the following types: — M(Bi, Sb) | (KCl-LiCl) + BiCl₃, SbCl₃ | (Me₂Te₃ + Te)⁺. Since the compn. of the alloys are heterogeneous, the results are relative phases coexisting with free Te. According to the state diagram of the Bi-Te system, such phases contain a small excess of Te with respect to the stoichiometric compn. In the Sb-Te system, the phase coexisting with Te contains an excess of Sb. From *Intern. Aerospace Abstr.* 3(21), Abstr. No. A63-23043(1963).

TCHJ

+1

c.A.1964.61.11
12404g

17

$\text{Bi}_2\overline{\text{Te}}_3$

1963

4 Б295. Зонная структура теллурида висмута.
Lee P. M., Pincherle L. The electronic band structure of bismuth telluride. «Proc. Phys. Soc.», 1963, 81, № 3, 461—469 (англ.)

Методом присоединенных плоских волн проведен расчет зонной структуры Bi_2Te_3 и определены возможные положения краев зон и их симметрия. Потенциалы ионов Bi^{5+} и Te^{6+} получены на основе интерполяционного метода Ридлея и Хартри. Согласно расчету, возникновение запрещенной зоны связано со спин-орбитальным взаимодействием, учет которого производится по теории возмущений. Получено, что дно зоны проводимости имеет симметрию p -типа и находится в центре четырехугольника, ограничивающего зону Бриллюэна. Отмечается, что результаты расчета имеют качественный характер.

П. Серебренников

х. 1965.4

1964

 Bi_2Te_3

Исследование теплопроводности Bi_2Te_3 .
Bergmann Günter. Untersuchungen über die Wärmeleitfähigkeit von Bi_2Te_3 . «Z. Naturforsch.», 1964, 19a, № 6, 800—804 (нем.)

Проведены измерения теплопроводности α и электропроводности σ образцов Bi_2Te_3 , легированных Ge и Pb в интервале конц-ий до 1 ат. % при комнатной т-ре. Рассмотрено влияние характера расположения атомов легирующего элемента в решетке основного в-ва на величину α и σ . Обнаружен минимум σ при содержании Ge ~0,2 %. При легировании Pb указанный минимум σ отсутствует. Исследовано изменение α как ф-ции σ .

Л. Бергер

ф. 1965.48

Bi_2Te_3

Bever M.B. n gp.

1964

$\Delta H_{\text{m.e.}}$ AD 606440, Avail. OTS, 44 pp.

ΔH_f , Measurement of thermodynamic
Gp properties of compounds of
elements in groups II , IV ,
 V , VI .



(Cu · Sb_2Se_3) I

1964

~~Bi_xTe₃~~~~Bi-_xSe-Te~~

Bismuth telluride improvement program. Literature survey.
A. S. Gelb (Gen. Instr. Corp., Newark, N.J.). AEC Accession
No. 32511, Rept. No. GIC-3362-1. Avail. OTS, 89 pp.(1964)
(Eng). Bi₂Te₃, Bi₂Se₃, Sb₂Se₃, Sb₂Te₃, Bi-Sb-Te, Bi-Se-Te,
Sb_xBi_{2-x}Te_{2-y}Se_y, and Bi₂₄Se₆Sb_{60+x}Te_{150-x} alloys are discussed
in this review contg. 453 references with particular emphasis on
elevated temp. properties. Information is given through 1964.
From *Nucl. Sci. Abstr.* 18(18), 4361-2(1964). TCNG

+4

C.A. 1965. 62. 7
7455d

X

B9 - 5397-III

1964

III- 3770

Sb_2Se_3 ; Bi_2Se_3 ; Sb_2Te_3 ; Bi_2Te_3

Se ; Te (Hg); Sb_2Te_3 ; Bi_2Te_3 (Hg,
Tm, Sm)

Howlett B.W., Mizra M., Bovari M.B.,
Trans. AIME, 1964, 230(6), 1357-72.

Thermodynamic properties ...

M, Be

Biz Tez BP-IV-3405 1964

44d Misra S.;
Bever M.;
J. Phys. Chem. Solids;
1964, 25, 1233-41

1964

3718

Mn₂Si; Zn₂Si; Cd₂Si; Ge₂Si; Hg₂Si

Zn₂S₃; Bi₂Se₃; Bi₂Te₃ (P)

Пономарин А.С.

А.С.П., Женщ.; 1964, 38/IV, 2690-3

Расчет выполнены на ЭВМ.

Be

Bi_2Te_3

1964

7 8 Б319. Корреляция между параметрами решетки и характером явлений переноса в Bi_2Te_3 . Соопраа Н. Н. Correlation of unit cell angle with transport properties in Bi_2Te_3 . «J. Phys. and Chem. Solids», 1964, 25, № 10, 1107—1112 (англ.)

Анализом эксперим. данных установлена связь между знаком носителей и параметрами решетки Bi_2Te_3 . Если отношение $c/a > c/a(\text{крит.})$, где $c/a(\text{крит.}) = 6,98212\dots$, то материал обнаруживает проводимость n -типа. При $c/a < c/a(\text{крит.})$ — проводимость p -типа. Различные значения c/a можно получить за счет анизотропии теплового расширения, введением избыточного Te, деформацией кристалла, а также переходом к твердым р-рам Bi_2Te_3 с другими в-вами. При $c/a(\text{крит.})$ выполняется ряд нетривиальных соотношений между геометрич. элементами обратной решетки. В частности, плоскость (122), проходящая перпендикулярно радиусу-вектору точки (122) и делящая этот вектор пополам, проходит также через точку обратной решетки (333). Для описания явлений переноса в Bi_2Te_3 недостаточно первой зоны Бриллюэна.

Э. Нечаев

X.1968-8

Bi Te

Стахова М. М.

1964

Н. Структура. химии,
1964, 5, № 5, 793.

Рентгенографическое исследование
некоторых химико-
генных Bi и Sb.

(см. Bi Se) I

1965

InSb, CoSb₃, CoSb₂, CoSb, VI-4528

FeSb₂, Fe_{0,52}Sb_{0,48}, CrSb₂, GrSb,

Bi₂Te₃, Sb₂Te₃, FeTe₂, Fe_xTe_{1-x}, In₂Te₅, In₂Te₃,

In₂Te(Δ H, Δ S, Δ G)

Герасимов Я.И., Никольская А.В.,

Гайдерих В.А., Аббасов А.С.,

Вечер Р.А.

Хим.связь в полупров. и тверд. телах. Ин-т Физ.
Тверд. Тела и полупроводн. АН БССР, 1965, Г13-21.
Исслед. термодинам. свойств некоторых полупроводн.
сплавов методом ЭДС. СА, 1966, 64, N5, 5885b
 H_f , Θ_f

Bi₂Te₃

15 Б616. Исследование системы висмут — теллур.
Glatz Alfred C. An evaluation of the bismuth-telluri-
um phase system. «J. Electrochem. Soc.», 1965, 112, № 12,
1204—1207 (англ.)

1965

Для исследования фазовых равновесий в системе Bi—Te образцы, полученные сплавлением элементов чистотой >99,999 %, после отжига подвергались исследованию методами ДТА, рентгено- и микроструктурного анализа. Конгруэнтно плавящаяся γ -фаза (Bi_2Te_3) имеет область гомогенности 59,6—60,5 мол. % Te при $T = 20^\circ$. Максимум т. пл. соответствует составу $\text{Bi}_{40,2}\text{Te}_{59,8}$. Определены параметры гексагон. решетки Bi_2Ti_3 : $a = 4,384 \text{ \AA}$, $c = 30,495 \text{ \AA}$. γ -фаза отделена узкой двухфазной областью от β -фазы, перитектически образующейся при 562° и устойчивой в области составов 45—58,75 мол. % Te при $\sim 20^\circ$. Предположено существование других перитектич. фаз в системе Bi—Te в интервале 30—50 мол. % Te.

В. Тихонов

2. 1966. 15

1965

Bi_2Te_3

Chemical bond in bismuth telluride. V. G. Kuznetsov.
Khim. Svyaz v Poluprov. i Tverd. Telakh, Inst. Fiz. Tverd. Tela i Poluprov., Akad. Nauk Belorussk SSR 1965, 311-20(Russ);
cf. CA 59, 2469c. The difference in the point of view regarding
the nature of the chem. bond in Bi_2Te_3 of Mooser and Pearson
(CA 52, 9780a) and Drabble and Goodman (CA 53, 9750i) was
analyzed.

GBJR

C.A. 1966.64.4
4281f

1965

Bi Tex

Pb Tex

Su Tex

Bismuth, lead, and tin tellurides. A literature search. Sidney F. Lanier. U.S. At. Energy Comm. TID-3583, 48 pp. (1965)(Eng). 699 references.

SNVC

+2

C.A.-1965

63·8

9414 cd



1965

Bi₂Te₃

12 Е297. Кривые плавления теллурида висмута (Bi_2Te_3) и теллурида сурьмы (Sb_2Te_3) при высоких давлениях. С.тищо в. С., М., Тихомирова Н. А. «Письма в редакцию ЖЭТФ», 1965, 1, № 1, 20—22

Методом термич. анализа изучали фазовые диаграммы Bi_2Te_3 и Sb_2Te_3 при гидростатич. давл. до 25 000 кг/см². Показано, что кривые плавления Bi_2Te_3 и Sb_2Te_3 обнаруживают максимумы с координатами 603,3°С и 16 000 кг/см² у Bi_2Te_3 и 662,0°С и 16 500 кг/см² у Sb_2Te_3 . Кроме максимумов, на обеих кривых имеются изломы, которые, очевидно, представляют собой тройные точки, соответствующие пересечению кривых плавления с линиями фазовых переходов в твердом состоянии. Однако сами эти переходы не были зарегистрированы (по-видимому, из-за малости теплот превращений).

А. Рабинькин



ф. 1965. 195

1965

Bi₂Te₃Sb₂Te₃

Melting curves of bismuth telluride and antimony telluride at high pressures. S. M. Stishov and N. A. Tikhomirova. *Zh. Ekspерим. i Teor. Fiz. Pis'ma v Redaktsiyu* 1(1), 20-2(1965) (Russ). Thermal analysis curves taken at 25,000 kg./cm.² showed m.p. max. of 603.3° at 16,000 and 662.0° at 16,500 kg./cm.² for Bi₂Te₃ and Sb₂Te₃, resp. A solid-solid phase transition in the vicinity of the m.p. max. is indicated. I. L. Kalnin

C.A. 1965 63-6
63448

Bi₂Te₃

P.

XIII-1871

1966

8 Б577. Определение давления насыщенного пара твердого теллурида висмута. Бончева — Младенова З., Пашинкин А. С., Новоселова А. В. «Изв. АН СССР. Неорганические материалы», 1966, 2, № 9, 1542—1548

Методом Кнудсена определена скорость испарения тв. теллурида висмута (Bi_2Te_3) при 718—807° К. В предложении, что испарение Bi_2Te_3 происходит по схеме: Bi_2Te_3 (тв.) = 2 BiTe (газ.) + 1/2 Te_2 (газ.), рассчитано суммарное давл. пара компонентов, описанное ур-нием: $\lg P$ (мм) = $-10443/T + 11,054$. Вычислена стандартная теплота образования теллурида висмута и его стандартная энтропия по этой реакции. Реферат авторов

X·1967·8

Bi_2Te_3

XIII - 184

1966

Д.З Е292. Определение давления насыщенного пара твердого теллурида висмута. Бончева-Младенова З., Пашинкин А. С., Новоселова А. В. «Изв. АН СССР. Неорган. материалы», 1966, 2, № 9, 1542—1548

Измерена скорость испарения теллурида висмута с открытой поверхности и из эффузионной камеры при отношении $\sigma/S = 1 : 750$. Испарение Bi_2Te_3 с открытой поверхности протекает в неравновесных условиях. Рассчитано общее давление пара Bi_2Te_3 при условии, что его испарение протекает с полным разложением по реакции: $\text{Bi}_2\text{Te}_{3\text{тв}} \rightleftharpoons 2\text{BiTe}_{\text{газ}} + 1/2\text{Te}_{2\text{газ}}$. Рассчитана стандартная теплота и изменение энтропии этой реакции: $\Delta H =$

ф. 1967.38

$= 124 \pm 7$ ккал/моль, $S_{298} = 100,6 \pm 9$ э. е./моль. Найдены стандартная теплота образования и стандартная энтропия Bi_2Te_3 . $\Delta H_{298} = -17,9 \pm 10$ ккал/моль, $\Delta S_{298} = -62,0 \pm 9$ э. е./моль. Полученные данные показывают, что испарение Bi_2Te_3 сопровождается его практически полным разложением в парах на низший теллурид и теллур. При конденсации паров теллурида висмута на нагретую до $300-400^\circ\text{C}$ поверхность вновь происходит образование Bi_2Te_3 .

XIII - 1841

1966

Bi₂Te₃

14259r Determination of the vapor pressure of solid bismuth telluride. Z. Boncheva-Mladenova, A. S. Pashinkin, and A. V. Novoselova (M. V. Lomonosov State Univ., Moscow). *Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mater.* 2(9), 1542-8(1966)(Russ). The rate of evapn. of Bi₂Te₃ was detd. from an open surface and from a Knudsen effusion chamber and the vapor pressure was detd. at 703-767°K. by the Langmuir method (cf. Korneeva, et al., CA 52, 10674a) and at 718-807°K. by the Knudsen method. The evapn. from an open surface takes place under nonequil. conditions. The temp. dependence of the vapor pressure, for the effusion method, is given by $\log p_{\text{total}} = -10443/T + 11.054$. For the evapn. of Bi₂Te₃ according to the reaction: Bi₂Te₃ solid → 2BiTe₂ gas + 1/2Te₂ gas, $\Delta H_{298} = 124 \pm 7$ kcal./mole and $S_{298} = 100.6 \pm 9$ e.u./mole. The standard heat and entropy of formation of Bi₂Te₃ are -17.9 ± 10 and 62.0 ± 9 , resp. These data agree with the results of a mass spectroscopic study of the process and Spencer (CA 54, 16067f). 27 references.

GLJR

C. A. 1967. 66. 4

Биб, Биб, Биб, Биб, Биб, Биб
Биб, Биб, Биб (из грав. сб-89)

Запись С. У., Краснодарск д.н.

Ил. Груз. Асеми, 1966, 40,
N 4, 940 - 43

XIII 1023



10

PX 1967

1966

 Sb_2Te_3

22503f Measuring of saturated vapor pressure of antimony telluride. S. I. Gorbov and A. N. Krestovnikov (Inst. Steel and Alloys, Moscow). *Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mater.* 2(9), 1698-701(1966)(Russ). By using a special app., a satd. vapor pressure of Sb_2Te_3 was measured at 716-825°K. by the Knudsen method (CA 4, 2753). The equation for $\log p$ as a function of $1/T$ was given and H_m° calcd. to be 45.765 ± 3.050 kcal./mole. A partial dissociation of Sb_2Te_3 occurred on vaporization according to $Sb_2Te_3\text{ solid} = 1/4 Sb_{4\text{gas}} + SbTe_{\text{gas}} + Te_{2\text{gas}}$. The equations were developed for the temp. dependence of the total pressure and the partial pressures of the components for the case of complete dissoin. of Sb_2Te_3 in the vapor phase. J. L. Kornacki

KpC.A. 1967. 66-6

Bi₂Te₃

P

БФ-4360-III

1966

7 Б699. Давление пара теллурида висмута. Горбов С. И., Крестовников А. Н. «Изв. АН СССР. Неорганические материалы», 1966, 2, № 9, 1702—1705

Эффузионным методом Кнудсена по потере веса измерено давл. насыщ. пара теллурида висмута Bi_2Te_3 при т-рах $721—847^\circ\text{K}$. $\lg P(\text{мм}) = [-(10433 \pm 465)/T + (10,809 \pm 0,026)]$; теплота испарения $\Delta H_{785}^\circ = 47,74 \pm 2,14$ ккал/моль. Предложена схема диссоциации Bi_2Te_3 в паре на три компонента и проведены ур-ния общего и парц. давл. продуктов диссоциации. Из эксперим. и литературных данных рассчитана теплота испарения Bi_2Te_3 при 0°K . При т-рах $721—847^\circ\text{K}$ диссоциация молекул Bi_2Te_3 в паре протекает полностью.

Реферат авторов

1111-2194

P

x. 1967. 7

BP-4360-14

1966

Bi₂Te₃

A H

32173n Vapor pressure of bismuth telluride. S. I. Gorbov and A. N. Krestovnikov (Inst. Steel and Alloys, Moscow). *Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mater.* 2(9), 1702-5(1966)(Russ); cf. *ibid.* 1698-1701. By using the method and app. described earlier (*loc. cit.*) a satd. vapor pressure of Bi₂Te₃ was measured at 721-847°K. by the Knudsen method (*CA* 4, 2753). The equation for the log p as a function of 1/T was given, the av. sublimation heat ΔH°_{795} being 47.74 ± 2.14 kcal./mole (ΔH_0° being 127.077 ± 1.000 kcal./mole). A complete dissociation of Bi₂Te₃ occurred on vaporization, according to $\text{Bi}_2\text{Te}_{3\text{solid}} = 1/2 \text{Bi}_{2\text{gas}} + \text{BiTe}_{\text{gas}} + \text{Te}_{2\text{gas}}$. Equations were developed for the temp. dependence of partial pressures of the components.

J. L. Kornacki

F. C. A.

1967-66-8

1966

B99-1989/41-IV

11 E426. Теплоемкость Bi_2Te_3 , CdTe, PbTe и SnTe
 (Полупроводниковые свойства теллуридов. VI.) W. O. P.
 tab M. Die spezifische Wärme von Bi_2Te_3 , CdTe, PbTe
 und SnTe. (Halbleitereigenschaften von Telluriden. VI).
 «Ann. Phys.» (DDR), 1966, 17, № 1—2, 89—90 (нем.)

Краткое сообщение о результатах измерений теплоемкости теллуридов в области температур от -180 до $+180^\circ\text{C}$. При комнатных температурах теплоемкости равны 0,037 для Bi_2Te_3 , 0,041 для CdTe, 0,034 для PbTe и 0,44 кал/г·град для SnTe. У Bi_2Te_3 при температурах жидкого азота обнаружено различие между теплоемкостью монокристалла и поликристалла, не превышающее, однако, границы абсолютной погрешности (2—4%). У Bi_2Te_3 при комнатных температурах увеличение содержания Te в сравнении со стехиометрическими приводит к некоторому увеличению теплоемкости; для Bi этого не наблюдается.

+3

ф. 1966. 118

⊗

Физ. 1

539.12.01

Bialynicki-Birula I.

Simplified renormalization theory in quantum electrodynamics.

Bull. Acad. polon. sci. Sér. math., astronom., phys., 1965, 13,
N 7, 499—503.

Упрощенная теория перенормировки в квантовой электродинамике.

1024

ВГБИЛ

Bi₂Te₃

1966

D 13 Б610. Теплоемкость Bi₂Te₃, CdTe, PbTe и SnTe.
VI. Полупроводниковые свойства теллуридов. Wohlgab M. Die spezifische Wärme von Bi₂Te₃, CdTe, PbTe und SnTe. (Halbleitereigenschaften von Telluriden. VI). «Ann. Phys.» (DDR), 1966, 17, № 1—2, 89—90 (нем.)

В адиабатическом вакуумном калориметре в интервале от —180 до +180° измерена теплоемкость (в кал/г·град) Bi₂Te₃, CdTe, PbTe и SnTe, равная при 300° К соотв. 0,037; 0,041; 0,034 и 0,044. Для Bi₂Te₃ значения теплоемкости при т-ре жидкого азота для монокристалла и поликристалла различаются в пределах, не достигающих величины абсолютной ошибки (2—4%). У Bi₂Te₃, в случае отклонения от стехиометрии, при избытке Te теплоемкость при 300° К возрастает, при избытке Bi — нет. Сообщ. V см. РЖХим, 1966, 24Б519.

Резюме

Б9Р-М 1989-IV

cc · 1967 · 13

17

Bi_2Te_3

XIII - 1048

1967

16 Б781. Теплоемкость теллурида и селенида висмута в интервале температур 773—398° К. Мелех Б. Т., Семенкович С. А. «Изв. АН СССР. Неорган. материалы», 1967, 3, № 11, 1984—1987

Методом смешения в массивном медном калориметре получены данные по средней теплоемкости теллурида и селенида висмута в интервале 773—398 и 298° К. В изученном интервале т-р зависимость истинной теплоемкости от т-ры может быть выражена линейными ур-ниями:
 $C_p(\text{Bi}_2\text{Te}_3) = 112,72 + 47,03 \cdot 10^{-3} T$ дж/мол·град; $C_p(\text{Bi}_2\text{Se}_3) = 119,49 + 24,27 \cdot 10^{-3} T$ дж/моль·град. Точность измерений 1,5%.

Автореферат

+1

x · 1968 · 16

А

XIII - 1048

1984

~~17673s~~ Heat capacity of bismuth telluride and selenide at 773-398 and 298°K. B. T. Melekh and S. A. Semenovich (Inst. Poluprov., Leningrad, USSR). *Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mater.* 3(11), 1984-7(1967)(Russ). The av. heat capacity of Bi_2Te_3 and Bi_2Se_3 was detd. at 773-398° and 298°K., resp., by using the displacement method. The app. used was in the form of a calorimetric system, which was composed of a metallic calorimeter with an isothermal jacket, a high-temp. thermostat, and measuring and controlling devices. The jacket temp. was held at 25°. An MBS-2 microscope was used to det. the temp. to within 0.001°. The sample was heated to the required temp. in an elec. furnace. The sample temp. was measured with an accuracy of 0.1°. Oxidn. of samples during their heating in the elec. furnace was largely prevented, due to their being coated with the organosilicate material B-58T. The exptl. procedure is described in detail. The Bi_2Te_3 and Bi_2Se_3 samples were prep'd.

C.A. 1968-68-26



by melting of stoichiometric quantities of pure materials in evacuated quartz ampuls. The alloys contained less than 0.002% impurities present. X-ray studies found these alloys to be single-phase. In order to prep. denser samples, zone melting was used. The heat capacity agreed well with the literature data. Equations for the dependence of the actual molar heat capacity of the two compds. studied on temp. were obtained.

S. A. Mersol

Bi₂Te₃

15 Б454. Полиморфизм теллурида висмута при высоких давлениях и температурах. Атабаева Э. Я., Ицкевич Е. С., Машков С. А., Попова С. В., Верещагин Л. Ф. «Физ. твердого тела», 1968, 10, № 1, 62—65

1968

При давлении > 40 кбар и т-ре $> 400^\circ$ на поликристаллич. образцах получена новая метастабильная фаза Bi₂Te₃-II. Отжиг в атм. Не при 400° в течение 20 час. приводит к обратному переходу в исходную фазу.

Bi₂Te₃-II имеет ромбоэдрич. ячейку с ф. гр. $R\bar{3}m$. Параметры решетки в гексагон. осях: $a_H = 4,417$, $c_H = 29,84$ Å. Гексагон. ячейка содержит три молекулы.

Все атомы занимают кристаллографич. положения 3 (a): OOZ. Путем минимизации R-фактора определены параметры структуры: $z_{Bi_{(1)}} = 0,188$, $z_{Bi_{(2)}} = 0,598$, $Z_{Tl_{(1)}} = 0,389$, $Z_{Tl_{(2)}} = 0,800$, $z_{Tl_{(3)}} = 0$. Фактор $R = 0,19$.

Р. Ф.

X · 1968 · 15

1968
 Bi_2Te_3

6 E511. Полиморфизм теллурида висмута при высоких давлениях и температурах. Атабаева Э. Я., Ицкевич Е. С., Машков С. А., Попова С. В., Верещагин Л. Ф. «Физ. твердого тела», 1968, 10, №1, 62-65

При давлении более 40 кбар и т-ре выше 400°C на поликристаллич. образцах получена новая метастабильная фаза теллурида висмута Bi_2Te_3 II. Отжиг в атмосфере Не при 400°C в течение 20 час. приводит к обратному переходу в исходную фазу. Bi_2Te_3 II имеет ромбоэдрич. ячейку и принадлежит к пространственной группе $R\bar{3}m$. Параметры ячейки в гексаг. осях: $a_H =$

09.1968. ОК

$a = 4,417 \text{ \AA}$, $c_H = 29,84 \text{ \AA}$. Гексаг. ячейка содержит три молекулы. Все атомы занимают кристаллографич. положения 3 (a): $00z$; $\frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{1}{3} + z$; $\frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{2}{3} + z$. Путем минимизации R -фактора определены параметры структуры: $z_{\text{Bi}_1} = 0,188$; $z_{\text{Bi}_2} = 0,598$; $z_{\text{Te}_1} = 0,389$; $z_{\text{Te}_2} = 0,800$; $z_{\text{Te}_3} = 0$. R -фактор равен 0,19.

Резюме

XIII - 986

1968

Bi Te
3

23 Б509. Определение давления насыщенного пара твердого теллурида висмута. Бончева-Младенова З., Пашинкин А. С., Новоселова А. В. «Изв. АН СССР. Неорганические материалы», 1968, 4, № 2, 291—292

Сообщается о повторной обработке эксперим. данных предыдущей работы авторов (РЖХим, 1967, 8Б577) по измерению давления насыщ. пара и уточнении значений термодинамич. функций Bi_2Te_3 . Согласно новой обработке ΔH° (298 обр.) = $-14,9 \pm 5$ ккал/моль (II-ой закон термодинамики); $\Delta H_{298}^\circ = -15,6 \pm 1,2$ ккал/моль (III-й закон термодинамики). Произведенные расчеты не изменили прежнего вывода авторов, что основным процессом, сопровождающим испарение теллурида висмута, является $\text{Bi}_2\text{Te}_3(\text{тв.}) \rightleftharpoons 2 \text{BiTe(газ.)} + \frac{1}{2} \text{Te(газ.)}$ Автореферат

ДКР

X. 1968. 23

Bi₂Te₃

P

985

X

22643p Determination of the saturated vapor pressure of solid bismuth telluride. Boncheva-Mladenova, Z.; Pashinkin, A. S.; Novoselova, A. V. (Mosk. Gos. Univ. im. Lomonosova, Moscow, USSR). *Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mater.* 1968, 4(2), 291-2 (Russ). The satd. vapor pressure of solid Bi₂Te₃ was detd. in a previous work (cf. Z. Boncheva-Mladenova, *et al.*, 1966) based on the following decompn. scheme: $\text{Bi}_2\text{Te}_{3(s)} \rightleftharpoons 2 \text{BiTe}_{(g)} + \frac{1}{2} \text{Te}_{2(g)}$. The errors in the calcn. of the coeffs. in the equation derived therein were not considered, and only the av. values of these coeffs. were given. The corresponding corrections were made in the present work. The values should then be as follows: $\Delta H_{763}^\circ = 119.3$ kcal./mole, $\Delta H_{298}^\circ = 124.1$ kcal./mole, $\Delta S_{763}^\circ = 90.9$ and $\Delta S_{298}^\circ = 100.2$. The ΔH_{298}° values for the reaction of dissocn. evapn. were also calcd. by using the third law of thermodynamics, with the resulting value being 124.9 kcal./mole. The standard heats of formation of Bi₂Te₃ at 298°K. calcd. by using the 2nd and 3rd laws of thermodynamics are 14.9 and -15.7 kcal/mole, resp. The side reactions, $\text{Bi}_2\text{Te}_{3(s)} \rightleftharpoons 2 \text{Bi}_{(l)} + \frac{1}{2} \text{Te}_{2(g)}$ and $\text{BiTe}_{(g)} \rightleftharpoons \text{Bi}_{(g)} + \frac{1}{2} \text{Te}_{(g)}$, proceed only to an insignificant degree and hence were not used in obtaining the values.

S. A. Mersol

C.A. 1968

69.6

V 6365

1968

InSb, InTe, InS₂, In₂Te₃, Ga₂S, AlSb, GaSb,
CdSb, Mg₂Si, Mg₂Sr, Mg₂Pb, SnTe, GeTe,
PbTe, PbSe, Sb₂Te₃, Bi₂Te₃ (SHm, δ Sm)

Менех Б.Т., Семенкович С. Ст.

Ж. физ. хими, 1968, 42(3),
672-674

Ст, 1968, 69, № 6, 22713м 5

1968

 Bi_2Te_3

XIII - 1361

7 Б769. Термодинамические свойства теллурида и селенида трехвалентного висмута. Мелех Б. Т., Семенкович С. А. «Изв. АН СССР. Неорг. материалы», 1968, 4, № 8, 1346—1348

Методом э. д. с. измерены термодинамич. св-ва Bi_2Te_3 и Bi_2Se_3 в интервале т-р 503—543 и 553—583° К соотв. С использованием лит. данных вычислены для р-ций образования из элементов $\Delta H^\circ(298, \text{ кдж/моль})$, $\Delta G^\circ(298, \text{ кдж/моль})$ и $\Delta S^\circ(298, \text{ дж/моль·град.})$, равные соотв. для Bi_2Te_3 —84,5; —82,8; 256,6 и для Bi_2Se_3 —154,0; —151,9; 233,5.

Автореферат

пересохcb = 62X. 1969.7

+1

18

Bi₂Te₃

Bi₂Se₃

Tepmod
ob-ber

(+1)

C.A.

XII - 1361

1968

70792h Thermodynamic properties of bismuth(III) telluride and selenide. Melekh, B. T.; Semenkovich, S. A. (Inst. Poluprov., Leningrad, USSR). *Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mater.* 1968, 4(8), 1346-8 (Russ). The thermodynamic properties were detd. of Bi₂Te₃ and Bi₂Se₃ by the emf. method. The alloys studied were prep'd. by fusion of the components in evacuated and sealed quartz ampuls. In case of Bi₂Te₃, alloys contg. 67.5 and 71 at. % Te were investigated. The measurements were made at 503-43°K. In the case of Bi₂Se₃, alloys contg. 63 and 66 at. % Se were investigated. Measurements here were made at 553-83°K. Attempts to measure the emf. of the lattice at >600°K. were not successful owing to the rapid disintegration of the samples. The thermodynamic data obtained for both compds. studied are tabulated and, where feasible, compared with the literature data; agreement is good.

S. A. Mersol

1968-69:18



Bi₂Te₃

XIII-1380

1968

2 Б694. Теплоемкость Bi_2Te_3 *n*-типа в интервале от 1,3° до 90° К. ~~Shoemaker G. E., Rayne J. A., Uge R. W.~~ Specific heat of *n*-type Bi_2Te_3 from 1.3 to 90° K. «Phys. Letters», 1968, A 27, № 1, 45—46 (англ.)

Измерена теплоемкость двух образцов Bi_2Te_3 *n*-типа с конц-ией носителей $1,9 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ и $1,9 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ соответственно в интервале т-р 1,3—90° К. Найдено, что решеточная теплоемкость отклоняется от T^3 -зависимости даже ниже 2° К. При низких т-рах имеется заметная разница между электронными теплоемкостями образцов. Утверждается, что эта разность свидетельствует о существовании второй полосы, лежащей по энергии немного выше, чем минимум эллипсоидальной полосы проводимости.

А. М.

1,3-90°K

X · 1969 · 2

11 Е597. Теплоемкость Bi_2Te_3 *n*-типа в интервале 1,3—90° К. Shoemaker ~~S. E.~~, Rayne J. A., Uge R. W., Jr. Specific heat of *n*-type Bi_2Te_3 from 1.3 to 90° K. «Phys. Letters», 1968, A 27, № 1, 45—46 (англ.)

1988

Теплоемкость с двух образцов Bi_2Te_3 с концом-ней электронов $1,9 \cdot 10^{18}$ и $1,9 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$, соответственно, измерена в интервале т-р 1,3—90° К. Установлено значительное отклонение $C(T)$ от закона T^3 даже при т-рах, меньших 2° К. Различие в значениях с двух образцов в области т-р 1,4—2,3° К остается постоянным, что связывается со вкладом свободных электронов в C . Полученные данные использованы для расчета т-ры Дебая θ . Установлено, что θ проходит через минимум $\theta \approx 116^\circ \text{ К}$ вблизи 8° К, а выше 40° К достигает постоянного значения, близкого к 145° К. Экстраполяция θ к 0° К дает значение $162 \pm 3^\circ \text{ К}$, что хорошо согласуется со значением $165 \pm 2^\circ \text{ К}$, полученным из измерений упругих констант. Результаты измерений обсуждаются с привлечением модели энергетич. зон в Bi_2Te_3 . Л. И. Бергер

Ср.

90. 1988

• 118

1968

Bi₂Te₃

XIII - 1380

Cp

30260i Specific heat of n-type bismuth telluride from 1.3 to 90°K. Shoemake, G. E.; Rayne, J. A.; Ure, R. W., Jr. (Carnegie-Mellon Univ., Pittsburgh, Pa.). *Phys. Lett.*, A 1968, 27(1), 45-6 (Eng). The heat capacity was detd. of n-type Bi₂Te₃ with carrier concns. of 1.9×10^{18} cm.⁻³ and 1.9×10^{19} cm.⁻³. At low temps. there is a measurable difference in the electronic sp. heat of the 2 samples. This difference confirms the existence of a heavy mass conduction band postulated previously to explain the concn. dependence of the de Haas-van Alphen effect in n-type Bi₂Te₃. No limiting T^3 dependence of the lattice sp. heat is observed down to the lowest temps. measured.

David Goland

C.A. 1968. 69.10

1968

BiTe

(64947ny) Specific heat of n- and p-type bismuth telluride, bismuth selenide, and platinum from 1.4 to 90°K. Shoemake, Gary E. (Carnegie-Mellon Univ., Pittsburgh, Pa.). 1968, 185 pp. (Eng). Avail. Univ. Microfilms, Ann Arbor, Mich., Order No. 69-6587. From *Diss. Abstr. B* 1969, 29(10), 3883.

SNDC

Cp

+2

C.A. 1969. #1.14



☒

1969

BiTe

70878c. Vaporization of antimony and bismuth tellurides and bismuth selenide. Boncheva-Mladenova, Z.; Pashinkin, A. S.; Novoselova, A. V. (USSR). *Khim. Svyaz Krist.* 1969, 266-76 (Russ). Edited by Sirota, N. N. Izd. "Nauka Tekhnika": Minsk; USSR. Vapor pressure of BiTe(s) and SbTe(s) was measured. These compds. dissoc. during vaporization. Vaporization rate in equil. conditions is 6 to 65 times as great as in nonequil. conditions. A. Imich

P.

C.A. 1970, 72:14

1969

Bi₂Te₃

Бончева - Младенова З., идр.

тозгоянка
бакчук

Вестн. Моск. ун-та.

Химия, 1969, № 6, 54

(Cu. Sb₂Te₃)_T

Sb₂Tc₃, Bi₂Tc₃, Bi₂Se₃ (P, Kp) 1969

13

XIII 984

Бонч-Осмолобов З., Тимофеев Д.А.

Новоселова Р.В

В. сб. "Инф. обз. в кристалл.", Мир, Нauка и техн., 1969, 266-276

Исследование процесса спаривания
титануглерод сульфида и ванадия с
селенидом ванадия.

Р14 Кирн, 1969

236798

Q

M, B ④ 8

Bi₂Te₃

T_m

XIII - 73

1969

100192 Homogeneity ranges and Te₂-pressure along the three-phase curves for Bi₂Te₃(c) and a 55-58 at. % Te, peritectic phase. Brebrick, Robert F. (Massachusetts Inst. of Technol., Lexington, Mass.). *J. Phys. Chem. Solids* 1969, 30(3), 719-31 (Eng). The partial pressure of Te₂, P_2 , has been detd. for preannealed Bi-Te samples between 44 and 70 at. % Te and 400 and 635° by measuring the absorance of the vapor between 7000 and 1990 Å. Values of P_2 and $10^3/T$ were obtained along the three-phase curves of the Bi₂Te₃(c) phase and of a 55-8 at. % Te phase decompg. peritectically at 563°. The detailed liquidus line between 44 and 70 at. % and the solidus line for Bi₂Te₃ are obtained. The homogeneity range of the latter is roughly sym. about the ideal 60 at. % concn. and is a max. of about 0.4 at. % wide, between 460 and 520°. Bi₂Te₃ melts congruently at 586.0° and 59.95 at. %. The antistructure model provides a nearly correct relation between compn. and carrier concn. in Bi₂Te₃. The P_2 isotherms, however, deviate from mass-action law predictions.

RCKH

C.A. 1969. 70. 22

BiTe

XIII - 310

1969

(15937w) Elastic moduli of bismuth telluride from 4.2°K to 300°K. Jenkins, J. O.; Rayne, J. A.; Ure, R. W. (Carnegie-Mellon Univ., Pittsburgh, Pa.). *Phys. Lett. A* 1969, 30(6), 349-50 (Eng). The elastic moduli of Bi telluride have been measured from 4.2 to 300°K by using a continuous wave resonance technique. At 4.2°K the measurements give $C_{11} = 7.436$, $C_{66} = 2.619$, $C_{33} = 5.160$, $C_{44} = 3.135$, and $C_{14} = 1.541$ in units of 10^{11} dyne/cm². These values correspond to a limiting Debye temp. of 158°K, which agrees well with the calorimetric figure.

R ETT

C.A. 1970.72.4

XIII -345

1969

Bi₂Te₃

52872w Electromotive force investigation of the bismuth-tellurium system. Liu, Chung-Chiun; Angus, John C. (Case Western Reserve Univ., Cleveland, Ohio). *J. Electrochem. Soc.* 1969, 116 (8), 1054-60 (Eng). The BiTe alloy system was investigated by emf. measurements, coulometric titrns., x-ray diffraction, and D.T.A. The thermodynamic properties of the system have been obtained from the emf. measurements. The partial molar free energy, enthalpy, and entropy have been measured as a function of alloy compn. at 655, 700, and 766°K. The integral thermodynamic properties were computed from the exptl. data. The heat of formation of the compd. Bi₂Te₃ is estd. at -46 ± 10 kcal./g.-mole at 766°K. The phase equil. diagram was established from exptl. data. The results confirm that a very narrow single γ -phase region exists near the compd. Bi₂Te₃.

RCJV

C.A. 1969

41.12

Bi₂Te

XII -345

1969

6 Б985. Исследование методом электродвижущих сил системы висмут — теллур. Liu Chung-Chiun, Angus John C. Electromotive force investigation of the bismuthtellurium system. «J. Electrochem. Soc.», 1969, 116, № 8, 1054—1060 (англ.)

ΔΗ_f

Из величин э. д. с. цепей Bi (жидк.)/BiCl₃, KCl—LiCl/Bi—Te (мол.н. доля Bi от 0,1088 до 0,8217) рассчитаны термодинамич. св-ва сплавов при 655, 700 и 766° К. Оценена теплота образования Bi₂Te₃ (-46 ± 10 ккал/моль при 766° К). Данные по э. д. с., дифракции рентгеновых лучей, кулонометрич. титрованию и ДТА использованы для уточнения фазовой диаграммы Bi—Te. Установлено, что γ-фаза существует вблизи соединения Bi₂Te₃ и охватывает интервал от $60,5 \pm 0,1$ до $61,9 \pm 0,1$ мол. % Te при 766° К. В. Присяжный

X. 1970. 6

Bi-Te eutectic (melted.) 12,136 1969
CO-60 A-1452

Mr. Mr. Mr.

Miss. Abstr. B 1969, 29(12), 4639

Phase equilibrium studies and
thermodynamic properties of
the Gismuth - Tellurium system.

MOP

5

10

Decomposition CA, 1969, 71, No. 2, 105-82h

PbS, PbSe, PbTe, Bi₂S₃, Bi₂Se₃, Bi₂Te₃, (переог.) 1969
Sb₂S₃, Sb₂Se₃, Sb₂Te₃, GaAs, GaSb, AlSb; (cb-fa)
SiC, AlN, BN, InSe (таблицы)


Масюк С.С., Масюк А.С., XII 1359¹³

Хим. спр. полупров., 1969, 203-9 (русск.)

Переоформленные свойства
некоторых полупроводников

Б.М.

pp



22
Бор. ф. II

CA, 1970, 43, NY, 196714

1969

Bi₂Te₃

22 Б732. Термодинамические свойства Bi_2Te_3 , Bi_2Se_3 и Sb_2Te_3 , Sb_2Se_3 . Семенкович С. А., Мельх Б. Г. В сб. «Лим. связь в кристаллах». Минск, «Наука и техн.», 1969, 277—281

Методом э. д. с. (с жидк. электролитом) получены данные по ΔG_t , ΔH_t и ΔS_t Bi_2Te_3 , Bi_2Se_3 , Sb_2Te_3 и Sb_2Se_3 в интервалах 503—533, 553—583, 530—560 и 430—485° К, соотв. С использованием лит. (Se, Te, Bi, Sb и Bi_2Te_3) и оцененных (Bi_2Se_3 , Sb_2Se_3 , Sb_2Te_3) данных по т-рной зависимости теплоемкости вычислены стандартные значения изменений изобарно-изотермич. потенциала, энタルпии и энтропии при образовании Bi_2T_3 , Bi_2Se_3 , Sb_2Te_3 и Sb_2Se_3 из компонентов. Методом сравнительного расчета Карапетьянца — Лотье оценены энталпии образования $\text{BiTe}_{\text{тв}}$ (−8 ккал/моль), $\text{BiSe}_{\text{тв}}$ (−14,7 ккал/моль), $\text{SbTe}_{\text{тв}}$ (−5,8 ккал/моль).

Резюме

BiTe

ΔH_f (аджика)

+3

☒

X · 1969 · 22

Bi₂Te₃

Bi₂Se₃

XII - 1002

1969

92271x Thermodynamic properties of bismuth telluride, bismuth selenide, antimony tritelluride, and antimony triselenide. Semenkovich, S. A.; Melekh, B. T. (USSR). *Khim. Svyaz Krist.* 1969, 277-81-(Russ); Edited by Sirota, N. N. Izd. "Nauka Tekhnika": Minsk; USSR. The free energy, entropy, and heat of formation were detd. by measuring the electromotive force at various temps. The enthalpy of formation at 298° was estd. as: -8.0, -5.8, and -14.7 kcal/mole for Bi₂Te₃(s), Sb₂Te₃(s), and Bi₂Se₃(s), resp.

A. Imich

SHF

+1

☒

C.A. 1970. 43. 18

BiTe, BiSe, Pt(Co) 13 b VI 6694 1969

Shoemaker G.E.

(Carnegie-Mellon Univ., Pittsburgh, Pa)

1968, 185 pp.

T

Specific heat of n- and p-type bis-muth telluride, bismuth selenide, and platinum from 1.4 to 90°K

B

65

PA, 1969, 21, NPL 64947A

Bi₂Te₃

6 E881. Теплоемкость Bi_2Te_3 *p*- и *n*-типа от 1,4 до 90° K. Shoemake G. E., Каупе J. A., Уре R. W., Jг. Specific heat of *n*- and *p*-type Bi_2Te_3 from 1.4 to 90° K. «Phys. Rev.», 1969, 185, № 3, 1046—1056 (англ.)

Cp:

С целью проверки предположения о существовании в *n*- Bi_2Te_3 дополнительной полосы, соответствующей большой массе и малой подвижности носителей, измерены теплоемкости C на образцах *n*- Bi_2Te_3 , *p*- Bi_2Te_3 и Bi_2Se_3 . При низких т-рах *n*- Bi_2Te_3 по своей теплоемкости заметно отличается от *p*- Bi_2Te_3 . Это согласуется с представлением о многодолинной шестиэллипсоидной полосе на 25 мэв выше основной полосы проводимости. Решеточная C у обоих видов Bi_2Te_3 и у Bi_2Se_3 отклоняется при низких т-рах ниже 1,4° K от T^3 -закона. Для всех трех в-в определены т-ры Дебая. См. РЖФиз, 1968, 11E597.

А. К. Кикоц

+1

09. 1970. 6 8

10

~~25825x~~ Specific heat of n- and p-type bismuth telluride from 1.4 to 90°K. Shoemaker, Gary E.; Rayne, J. A.; Ure, R. W., Jr. (Carnegie-Mellon Univ., Pittsburgh, Pa.): *Phys. Rev.* 1969, 185(3), 1046-55 (Eng). The sp. heats of n-type Bi_2Te_3 with carrier concns. ranging between 2.2×10^{19} and 8.3×10^{19} cm^{-3} , p-type Bi_2Te_3 with a carrier concn. of $1.3 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$, and Bi_2Se_3 have been measured from 1.3 to 90°K. At low temps., there are measurable differences in the electronic sp. heat of n-type Bi_2Te_3 as a function of carrier concn. These differences can be explained on the basis of a conduction band consisting of 6 ellipsoidal min. and an addnl. heavy-mass band lying approx. 30 meV above them. The electronic sp. heat of p-type Bi_2Te_3 is consistent with a 6-ellipsoid model. For both n- and p-type Bi_2Te_3 , as well as Bi_2Se_3 , departure of the lattice sp. heat from the Debye T^3 approxn. begins well below the lowest temps. measured. The extrapolated Debye temp. at abs. zero is $(162 \pm 3)^\circ\text{K}$ for Bi_2Te_3 , which agrees well with the value of $(165 \pm 2)^\circ\text{K}$ obtained from the low-temp. elastic consts. Bi_2Se_3 has a limiting Debye temp. of $(182 \pm 3)^\circ\text{K}$.

1969

Bi_2Te_3

C_p ;

θ_0

C.A. 1970

72.6



41

8

RCPJ

Bi₂Tc₃, Bi₂Se₃ (ρ, σ H_v) XII 1423/1969

Успехов Г. Н., Высшее училище
Гидромеханики и гидроэнергетики

2/3 б. АН СССР. № 100000. 1969

5, № 166-162

3. Быстрое насыщеннное нанесение
4. термографа быструм

XII 1969, 1969

13 6780

Б 92

Bi₂Te₃

19 Б550. Давление сублимации ориентированных мо-
нокристаллов теллурида висмута в равновесных услови-
ях и при испарении с открытой поверхности. Kashko-
oli Iraj Y., Munir Zuhair A. The equilibrium and
free surface sublimation pressures of oriented single cry-
stals of bismuth telluride. «J. Electrochem. Soc.», 1970,
117, № 2, 248—250 (англ.)

1970

Торзионно-эффузионным и торзионным методом
Лэнгмиора определены давл. пара при сублимации
 Bi_2Te_3 в равновесных условиях и с открытой поверх-
ности. Монокристаллы Bi_2Te_3 получены методом
Бриджмена с ориентацией граней по главной оси кри-
сталла. Рентгеноскопич. и металлографич. исслева-
ния подтвердили конгруэнтность сублимации. Предло-
гается, что сублимация происходит по р-ции
 $\text{Bi}_2\text{Te}_3(t) = 2\text{BiTe}_{(2)} + 1/2\text{Te}_{2(2)}$ (1). В интервале 722—

*давление
сублимации
установлено*

X. 1970. 19.

828° К (эффузионный метод) суммарное давл. пара выражается след. ур-нием: $\lg P \text{ (атм)} = (7,579 \pm 0,373) - (1,020 \pm 0,029) \cdot 10^4 / T$, в к-ром приведенная неопределенность результатов соответствует стандартному отклонению. Расчет по второму закону дает теплоту сублимации $\Delta H_{298}^0 = 121,6 \pm 5,0 \text{ ккал/моль}$ и изменение энтропии $\Delta S_{298}^0 = 93,5 \pm 6,3 \text{ э. е.}$, а по третьему закону получено $\Delta H_{298}^0 = 127,4 \pm 1,2 \text{ ккал/моль}$. Для сублимации с открытой поверхности в интервале 741—795° К получено $\lg P \text{ (атм)} = (10,312 \pm 0,693) - (1,280 \pm 0,053) \cdot 10^4 / T$. Установлено, что увеличение диам. отверстия эффузионной камеры от 1,6 до 2,4 мм не отражается на измеряемом давлении.

П. М. Чукuroв

83685n Equilibrium and free surface sublimation pressures of oriented single crystals of bismuth telluride. Kashkooi, Iraj Y.; Munir, Zuhair A. (Sch. of Eng., San Jose State Coll., San Jose, Calif.): *J. Electrochem. Soc.* 1970, 117(2), 248-50 (Eng.).

The equil. and free surface sublimation pressures of Bi telluride were detd. by the torsion-effusion and torsion-Langmuir techniques, resp. Based on a least-squares fit, the expression for the equil. pressure at 722° - 828° K was: $\log P$ (atm) = $(7.579 \pm 0.373) - (1.020 \pm 0.029) \times 10^4/T$, where T is the abs. temp. and the given uncertainties are the std. deviations. A similar treatment of the results of free surface pressure over basal plane oriented single crystals gave the following expression for the apparent total pressure at 741° - 793° K: $\log P$ (atm) = $(10.312 \pm 0.693) - (1.280 \pm 0.053) \times 10^4/T$. By assuming the sublimation reaction $\text{Bi}_2\text{Te}_3(s) = 2 \text{BiTe}(g) + \frac{1}{2} \text{Te}_2(g)$, av. 3rd-law enthalpies and activation enthalpies of sublimation at 298° K were 127.4 ± 1.2 and 133.1 ± 1.8 kcal/mole, resp. Calcd. values of the sublimation coeff. varied from 0.14 at 722° K to 0.39 at 828° K.

RCJV

Bi Te
3 (16.)

p

A Hg

C.A. 1970

721 16

1970

 Bi_2Te_3

Система

 ΔH_f

16 Б799. Термохимическое исследование фазовой диаграммы висмут—теллур при 737°K . Laffitte M., Castanet R., Staige Y. Etude thermochimique du diagramme de phases bismuth—tellure à 737°K . «High Temp.-High Pressures», 1970, 2, № 3, 317—323 (англ.)

Изучена система Bi—Te при 737°K . Фазовая диаграмма для данной системы состоит из 2 однофазных жидк. областей, 2 двухфазных областей (равновесие жидкость — твердое) и 1 однофазной области, соотв-щей тв. соединению Bi_2Te_3 . Методом падения тв. металла (находящегося при комн. т-ре) в расплав другого металла (находящегося при т-ре 737°K) измерены парц. мол. энталпии Bi и Te. Для Te $H_{737^\circ\text{K}} - H_{298^\circ\text{K}} = (29\ 980 \pm 450)$ дж/моль. В однофазных жидк. областях энталпии образования составляют: со стороны, богатой Te, $\Delta H_m = (-35\ 400 x_{\text{Bi}})$; со стороны, богатой Bi, $\Delta H_m = (-22\ 800 x_{\text{Te}})$ дж/моль. $\bar{\Delta}H(\text{Te}) = [-4,2(1-x_{\text{Bi}}) - 22,4]$,

Х. 1971. 16

$\Delta\bar{H}(\text{Bi}) = (-16,7 x_{\text{Bi}} - 34,1)$ кдж/моль. Для однофазной тв. области при составе $x_{\text{Bi}}=0,40$ $H_m = -31\ 300$ дж/моль, что соответствует ΔH_m (макс.) = $-16\ 360$ дж/моль.

И. Н. Семенов

Bi₂Te₃

1971

24 Б925. Общее и парциальные давления пара над расплавом Bi₂Te₃. Vevebrick R. F., Smith F. T. J. Partial and total vapor pressures over molten Bi₂Te₃. «J. Electrochem. Soc.», 1971, 118, № 6, 991—996 (англ.)

Статическим методом определено давл. пара над расплавом Bi₂Te₃ (I) в области т-р 980—1169° К. Приведено подробное описание установки и методики исследования. Определена оптич. плотность газа при различных т-рах, что позволило рассчитать парц. давления. Установлено, что в газ. фазе основными в-вами являются Te₂ и BiTe. Зависимость давл. пара от т-ры выражается ур-ниями: $\lg P(\text{общ.}) = -6,4691 \cdot (10^3)/T + 4,3219$; $\lg P(\text{Te}_2) = -6,3048 \cdot (10^3)/T + 4,1396$; $\lg P(\text{BiTe}) = -8,978 \cdot (10^3)/T + 5,4432$. Плотность I равна 7,4 при 978° и 7,0 г/см³ при 1170°. Полученные результаты обсуждаются совместно с лит. данными.

С. А. Ивашин

X 1971 24

Bi Te

P

(53420s) Partial and total vapor pressures over molten Bi_2Te_3 .
Brebrick, R. F.; Smith, F. T. J. (Lincoln Lab., Massachusetts
Inst. Technol., Lexington, Mass.). *J. Electrochem. Soc.* 1971,
118(6), 991-6 (Eng). The total vapor pressure, P_Σ , over $\text{Bi}_2\text{Te}_3(\text{l})$ was detd. at 980 and 1169°K by using a new manometric technique. The lower end of an evacuated, inverted, fused silica U-tube was immersed in a large reservoir of melt inside a transparent furnace. The value of P_Σ and the d. of $\text{Bi}_2\text{Te}_3(\text{l})$ were obtained at each temp. by visually observing the height to which the melt rose in the U-tube as a function of the external Ar pressure applied to the reservoir surface. In sep. expts., a sealed, evacuated, fused silica optical cell was maintained at 1000°C, while the temp. of a sidearm reservoir contg. $\text{Bi}_2\text{Te}_3(\text{l})$ was held at a lower temp. By measuring the optical d. as a function of wavelength between 1990 and 5500 Å, it was possible to det. the partial pressure of $\text{Te}_2(\text{g})$, p_{Te_2} , and the partial optical d. of $\text{BiTe}(\text{g})$ as functions of the $\text{Bi}_2\text{Te}_3(\text{l})$ temp. at 943-1200°K. If it is assumed, consistent with all the evidence, that Te_2 and BiTe are the principal vapor species, the results of both sets of expts. are represented by $\log P_\Sigma(\text{atm}) = -6.4691(10^3)/T + 4.3219$; $\log p_{\text{Te}_2}(\text{atm}) = -6.3048(10^3)/T + 4.1396$; $\log p_{\text{BiTe}}(\text{atm}) = -8.978(10^3)/T + 5.4432$. According to these expressions, $\text{Bi}_2\text{Te}_3(\text{l})$ neither vaporizes nor effuses congruently, since p_{BiTe} is never more than 15% of p_{Te_2} . The d. of $\text{Bi}_2\text{Te}_3(\text{l})$ is 7.4 g/cm³ at 973°K and 7.0 g/cm³ at 1170°K.

C.A.1971.45.8

1971

H

X

1971

BiTe_x

Maekawa T., et al.

ΔH_{mix}

c Te

J. Chem. Thermodyn.

1971, 3, 1, 143.

(See Ref.)

Bi_2Te_3

XIII - 1549

1971

12 Е651. Исследование фазовой диаграммы Bi_2Te_3 при высоких давлениях и температурах. Верещагин Л. Ф., Атабаева Э. Я., Бенделлани Н. А. «Физ. твердого тела», 1971, 13, № 8, 2452—2454

Методом измерения зависимости электросопротивления R от давления P и т-ры T изучен участок фазовой диаграммы Bi_2Te_3 в диапазоне давл. 40—85 кбар и т-р от комнатной до 700°C . По скачкам на кривых зависимости R от P и R от T определены области существования трех фаз высокого давления и кривые плавления этих фаз. Координаты тройных точек следующие: Ж+I+II: $P=40,4$ кбар, $T=570^\circ\text{C}$; Ж+II+III: $P=43,0$ кбар, $T=566^\circ\text{C}$; Ж+III+IV: $P=50,9$ кбар, $T=553^\circ\text{C}$; II+III+IV: $P=52,0$ кбар, $T=438^\circ\text{C}$. Фаза IV обладает металлич. свойствами.

Ф. 1971. 128

Bi₂Te₃

XIII - 1549

1941

З Б1025. Исследование фазовой диаграммы Bi_2Te_3 при высоких давлениях и температурах. Верещагин Л. Ф., Атабаева Э. Я., Бенделiani Н. А. «Физ. твердого тела», 1971, 13, № 8, 2452—2454

По данным зависимости электросопротивления R от давл. P и т-ры T , подтвержденным DTA, построен участок $P-T$ -диаграммы Bi_2Te_3 при $P=40-80$ кбар и $T \sim 20-700^\circ$. Координаты тройных точек диаграммы: ж+ $I+II$ (40,4 кбар, 570°); ж+ $II+III$ (43,0 кбар, 566°); ж+ $III+IV$ (50,9 кбар, 553°); $II+III+IV$ (52,0 кбар, 438°). Ур-ния линий фазового равновесия: $P_{I-II}=68,5$ 0,0493 T ; $P_{II-IV}=82,8-0,0703 T$; $P_{II-III}=84,0-0,0726 T$; $P_{III-IV}=56,1-0,009 T$. Величина R фазы IV соответствует металлич. проводимости.

А. Е. Вольпян

x, 1949, 3

InSb, Δ ESb, Bi_2Te_3 (δH_m) 15 15 1971

Бычгородов В.Н., Евсеев В.Я., XII 1510
Крестовников А.И.

Изб. высш. учебн. заведений. Учебник
металлургия, 1976 №1, 28-30

К уточнению метода оценки теплот
изделий химических соединений

РЖХим, 1971

Ес.

Сригин.

136614

Университет

БФ

9

Bi₂Te₃; Sb₂Te₃ (ДиГуссой.) 1972

Күтбашкүй В.А., Шуршын Н.М.,
Кисеев В.Б.,
XIII-2390

Технол. материал. тех. Электрон.
тех., 1972, №, 153-8 (русск.)

Премералурнас зависишшестъ
математикой воспиршшивос-
тии көсбайр илор.

МБФ

СА, 1973, №, N16, 98538к

Fe-Sb; Te-Bi; Te-In; Te-Tl, ¹⁹⁷² XIII ICYF.

- Se-Sb; Se-Bi; Se-Tl; S-Tl; (SH mix)
Ag; Zn; Cd; Sn; Pb. (Shay & Teuse)

Maeckawa T, Yokokawa T, Niwa K.

Prop. Liquid Metals. Proc. Int. Cong.
Ind, 1972 (Pub. 1973), 501-5 (answ.)

11 ⑥

1973

Bi₂Te₃

98538k Temperature dependence of magnetic susceptibility of tellurides. Kutvitskii, V. A.; Shurgin, P. M.; Kiselev, V. B. (USSR). *Tekhnol. Mater. Elektron. Tekh.* 1972, No. 2, 153-8 (Russ). From *Ref. Zh., Khim.* 1973, Abstr. No. 6B429. Results of a measurement of the magnetic susceptibility for the semiconductor compds. A^{IV}B^{VI} and A^VB^{VI} over a wide temp. range are presented. The melting of semiconductors with a complex structure occurred with the preservation of a short range order corresponding to the initial crystal structure in a melt. The change of the magnetic susceptibility (φ) after melting obeyed an exponential law, which made it possible to calc. the heats of dissociation of the cluster structures from the temp. dependence of φ . For the Te compds. with the Group IV elements the heat of dissociation, calcd. from the slope of the lines on the graphs of the dependence of $\log [(\varphi - \varphi_d)T]$ on the reciprocal temp., was comparable with the Te-Te bond energy 33.000 kcal/mole. This indicated the existence of chain formations in the melt. The heats of dissociation for the Bi₂Te₃ and Sb₂Te₃ compds. were significantly small, which indicated the existence of weaker bonds in the melts of these compds.

C. P. 1973 79 N 16

(+)

BiTex

XII - 2426

1974

18 Б821. Энталпии смешения в расплавленной системе Bi—Te. Blachnik Roger, Enninga Eimo. Mischungsenthalpien im flüssigen Bi—Te system. «Thermochim. acta», 1974, 9, № 1, 83—86 (нем., рез. англ.)

Проведено рассмотрение характера изменения энталпии смешения в системах A—B, где A=As, Sb, Bi и B=Se, Te, а также энталпий образования соединений типа A_2B_3 . Показано, что энталпия смешения возрастает, а энталпия образования соединений падает с увеличением разности электроотрицательностей элементов. Указанная закономерность объясняется гл. обр. структурными особенностями рассматриваемых соединений.

С. А. Ивашин

ΔH_{mix}

x. 1974. N 18

1974

Bi_2Te_3

14 Б428. Термическое расширение Bi_2Te_3 в интервале температур 4,2—600° К. Barnes J. O., Rayne J. A., Uge R. W., Jr. Lattice expansion of Bi_2Te_3 from 4,2 K to 600 K. «Phys. Lett.», 1974, A46, № 5, 317—318 (англ.)

*термич.
расшир.*

Проведено рентгенографич. (определение величин смещения рефлексов (00,81), (66,0), (00,57) и (44,0) при съемке монокристалла на дифрактометре в интервале т-р 4,2—600° К, λ Mo) исследование т-рной зависимости параметров решетки образцов *n*- и *p*-типа Bi_2Te_3 с избытком или дефицитом Te. Величина параметров решетки образцов *n*-типа при 4,2° К ($n = 1,8 \cdot 10^{18}$ см): $a = 4,3717 \pm 0,3$ и с $30,3432 \pm 9$ А. Результаты исследования представлены графиками $\Delta a = a - a_{300}$ и $\Delta c = c - c_{300}$

20.1974. N14

как функция т-ры, а также графиками зависимости α_{\parallel} и $\alpha_{\perp} = f(T)$ (α_{\parallel} и α_{\perp} — коэф. расширения соотв. параллельно и перпендикулярно оси c). Установлен эффект анизотропии в зависимости α_{\parallel} и $\alpha_{\perp} = f(T)$. Величины коэф. при 300°K : $\alpha_{\perp} = 14,4 \pm 0,4 \cdot 10^{-6} \cdot \text{K}^{-1}$, $\alpha_{\parallel} = 21,3 \pm 0,4 \cdot 10^{-6} \cdot \text{K}^{-1}$ согласуются с ранее известными данными. Аномалий в т-рной зависимости α_{\parallel} и α_{\perp} при переходе от образца к образцу с различным содержанием носителей не наблюдается.

И. Д. Датт

Big Tees

XIII - 3059

1974

Korchinski W.H., et al.

gas group Proc. int Conf High Pressure.
4th 1974, 503-8 (Eng.)

(Te)

(cell A, S₂-S₃, I)



XIII-2527

1974

BizS₃; BizSe₃; BizTe₃; Sb₂Te₃/Tm).

Кирсанов В.Н., Акынцев В.Г.

Ж. физ. XIII выпуск, 1974, №8, №1, 27-30

стр, 5

Rivers of Venezuela. 1944

Bi_2Te_3 (no)

Bi_2Te (K)

BiTeX

298 - 1000

m.g. cb-ba

Mills R.C.

Thermodyn. Data for Inorganic
Sulphides, Selenides and Tellurides. Part III. London: Butterworths. 1974.

• cip. 168

Ag_2Te , Cu_2Te , In_2Te_3 , InTe , 1974

SnTe , PbTe , Bi_2Te_3 , Sb_2Te_3 (ΔH_f) XIII 2904

Вечер Я.Я., Мечковский Я.Я.

Скоропанов Я.С.,

13, 14, 15, 16

Изб. ЯН СССР. Неорганические, 1974,

10, № 12, 2140-2143.

Определение теплом образование некоторых
титануреодов.

РНХИИ, 1975

116988

В.М. (9)

15-

1974

 Bi_2Te_3

100316e Melting curves of bismuth chalcogenides and antimony telluride at high hydrostatic pressures. Kirkinskii,
 V. A.; Yakushev, V. G. (Inst. Geol. Geofiz., Novosibirsk,
 USSR). *Zh. Fiz. Khim.* 1974, 48(1), 27-30 (Russ). M.ps. of
^{kpahic}
^{inAbacu}
 (T_m)
Bi₂S₃ and Bi₂Se₃ were obtained for the 1st time and those of
Bi₂Te₃ and Sb₂Te₃ were rechecked by the DTA method at high
 hydrostatic pressures. The Bi₂Te₃ and Sb₂Te₃ exhibit max. on
 melting curves at the viscosity of 16-17 kbar. At >16 kbar
 pressure, the melting of Bi₂Se₃ is incongruent with a max. on the
 peritectic melting curve.

(43) □

C.A.1974, 80, 118

Te - Bi - Sb. DC., 4th form; $\frac{\text{Bi}_2\text{Te}_3 \text{ и } \text{Sb}_2\text{Te}_3}{\text{XIII}-3379}$
прим. спр.

Castanet. Robert, Laffitte Marc., "J. Less-
Common Metals", 1975, 40, № 2, 221-234
(оригинал.; рез. асеп.)

Этот измерения отражают, что устанавливается сопротивление
и сопротивление проводимости, существующее между + -
бисектрисами - сущест. при 737°K .

ПММ, 8424, 1975



Б., № 2, 11

Bi₂Te₃

(Ttr)

XIII - 2929

1975

12 Б837. Сверхпроводимость теллурида висмута под высоким давлением. Ильина М. А., Ицкевич Е. С. «Физ. твердого тела», 1975, 17, № 1, 154—157

Исследовано влияние квазигидростатич. давления до ~100 кбар на крит. т-ру сверхпроводящего перехода T_c теллурида висмута p - и n -типов различных исходных конц-ий. Обнаружено, что крит. т-ра T_c фазы Bi₂Te₃ I зависит от типа и исходной конц-ии носите-
ли. Полученные результаты обсуждаются на основа-
нии данных о зонной структуре теллурида висмута и
ее изменения под действием давления. Резюме

2. 1975. N 12

XIII - 2931

1975

Bi_2Te_3

(T_c)

J 179356p Superconductivity of bismuth telluride at high pressure. Il'ina, M. A.; Itskevich, E. S. (Inst. Fiz. Vys. Davlenii, Akademgorodok, USSR). *Fiz. Tverd. Tela* (Leningrad), 1975, 17(1), 154-7 (Russ). The effect of pressure, at ≤ 100 kbar, on the crit. superconducting transition temp. T_c of Bi_2Te_3 of p - and n -types; with different initial carrier concns. was studied. The T_c of the phase I of Bi_2Te_3 depends on the type and initial concn. of the carriers. The results are discussed in terms of data on the band structure of Bi_2Te_3 and its variation under the effect of pressure.

A. Libackvi

C.A. 1975. 82. N26

1976

Bi₂Te₃

Боданов М. Б. и др.

(ΔH_m, ΔS_m)

Уф. АН Аз. ССР.

Сер. физ.-техн. науки.
N. 1946, №4, 145-7.



(акт. Зб₂Te₃, I)

Bi₂O₃ (P, Tb, aHs, oHv) XIII-3542

1976

Чебану В.К.

М. изогранич. химии, 1976, 21, №,
1645-1648

Б

Prusk, 1976, 125825

лес опис

Bi₂Te₃

1976

Кудашев А.Н., et al.

Азерб. хим. ж. 1976, (2),
113-14.

(ΔH_{m} ,
 ΔS_{m})



(cell 2ii) I

Bi_2Te_3

1977

(T_b , ne)

Bardin, Y., et al

man II, cup. 96

298-1000



(Cu sq) I

Bi_2Te_3

1977

Berep A. A., ugg.

(uif)

XL. spuz. selenii,
1974, 51 (1), 226-7



(cui. In; I)

1948

Bi₂Te₃

4397

$$(T_{tr} \quad T_m) \begin{cases} I \\ III \\ X \end{cases}$$

14 Б954. Взаимодействие в системе MnTe—Bi₂Te₃.
 Рустамов П. Г., Садыхова С. А., Сафаров М. Г. «Ж. неорганической химии», 1978, 23, № 1, 156—159

Методами ДТА, рентгенофазового, микроструктурного анализа и измерениями микротвердости исследована система MnTe (I) — Bi₂Te₃ (II). Сплавы системы синтезировали при 1200° и отжигали при 500° в течение 200 час. Построена фазовая диаграмма системы. В системе имеется эвтектика при 85 мол. % II с т. пл. 470° и перитектика при 530° (82—85 мол. % II). При 850, 950 и 1000° наблюдаются полиморфные превращения II. Р-римость на основе I при коми. т-ре составляет 3 мол. %, на основе II — 5 мол. %.

Л. Г. Титов

Х. 1978, N14

BiTeX

16 19

нарас.
решетки

14 ГРС. Теллуриды висмута BiTe и Bi_4Te_3 . Yamana Kazuo, Kihara Kuniaki, Matsu-moto Takeo. Bismuth tellurides: BiTe and Bi_4Te_3 . «Acta Crystallogr.», 1979, V35, № 1, 147—149 (англ.) графически изучены (дифрактометр, λMo , М) с отропное приближение новые соединения системы Bi—Te: BiTe (I) ($R=0,064$ для 272 отражений) и (II) ($R=0,068$ для 290 отражений), синтезированы взаимодействием элементов при т-рах выше 1073 К и последующим охлаждением жидк. азотом. Параметры решеток: I тригои., a 4,423, c 24,002 Å, ρ (выч.) 4,966, $Z=4$, ф. гр. $P\bar{3}m1$; II ромбоэдрич. (в гексагон. установке): a 4,451, c 41,888, ρ (выч.) 5,087, $Z=3$, ф. гр. $R\bar{3}m$. В соответствии с ранг высказанным предположением (Имамов П. М. и Семёнов С. А. Кристаллография, 1971, 15, 845) о том, что структуры соединений в системе Bi—Te должны быть образованы сочетанием пятислойных пакетов (TeBiTeBiTe) и

д. 1979.114

двуслойных пакетов (BiE), структуры I и II представляют собой различное сочетание этих пакетов вдоль гексагональной оси с. Элементарная ячейка I содержит 12 слоев, упакованных вдоль оси с в последовательности: TeBiTeBiTeBiB₂TeBiTeBiTe (межатомные расстояния Te—Bi 3,044—3,355, Bi—Bi 3,267 Å, Te—Te 3,679). Элементарная ячейка II содержит три структурных пакета TeBiTeBiTeBi (Te—Bi 3,115—3,401, Bi—Bi 3,098 Å). Обсуждается характер связи между однослойными и двухслойными пакетами в структурах I и II.

С. В. Соболева

1981

B₆₂Te₃

тепло-
проводн.

13 Б585. Теплопроводность монокристалла теллури-
стого висмута. Новиков И. И., Борзяк А. Н.,
Рамонов Г. М. «Пром. теплотехн.», 1981, 3, № 2,
107—110

Приведены результаты измерения абс. стационарным
методом коэф. теплопроводности монокристалла теллу-
ристого висмута в интервале т-ре 80—350 К. Расчет
решеточной теплопроводности в зависимости от т-ры
показал, что она дает основной вклад в общую тепло-
проводность, но выше 200 К необходимо учитывать
также вклад, обусловленный биполярной термодиффу-
зией электрона и дырки.

Автореферат

2-1981.073

DM 19593

1983

Bi₂Te₃

1 Б3158. Поведение при испарении и давление пара твердого Bi₂Te₃. Vaporization behavior and the vapor pressure of solid Bi₂Te₃. Bardi G., Cafago M. L., Gianfreda V. D., Piacente V. «High Temp. Sci.», 1983, 16, № 6, 377—385 (англ.)

Измерение давл. пара над тв. Bi₂Te₃ (I) проведено двумя методами: торсионно-эффузионным (719—827 K) и эффективным методом Кнудсена (763—813 K). Получены согласующиеся данные, к-рые показывают, что Bi при испарении I (1—3%) остается в конденс. фазе и газ. фаза состоит только из Te₂. Остаток содержит две ТФ. Т. обр. процесс испарения I представляется ур-нием: I(тв.) → (x/2)Te₂(газ)—Bi₂Te_{3-x}(тв.), где $x \ll 1$. При дальнейшем испарении давл. Te₂ меняется, что связано с исчезновением фазы I и образованием в остатке двух фаз, природа к-рых осталась невыясненной. Проведено сравнение полученных данных с лит., рассчитанными в предположении, что газ. фаза содержит лишь Te₂. В пределах ошибки результаты согласуются и в обл. 720—850 K описываются ур-ием: $\lg P(\text{кПа}) = 10,3 - 10,7 \cdot 10^3/T$.

В. Ф. Пономарев

P

X. 1985, 19, N1.

Bi_2Te_3

1983

Skoropanov A. S.,
Samal G. I., et al.

C_p° , Deposited Doc. 1983,
 $\Delta m H^{\circ}$; VINITI 504-83; 12 pp.

(crys. GeTe; I)

BiTeX

1984

2 Б3073 Деп. Масс-спектрометрическое исследование системы Bi—Te. Демидова Е. Д., Плотников М. В. «Материалы конф. мол. ученых хим. фак. МГУ, Москва, 1—3 февр., 1984. Ч. 1». МГУ. М., 1984, 114—117, ил. Библиогр. 2 назв. (Рукопись деп. в ВИНИТИ 30 авг. 1984 г., № 6054—84 Деп.)

Показано, что масс-спектрометрич. метод является перспективным для доказательства числа тв. фаз, существующих в системе, и определения характера сублимации этих тв. р-ров. Доказано существование δ -, γ - и β -фаз, показано, что эти фазы испаряются инконгруэнтно. Построены $T-x$, $P-T$ и PTl_2-T проекции $P-T-x$ фазовой диаграммы системы Bi—Te.

Автореферат

Хр;

X. 1985, 19, N2

BiTe_x

1984

№ 12 Б3188. Термодинамическая оценка и экспериментальная проверка возможности бездиффузионной кристаллизации сплавов системы Bi—Te. Глазов В. М., Павлова Л. М., Ятманов Ю. В. «Ж. физ. химии», 1984, 58, № 2, 292—298

Термодинамически оценена возможность бездиффузионной кристаллизации сплавов Bi—Te путем расчета кривой концентрац. зависимости равных значений свободной энергии Гиббса тв. и жидк. фаз. Показано, что для реализации бездиффузионного перехода жидкости в тв. фазу того же состава требуются сравнительно не-глубокие переохлаждения. Для проверки термодинамич. прогноза были проведены эксперименты по кристаллизации сплавов Bi—Te различного состава со скоростями охлаждения порядка 10^6 — 10^7 К/с с последующим рентгенографич. исследованием структуры полученных препаратов. Показано формирование широких областей

X. 1984, 19, N 12

тв. р-ров со структурой висмута (от 0 до 50 ат.% Bi), сесквителлурида висмута (от 50 до 80 ат.% Te) и теллура (от 80 до 100 ат.% Te). Показано изменение параметров крист. решетки указанных р-ров в зависимости от состава в соотв. диапазонах концентраций.

Резюме

Tellurypogor u 1984
niprotemtellurypogor Gospodinov G.G.,
BL Bogdanov B.G.

($\Delta_f H$) Thermochem. Acta
1984, 81, 349-51.

(cez Tellurypogor u nicrotemtellurypogor Cu; T)

Bi₂Te₃

Bi Te

(Kp, ΔH, S)

1986

22 Б3104. Определение энталпий и энтропий сублимации Bi₂Te₃ из данных по масс-спектрометрическому исследованию системы Bi—Te. Алёшина Е. А., Зломанов В. П., Демидова Е. Д., Плотников М. В., Новоселова А. В. «11 Всес. конф. по калориметрии и хим. термодинам., Новосибирск, 17—19 июня, 1986. Тез. докл. Ч. 1». Новосибирск, 1986, 136—137

Представлена $P-T-x$ фазовая диаграмма системы Bi—Te, построенная по результатам масс-спектрометр. исследования. Доказано существование 3 гомогенных фаз — δ (тв. р-р на основе Bi₂Te₃), γ (тв. р-р на основе BiTe) и β (тв. р-р на основе Bi₂Te), к-рые сублимируются инконгруэнтно. Сообщается, что определен состав пара для образцов Bi_{1-x}Te_x ($0,096 < x < 0,653$) и рассчитаны зависимости от т-ры парц. давл. Te₂, BiTe, Bi₂, Bi для всех 3-фазных равновесий. Представлены значения коэф. A и B для ур-ний $\lg P(\text{Te}_2) = A - B/T$, отвечающих этим равновесиям. Вычислен-

X. 1986, 19, N 22

ные по 2- и 3-му законам термодинамики величины
 $\Delta_r H^\circ$ (298 К) $\text{Bi}_2\text{Te}_3(s) = \text{BiTe}(s) + \text{SiTe}(g) + 1/2\text{Te}_2(g)$
(1) и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(s) = 2\text{BiTe}(s) + 1/2\text{Te}_2(g)$ (2) соста-
вили для р-ции (1) $328,6 \pm 20$ и $333,3 \pm 50$ кДж/моль,
(2) $124,9 \pm 14$. Для $\Delta_r S^\circ$ (298 К) (1) и (2) по 2-му
закону пэлучены соотв. величины $254,7 \pm 25$ и $121,8 \pm$
 ± 10 Дж/К·моль.

Р. Г. Сагитов

Система
 $\text{Bi} - \text{Te}$ Аббесова Е. А., 1986
фазовых
диаграмм
XI Всесоюзной конференции
по каскадной термии и кванти-
ческой термодинамике,
Новосибирск, 1986. Тезисы
докторов, ч. I, 3-4, 136-137.

Bi_2Te_3

1987

Кезов Б.И., Чесноков
О.Д.

менюб.

расцеплен.

Узб. АН СССР. Кеоп-
таг. эксп., 1987,
23, № 8, 1275-1277.

(см. Bi_2Se_3 ; Δ)

*Bi - Te
сплав*

1987

З Е435. Теплопроводность сильно легированных сплавов Bi—Te. Редько Н. А., Бойко М. П., Родионов Н. А., Польшин В. И. «Физ. тверд. тела» (Ленинград), 1987, 29, № 9, 2830—2833

Методом стационарного теплового потока исследована теплопроводность κ сильно легированного теллуром висмута в интервале температур T от 2 до 300 К. Концентрация примесных электронов n_L в пределах $1,8 \cdot 10^{19}$ — $2 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$. Размеры образцов $2,5 \times 2,5 \times 25$ мм с ориентацией вдоль биссекторного и тригонального направлений. Решеточная составляющая теплопроводности κ^P выделена с помощью закона Видемана—Франца. Она имеет ряд особенностей, обнаруженных ранее для сплавов Bi—Te с малым содержанием теллура— κ^P_{\max} сильно падает с ростом концентрации примеси и максимум смещается при этом в область более высоких T . При $T > 30$ К зависимость $\kappa^P(T)$ вблизи к T^{-1} . Ани-

теплоупоры
ф. 1988, 18, № 3

зотропия χ^P вблизи T_{\max} равна примерно 1,7 и слабо убывает с ростом T . Кроме этого обнаружены новые особенности. Слева от T_{\max} при $T < 5 \text{ К}$ обнаружена квадратичная зависимость $\chi^P \sim T^2$ и резкое уменьшение анизотропии χ^P . Справа от основного обнаружен новый высокотемпературный максимум χ^P в области 20–30 К, который слабее зависит от конц-ии примеси. При $n_L = 1,49 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$ величины χ^P в двух максимумах практически сравниваются. Начиная с $n_L = 1 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$ наклон зависимости $T_{\max}(n_L)$ резко увеличивается, что говорит о том, что n_L стало больше конц-ии электронов в зоне L_s . Это согласуется с полученными ранее данными о концентрационной зависимости термо-э. д. с. и удельного сопротивления. Квадратичная зависимость $\chi^P(T)$ при низких т-рах объясняется рассеянием фононов на электронах.

В. Оскотский



Biz Pt3

1988

№ 6 Б2358. Термические свойства высококачественных монокристаллов теллурида висмута. Часть I. Экспериментальная характеристика. Thermal properties of high quality single crystals of bismuth telluride. Pt I. Experimental characterization / Fleurial J. P., Gailliard L., Triboulet R., Scherrer H., Scherrer S. // J. Phys. and Chem. Solids.— 1988.— 49, № 10.— С. 1237—1247.— Англ.

Мемориальн.

Методами измерения коэф. Холла и Зеебека, эл. и теплопроводности при т-рах до $585,5^{\circ}\text{C}$ исследованы св-ва высококачественных монокрист. образцов Bi_2Te_3 (I) в зависимости от отклонения от стехиометрии. Для I n-типа в обл. высоких т-р найдено, что дырки имеют более высокую подвижность, чем электроны. В этой обл. с повышением т-ры сопротивление (ρ) постепенно возрастает. При уменьшении отклонения от стехиометрии для I n-типа значения ρ увеличивается. Конц-ия носителей для I p-типа выше, чем для I n-типа. Образцы I p-типа ($\sim 64\%$ Te) с макс. термоэл. добротностью имеют конц-ию носителей заряда $2 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$. Отмечено, что в этом частично вырожденном материале при комн. т-ре уровень Ферми должен располагаться вблизи дна зоны проводимости. Ф. М. Спиридонов

X. 1989, № 6

1989

Bi_2Te_3

Franzis N., Kuypers S.
et al.

Solid State Commun. 1989.

69, N 8. C. 817 - 819.

(cell. Bi_2Se_3 ; I)

Теплопроводность
титануглерода
бисмута

1989

9 Е234. Изменение теплопроводности теллурида висмута в магнитном поле / Калнач А. А. // Теплопроводность и диффузия.— Рига, 1989.— С. 113—122

На основе теории шестиэллипсоидной модели зонной структуры по эксперим. исследованиям гальваномагн. коэф. ρ_{11} и ρ_{1133} и коэф. термо-э. д. с. определено изменение теплопроводности теллурида висмута, легированного свинцом, в магн. поле при 293 К и 77 К.

Автореферат

Ф. 1990, N. 9

Актуален ві

1989

24 В56. Синтез теллуридов висмута из исходных компонентов / Наджип А. Э., Дудкин Л. Д. // Изв. АН СССР. Неорган. матер.— 1989.— 25, № 9.— С. 1458—1461.— Рус.

Исследовано взаимодействие в эквимол. порошковых смесях висмута и теллура при нагревании ниже температуры солидуса. Показано, что теллуриды образуются в основном в результате жидкотекущего взаимодействия компонентов.

Резюме

Синтез

ж. 1989, N 24

Bi_2Te , Bi_2Te_3

1989

13 Б3202. Ближний порядок в расплавах теллуридов висмута / Мудрый С. И., Клым Н. М., Комарницкий М. С. // Изв. АН СССР. Неорганические матер.— 1989.— 25, № 3.— С. 577—579.— Рус.

Методом рентгеновской дифрактометрии в интервале т-р 795—895 К исследовано строение жидк. сплавов Bi_2Te и Bi_2Te_3 . Установлена значительная микрогетерогенность структуры изученных сплавов, причем микронеоднородность Bi_2Te выражена менее ярко, чем микронеоднородность Bi_2Te_3 . Строение расплавленного Bi_2Te_3 характеризуется наличием фрагментов кристаллоподобной структуры, к-рые в значит. степени определяют ближний порядок, но не являются единственными структурными единицами. Найдено, что для изученных расплавов эксперим. данным наиболее соответствует модель среднестатистич. атомного распределения. А. С. Соловкин

X. 1989, N 13

Bi₂Ti₃

1989

Поляков К.Б.,

Оценка склонности к аморфиза-
ции соединений *Bi₂Ti₃*, *Bi₂Fe₃*
(Резюме докладов).

IV Всесоюзной Конференции.

Периодическая и монотериодич-
еская  исследований,

г. II, Москва, 1989, стр. 297. 297

Bi_2Te_3

1989

Zaleska Ewa,
Malachowicz Grzegorz,
et al.

(1H) Pol. J. Chem. 1989, 63
(1-3), 97-101.

(crys. Tl_2Te ; i)

P. Плз

1990

17 Б3033. Физико-химические свойства Bi_2Te_3 , интеркалированного литием / Козьмик И. Д., Григорчак И. И., Ковалюк З. Д., Бахматюк Б. П., Гаврилюк С. В., Товарицкий М. В. // Ж. физ. химии.— 1990.— 64, № 3.— С. 840—843.— Рус.

Исследованы полученные электрохим. способом интеркаляты $\text{Li}_x\text{Bi}_2\text{Te}_3$. На основе анализа диаграмм потенциал-состав и рентгеновских исследований предложена их термодинамич. модель, определены основные термодинамич. ф-ции. В моноокрист. образцах $\text{Li}_x\text{Bi}_2\text{Te}_3$ различного состава измерены кинетич. коэф. в диапазоне 80—300 К.

Резюме

*Физико-химические
св-ва*

X-1990, N 17

Bi₂Te_x

0н 33667 1990

10 E474. Термодинамическое поведение сплавов Bi—Te. Thermodynamic behaviour of Bi—Te alloys / Morgant Georges, Feutelais Yves, Legendre Bernard, Castanet Robert, Coulet André // Z. Metallk.— 1990.— 81, № 1.— С. 44—48.— Англ.

Diff

Проведено калориметрич. измерение энталпии образования сплавов Bi—Te при т-рах выше точки плавления Te (775—911 K) во всем интервале конц-ий и при т-рах ниже точки плавления Te (673 и 623 K) для сплавов, обогащенных Bi. Парциальная энталпия растворения Te в сплавах определена при малой конц-ии Te ($0 \leq x \leq 0,04$) в температурном интервале 583—743 K. Установлено, что энталпии образования расплава и твердых фаз Bi_2Te , BiTe и Bi_2Te_3 убывают с т-рой и конц-ией. Энталпия образования жидких сплавов Bi—Te во всем температурном интервале отрицательна и линейно зависит от т-ры. В то же время избыточная теплоемкость положительна, не зависит от т-ры и имеет

phi. 1990, n/10

широкий максимум на концентрационной зависимости при $0,45 < x_{\text{Te}} < 0,55$. Сделан вывод, что подобное поведение термодинамич. свойств обусловлено наличием ближнего порядка в расплаве, нарушающегося при повышении т-ры. Проведено сравнение полученных данных с результатами исследования систем Cu—Sb и Sn—Te.

Н. А. Арутюнян

Библ. 27.



BiTeX

1991

№ 21 Б3045. Исследование жидкых сплавов висмут—теллур методом электрохимии жидкого состояния. Liquid state electrochemical study of bismuth—tellurium liquid alloys / Feutelais Y., Morgant G., Legendre B. // J: Less—common Metals.— 1991.— 169, № 2.— С. 197—207.— Англ.

С использованием гальванич. элементов с расплавленными электролитами при т-рах 863 К и 911 К измерена активность в жидк. сплавах Bi—Te. Активность Te получена интегрированием соотношения Гиббса—Дюгема. Определены концентрац. зависимости активностей Bi и Te при 863 К и парц. и интегральные энергии Гиббса смешения при 863 К и 911 К. Для этих же т-р рассчитаны интегральные и избыточные энталпии и энтропии смешения жидк. сплавов Bi—Te во всем интервале изменения концентраций. В. Ф. Байбуз

(kp, sf)

X. 1991, № 21

Bi₂TeO₅

1992

1) 1 Б2240. Основные спектроскопические свойства смешанного оксида висмута и теллура. Basic spectroscopic properties of bismuth tellurium oxide Bi₂TeO₅ /Földvari I., Peter A., Kappers L. A., Gilliam O. R., Capelletti R. //J. Mater. Sci. .—1992 .—27 ,№ 3 .—С. 750—754 .—Англ.

Исследованы спектры оптич. поглощения в видимой и ИК областях, а также спектры отражения в видимой и УФ диапазонах монокристаллов Bi₂TeO₅. Для этих нелинейных оптич. материалов установлена сильная зависимость оптич. характеристик от поляризации света. Наблюдаемые отклонения от правила Урбаха, вероятно, вызваны нестехиометричностью. Н. Н. Морозов

X. 1994, N 1

Биб №3

1992

У) 10 Б2263. Теплофизические и термоэлектрические
свойства сильноблектированного теллурида висмута /Горя-
чев Ю. Н., Кальценко С. В., Шварцман Е. М. //9 Термофиз.
конф. СНГ, Махачкала, 24—28 июня, 1992: Тез. докл.
—Махачкала, 1992.—С. 179.—Рус.

термофиз.
св - ва

Х. 1993, N 10

Биб Рез

1993

852179. Термофизические и термозлектрические свойства сильнолегированного теллурида висмута /Горячев Ю. М., Шварцман Е. И., Ярмола Т. М. //Термофиз. высок. температур .—1993 .—31 ,№ 5 .—С. 859—861
—Рус.

термофиз.
и термоЭДС
ст-ва

X, 1994, N 8

БиоРез

Dm. 36975

1993

Клеменова А.Е., Кретова Н.А.,

(Б₂, Т_{г2}) Несколько замечаний, 1993,
29, № 1, 54-58.

$\text{Bi}_{10}\text{Te}_{90}$ 1998

Schmid J., Sommer F.,

Ber. Bunsen-Ges. 1998)

(P) 102 (9), 1279-83

Heat capacity of liquid
eutectic tellurium alloys.

C.A. 1998, 129, N 23, 3052485

Bi Te

1999

, 131: 79037x Investigation of the specific heat of bismuth tellurite in the temperature range 100–370 K. Domoratskii, K. V.; Sadowskaya, L. Ya.; Rizak, V. M.; Stefanovich, V. A. (Dnepropetrovsk State University, Dnepropetrovsk, Ukraine 320625). *Phys. Solid State* 1999, 41(4), 565–567 (Eng), American Institute of Physics. The temp. dependence of the sp. heat C_p of bismuth tellurite is measured. The exptl. data are compared with the results of a calcn. that takes into account the Debye and Einstein mechanisms of the sp. heat.

(C_p)

C.A. 1999, 131, N6.